# MasterTop TIX 9

## Charge thixotrope pour revêtement à base de résine époxydique ou polyuréthane

### Description
MasterTop TIX 9 est une charge renforcée de fibres en polyéthylène, d'une longueur comprise entre 0,10 et 0,25 mm.

### Domaine d'utilisation
Charge thixotropante pour les revêtements à base de résine époxydique ou polyuréthane dans le cadre de la réalisation de gorge, plinthe et surface d'aspect structuré.

### Mise en œuvre
Ajouter MasterTop TIX 9 selon les quantités indiquées dans le paragraphe «Consommation», directement dans le bidon du composant A de la couche de masse MasterTop utilisée. Mélanger pendant environ 1 minute, avant d'ajouter le composant B. Malaxer à nouveau durant 3 minutes.

### Consommation
De 0,5 - 5,0 % en masse, du mélange des composants A et B.
Ces consommations sont données à titre indicatif et dépendent de la viscosité et de la température du produit à thixotroper mais également de la température ambiante et du type d'application.

### Couleur
Blanc.

### Conditionnement
MasterTop TIX 9 est livré dans des sacs de 1 et 10 kg.

### Durée de vie
Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage.

### Stockage
MasterTop TIX 9 doit être conservé à une température comprise entre + 15° C et + 25° C maximum dans son emballage d'origine.

### Précautions d'emploi
Lors de l'utilisation de MasterTop TIX 9, les mesures de protections suivantes devront être prises en compte.
Portez des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection. Ne pas inhaler les fibres et éviter tout contact avec la peau. En cas de contact avec l'œil, contacter une antenne médicale. Pendant la mise en œuvre et la pose, ne pas manger, ne pas fumer et tenir éloigné de toute source d'ignition.
Les informations sur les dangers en particuliers et les conseils de sécurité se trouvent dans nos fiches de sécurité. Vous y trouverez également les informations relatives au transport et à l'élimination des déchets.
Les directives des organismes professionnels concernant le maniement des polyuréthanes et des isocyanates sont à observer.



A brand of MBCC GROUP

# MasterTop TIX 9

| Caractéristiques* | | |
|---|---|---|
| Masse volumique | g/cm³ | 0,96 |
| Masse volumique apparente | g/cm³ | ca. 0,40 |
| Solubilité dans l'eau | | Insoluble |
| Pourcentage de gonflement dans l'eau | % | 0 |
| Point de fusion | °C | 132 |

** Ces valeurs sont données à titre indicatif pour une température de + 20° C, elles ne peuvent servir à l'élaboration de spécifications.*

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

**Master Builders Solutions France SAS**
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France SAS

*Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.*



A brand of MBCC GROUP