

## MasterFinish® RL 309

Estetik səthin əldə olunması üçün istifadə edilən, tərkibində həlledici olmayan, mineral yağ əsasında hazırlanan qəlib ayırıcı vasitə

### MATERIALIN TƏQDİMATI

**MasterFinish® RL 309** – hava boşluqsuz, eyni mənşəli, hamar beton səthi əldə etmək və qəlibdən betonun asan şəkildə ayrılmasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış qəlib ayırıcı vasitədir.

### TƏTBİQ SAHƏSİ

- Polad, faner və plastik qəlib sistemlərində
- Çoxterkibli yığıma qəliblərdə.

### ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Qəlibin betondan asan şəkildə ayrılmasına imkan verir;
- Qəlibin istismar müddətini uzadır;
- Beton səthindəki hava qabarcıqlarını azaldaraq, daha hamar beton səthinin əldə olunmasını təmin edir;
- Polad qəliblərdə korroziyanın qarşısını alır;
- İşçilər üçün ətraf mühit və sağlamlıqla bağlı riskləri azaldır;
- İstifadəyə hazırdır;
- Buxarla qurudulma üçün uyğundur.

### TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Materialın strukturu	Yağ əsaslı
Görünüşü	Sarımtıl şəffaf maye
Xüsusi kütləsi (20°C-də)	~ 0.83 kq/litr
Tətbiq temperaturu	> -50°C
Yapışqanlığı	~ 17 cSt
Xlor tərkibi	< 0.1%

### TƏTBİQ QAYDASI

**MasterFinish® RL 309** istifadə edilmədən əvvəl mütləq mexaniki şəkildə qarışdırılmalıdır. Qəlib ayırıcı istifadə olunmadan əvvəl, qəliblər beton qırıntılarından, taxta və metal parçalardan, qar və buzdan yaxşı şəkildə təmizlənməlidirlər. **MasterFinish® RL 309** digər qəlib ayırıcı vasitələrlə qarışdırılaraq istifadə olunmamalıdır. **MasterFinish® RL 309** püskürdülərək və ya fırça vasitəsi ilə tətbiq edilə bilər. Ən yaxşı nəticəni əldə etmək məqsədilə **MasterFinish® RL 309** qəlib üzərinə nazik təbəqə olaraq bərabər şəkildə tətbiq olunmalıdır. Materialı bərabər şəkildə yayaraq bir yerdə toplanmasının qarşısı alınmalıdır.

Püskürdülmə vasitə ilə yerinə yetirilən işlərdə, ucluq ilə qəlib səthi arasında məsafə 50-100 sm olmalı, püskürtmə təzyiqi isə 4-6 bar olmalıdır. Qəlib səthinin üzərinə püskürdülən sudakı yağ məhlulu hava temperaturu və rütubət səviyyəsindən asılı olaraq 15-25 dəqiqə sonra yağdakı su məhluluna çevrilir və suyu buxarlanır. Qəlib üzərində yağışın təsiri ilə asanlıqla çıxmayan ağımtıl bir təbəqə emələ gəlir.

#### Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

#### “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC

**Fabrik** : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

**Satış ofisi** : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

**Email** : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

A brand of

**MBCC GROUP**

## MasterFinish® RL 309

Estetik səthin əldə olunması üçün istifadə edilən, tərkibində həlledici olmayan, mineral yağ əsasında hazırlanan qəlib ayırıcı vasitə

### DIQQƏT EDİLƏCƏK MƏQAMLAR

**MasterFinish® RL 309**, kauçuk üzlüklü qəliblərdən başqa bütün qəlib növləri ilə istifadə oluna bilər.

**MasterFinish® RL 309** digər məhsullarla qarışdırılmamalıdır.

### SƏRFİYYAT

Qəliblərin səthinin vəziyyətindən və tətbiq formasından asılı olaraq dəyişir 1 litr **MasterFinish® RL 309**, 6 bar təzyiqli nasos ilə ucluqdan püskürdüldükdə 85-125 m<sup>2</sup>-lik səthə çəkmək mümkündür. Nəticənin daha qənaətbəxş olması üçün yağlamanın nazik üzlük təbəqəsi şəklində həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. Məhsul normadan artıq istifadə olunduqda, sərfiyyatın artması ilə yanaşı beton səthinin tozlanmasına və ləkələnməsinə səbəb olur. Səthin üzəri barmaqla yoxlanılmaqla, tətbiq olunan məhsul miqdarının uyğun olub olmaması müəyyən oluna bilər. Artıq həcm kürekçik vasitəsilə təmizlənməklə ən effektiv nəticəni əldə etmək mümkündür.

### QABLAŞDIRMA

210 litrlik çəllək  
30 litrlik bidon

### SAXLAMA MÜDDƏTİ

Orijinal qablaşdırmada, normal saxlama şəraitində, ağız acılmamış qablaşdırmada saxlama müddəti 18 ay təşkil edir.

### SAXLAMA QAYDASI

Materialı üstü örtülü, günəş şüalarının birbaşa düşməsindən uzaq və temperatur dəyişkənliyindən qorunan yerlərdə, +5°C+40°C temperaturda saxlanması məsləhət görülür. 1 aydan çox saxlanmış məhsul istifadədən əvvəl mexaniki olaraq qarışdırılmalıdır. Qarışdırma zamanı təzyiqli havadan istifadə olunması məsləhət görülür.

#### Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yaranan biləcək nəticələrə görə “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

#### “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC

**Fabrik** : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

**Satış ofisi** : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

**Email** : caspian@mail.mbccc-group.com

[www.master-builders-solutions.com/az-az](http://www.master-builders-solutions.com/az-az)

A brand of

**MBCC GROUP**