

MasterLife® WP 1200

Beton və xərclər üçün kristallik effektiv su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi

MATERIALIN TƏQDİMƏTİ

MasterLife® WP 1200 betondakı su keçiriciliyini azaldan və maye olaraq kapilyarşəkilli udulmasının qarşısını alan, havacılıbedici beton əlavəsidir.

MasterLife® WP 1200 çeşidli özəl məhsullarla birgə işlədilə bilər. Bu aktiv kimyəvi maddələr, təzə betondakı su və sement hidrotasiyası nəticəsində ortaya çıxan yan məhsullar ilə reaksiyaya girərək betonun məsamə və boşluqlarında həll olunmayan bir kristal quruluşu meydana gətirir. Bu kristal quruluş sayəsində betonun su keçirməsi azalır. **MasterLife® WP 1200**, betonda meydana gələ biləcək 0.4 mm-dən az çatları özbaşına yaxşılaşdırma və təmir etmə xüsusiyyətinə malikdir.

TƏTBİQ SAHƏSİ

MasterLife® WP 1200 təməllər, tunəllər, zirzəmi kimi davamlı və ya aralıqlı olaraq su ilə təmas halında olan bütün struktur betonlarda istifadə edilə bilər.

MasterLife® WP 1200 eyni zamanda sement xərcləri və suvaqlar üçün də kristal su keçirimsizlik qatqısı olaraq istifadə edilə bilər.

Ümumiyyətlə, tətbiq sahələri aşağıdakılardır:

- Əsaslar və zirzəmilər;
- Kanalizasiya və su təmizləyici qurğular;
- Anbarlar, kanallar, tunəllər, limanlar;
- Tunel və metro sistemləri;
- Su ehtiyatları;
- Beton borular;
- Çox-mərtəbəli avtomobil parkları;
- Üzgüçülük hovuzları;
- Dalğa divarları & dalğa qıranlar bəndlərdə.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Betonun keçiriciliyini azaldır;
- Toksik deyildir;
- Betonun daxili quruluşuna daxil olur;
- Su və digər mayələrin nüfuz etməsini azaldır;

- 0.4 mm-dən az çatları özbaşına yaxşılaşdırma və təmir etmə xüsusiyyətinə malikdir;
- Müsbət və mənfi hidrostatik təzyiqa qarşı davamlıdır;
- Kanalizasiya və sənaye tullantılarından qorunma təmin edir;
- Betona qarışdırma əsnasında əlavə olunur.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəngi	Sarı
Sıxlığı	1,09-1,15kq/litr
Tərkibdə xlorun miqdarı, % (EN 480-10)	< 0,1
Korroziya təsiri	yoxdur

Qeyd olunmuş göstəricilər +20 °C və 50% nisbi nəmlik muhitində qəbul olunmuşdur.

UYĞUNLAŞMA

MasterLife® WP 1200 ASTM və EN standartlarına müvafiq olaraq istehsal edilmiş portland sementləri ilə istifadə edilə bilər.

MasterLife® WP 1200, aşağı su-sement nisbətində maksimum işlənilirliyini təmin etmək üçün **MasterGlenium®** seriyası kimi yüksək performanslı suazaldıcı qatqı maddələri birlikdə istifadə edilməsi tövsiyyə olunur.

Mikrosilikat, ucan kül, şlak və digər bu kimi mineral əlavələrlə birlikdə istifadə etmək olar.

TƏTBİQ QAYDASI

MasterLife® WP 1200 qatqısı, sement və ya sementə bənzər digər materiallarda olduğu kimi beton istehsalı müəssisəsində dozalanır. Məhsul, mərkəzi mikserin daxilinə və ya beton qarışdırıcısına əlavə olunaraq istifadə edilə bilər. **MasterLife® WP 1200** mikserə əlavə edildikdən sonra yüksək sürətlə 5 dəqiqə yaxşı bir şəkildə qarışdırıldığından əmin olun. **MasterLife® WP 1200** qatqısının hər bir kiloqramı üçün nəzərdə tutulan su/sement nisbətinin saxlanması məqsədilə qarışıq suyun tərkibi 0,8 kq azaldılmalıdır.

MasterLife® WP 1200

Beton və xərclər üçün kristallik effektiv su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi

SƏRFİYYAT

Sement ağırlığının 1-2,5% qədər istifadə edilə bilər. Çox tətbiq üçün təklif edilən ən uyğun miqdar sement ağırlığının 2%-dir. Adətən istifadə dərəcəsi 1 kubmetr beton üçün 6-7 kq-dır. İşlədilmə miqdarı, betonun sinfi və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, qabaqcadan laboratoriya tədqiqatları ilə təyin edilməlidir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **Master Builders Solutions Azerbaijan MMC**-nin texniki xidmətinə müraciət olunmalıdır.

AŞAĞIDAKILARA DİQQƏT YETİRİLMƏLİ

- Su/sement miqdarı 0.5-dən daha az olduğuna əmin olun;
- Minimum su/sement nisbəti üçün **MasterGlenium®** və ya **MasterRheobuild®** beton əlavəsində istifadə edin;
- Betonu sürətlə tökün və yaxşı sıxışdırın;
- **MasterKure®** kürləmə materialı ilə tam kürlənmə olduğuna əmin olun;
- Keçirimsizlik riskini minimuma endirmək üçün betonun xaricinə **MasterSeal® 754** kimi su izolyasiya membranlarının istifadəsi tövsiyə olunur.

PERFORMANS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Priz müddəti:

MasterLife® WP 1200 qatqısının, təklif edilən doza sərhədləri daxilində beton priz müddətinə təsiri çox azdır və ya yox dərəcəsindədir. Ancaq başqa qatqıların əlavə olunması və ya başqa komponentlərin betondan istifadə edildiyi hallarda bunun əvvəldən test edilməsi tələb olunur.

Keçirimsizlik:

MasterLife® WP 1200 beton məsamələrində suda həll olunmayan kristal hidrotasiya məhsullarını meydana gətirən kristalizasiya

olunmuş qarışıqdır. Bu kristallar beton içərisində məsamələr və kapilyar çatlamaları dolduraraq, betonların keçiriciliyini və kapilyarların keçirilməsini azaldır.

QABLAŞDIRMA

30 kg bidon.
210 lt çəllək.

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Normal saxlama şəraitində, istehsal edildiyi gündən 12 ay təşkil edir. Acılmış qablaşdırmanın qapağı yenidən kip bağlanarsa, onda materialı bütün saxlama müddətində istifadə etmək olar.

SAXLAMA QAYDASI

Orijinal qablaşdırmada, +5°C-dən yuxarı temperaturda saxlanılmalıdır.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC məsuliyyət daşımır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Baş ofis : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az