

MasterRheobuild®857

Tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super plastifikator.

MATERIALIN TƏQDİMƏTİ

MasterRheobuild®857 - betonların, xüsusilə tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı və ya mikro silisium oksid olan betonların keyfiyyətini artırmaq üçün xüsusi olaraq istehsal olunan sintetik polimerlərdən hazırlanır. Reoplastik beton, ən azı 200 mm-lik çökməsi olan, asan axa bilən, lakin eyni zamanda parçalanmayan və zəif axınlı beton ilə eyni su/semənt nisbətində (25 mm) malik olan, qatqısız maye betondan ibarətdir. **MasterRheobuild®857** materialının tərkibində xlorid yoxdur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

MasterRheobuild®857 yeni tökülmüş və möhkəmlənən betonun xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

- Tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan qatışıqlarda;
- Monolit beton tökülməsində;
- Hazır qatışdırılmış betonlarda;

- Nasosla vurulan betonlarda;
- İsti hava şəraitində beton tökmə işlərində;

Tətbiq nəticəsində aşağıdakılar əldə olunur:

- Uzun müddətli yüksək iş qabiliyyəti;
- Daha aşağı nasosvurma təzyiqi;
- Daha uzun müddətli iş qabiliyyəti ilə bərkimənin gecikdirilməsi;
- Yüksək səviyyəli möhkəmlik həddi;
- Mayenin nüfuz etməsinin azaldılması;
- Dayanıqlığın artırılması.

Digər beton əlavələri ilə uyğunlaşması

MasterRheobuild®857, tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı olan betonlarda istifadə üçün xüsusi olaraq hazırlanıb, lakin digər bütün semənt növləri üçün də uyğundur.

QABLAŞDIRMA

MasterRheobuild®857, açıq şəkildə və ya 210 litrlik çəlləklərdə təchiz olunur.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. "Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə "Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC məsuliyyət daşımır. Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

"Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)
Tel : (+99 418) 653 10 30
Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə
Tel : (+99 412) 585 10 30
Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

MasterRheobuild®857

Tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super plastifikator.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəngi	Tünd qəhvəyi maye
Xüsusi qravitasiya	25°C-də 1.235
Xlorid tərkibi	EN 934 standartına əsasən yoxdur
Donma temperaturu	0°C

STANDARTLAR

EN 934-2 standartı, 3.1, 3.2, 11.1 və 11.2 cədvəlləri.

ASTM C-494 A, B, D, F və G kateqoriyaları.

DOZASI

MasterRheobuild®857 optimal dozası, sınaq qatışıqlarında müəyyən olunmalıdır. Bir qayda olaraq, hər hansı bir sınaq üçün başlanğıc səviyyə kimi aşağıdakı dozalar tövsiyə olunur: normal betonlarda doza ümumi olaraq 100 kq sement materialına 0.8-2 litrdir. Yüksək iş qabiliyyətli, aşağı su/sement nisbətində malik betonlarda isə doza 100 kq sement materialına 1.5-2.5 litrdir. Qatışıqla bağlı tələbatdan asılı olaraq, betona mənfi təsir göstərməməklə yüksək dozada **MasterRheobuild®857** istifadə olunması mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **Master Builders Solutions Azerbaijan** şirkətinin texniki xidmətinə müraciət olunmalıdır.

MATERİALIN YAYILMASI

MasterRheobuild®857 istifadəyə hazır mayedir və qarışdırılan su ilə birlikdə betona yayılır. Qarışdırılan su miqdarının 50-70%-i əlavə olunduqdan sonra qatqı betona daxil edilərsə, plastifikasiya təsiri və su azalması yüksək həcmdə olacaqdır. **MasterRheobuild®857** quru dolduruculara və ya sementə əlavə edilməsi tövsiyə olunmur. Avtomatik dispenserlər mövcuddur.

İŞ QABİLİYYƏTİ

MasterRheobuild®857, +20°C-də reoplastik betonun iş qabiliyyətini 3 saatdan çox saxlamasını təmin edir.

İş qabiliyyətinin itirilməsi temperaturdan, sementin növündən, doldurucuların xüsusiyyətindən, daşınma metodundan və ilkin iş qabiliyyətindən asılıdır.

MATERİALIN SAXLANMA QAYDASI

MasterRheobuild®857 məhsulu, temperaturu +5°C-dən aşağı olmayan yerlərdə saxlanılmalıdır. Əgər məhsul donarsa, tam şəkildə əvvəlki vəziyyətini alana qədər qızdırın və çalxalayın. Material qapalı, birbaşa günəş şüalarının düşmədiyi yerdə və ifrat temperaturlardan qorumaq şərti ilə saxlanılmalıdır. Saxlama şəraiti ilə bağlı tövsiyələrə riayət olunmaması məhsulun və ya onun

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

A brand of

MBCC GROUP

MasterRheobuild®857

Tərkibində domna sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super plastifikator.

bağlamasının vaxtından əvvəl korlanması ilə nəticələnə bilər. Saxlama ilə bağlı xüsusi məsləhət üçün **Master Builders Solutions Azerbaijan** şirkətinin texniki departamentinə müraciət edin.

MATERİALLA BAĞLI TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ

MasterRheobuild®857 materialının yanğın təhlükəsi yoxdur və sağlamlığa hər hansı bir ziyan törətmir. Material bədəne sıçradıqda, dərhal soyuq su ilə yuyulmalıdır. Ətraflı məlumat üçün materialın təhlükəsizliyinə dair məlumat cədvəlini nəzərdən keçirin.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. **“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC** yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə **“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC** məsuliyyət daşımır. Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)
Tel : (+99 418) 653 10 30
Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə
Tel : (+99 412) 585 10 30
Email : caspian@mail.mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az