

MasterTile[®] 417

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapısdırıcı (incə dənəvərlı)

MATERIALIN TƏQDİMATI

MasterTile[®] 417 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement yapısdırıcısidir.

EN 12004 – C1TE sinfi üçün uyğundur.

C1 = Normal sərtləşən sement əsaslı yapısdırıcı;

T = Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış;

E - Açıqda gözlədilmə müddəti artırılmış.

TƏTBİQ SAHƏSİ

- Şaquli və üfüqi səthlərdə, daxildə tamamlama işlərində;
- (Bəzəkvurma, haşiyə və s.) işlərinin yerinə yetirilməsində;
- Saxsı, keramika və mərmərlərin vanna otağına, mətbəxə, dəhlizə və digər bunun kimi yerlərə yapısdırılmasında;
- Xarici məkanlarda işləyən zaman **MasterTile[®] WP 666 B** qarışdırılması məsləhət görülür.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan qarışdırılması və rahat işlədilməsi;
- Uzun müddət işləmə qabiliyyətini saxlaması;
- Şaquli səthlərdə sürüşməməsi
- Yüksek yapısdırıcı gücə sahib olması kimi üstünlüklərə malikdir.

SƏTHİN HAZIRLANMASI

Tətbiq sahəsinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapısdırıcını zəiflədəcək hər bir şeydən yəni yağıdan, pasdan azad olması eyni zamanda tərəzisində olması lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, **MasterEmaco[®]S** təmir materialları ilə düzədil-məlidir. Tətbiq sahəsinin səthi +25°C-dən çox olarsa, səth nəmləndirilməlidir.

QARIŞDIRILMASI

Uyğun su miqdarını bir ölçü qabı ilə təmiz bir qaba boşaldılır. Sonra isə **MasterTile[®] 417** yavaş-yavaş qaba tökərək 400-600 dövr/dəqiqə lik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə tam şəkildə qarışana qədər qarışdırılır. Tam qarışış əldə edildikdən sonra 3-5 dəq gözlənilir yenidən 30 saniyə qarışdırılır və istifadəyə verilir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Materialın mənşəyi	Tərkibində mineral doldurucular, sintetik əlavələr və xüsusi sement var.	WK
Rəngi	Boz-ağ	
Qopartma zamanı yapışma müqaviməti	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ (28 günlük)	
Tikişlərin doldurulma müddəti	24 saat	
Tətbiq qalınlığı	Min. 3 mm Mak. 8mm	
Açıqda gözləmə müddəti	30 dəqiqə	
Yapışma	Minimum %90	
Tətbiq olunan temperaturu	+5°C +25°C	
İstismar temperaturu	-40°C +80°C	
Hazırlılma müddəti	3-5 dəqiqə	
İşləmə qabiliyyəti müddəti	2 saat	
Üstündə gəziləbilmə müddəti	24 saat	



Yuxarıdakı dəyərlər +23°C-də və %50 nisbi nəm üçün
verilmişdir. Yüksek temperatur müddətləri qısalıdır, aşağı
temperatur uzadır.

MasterTile® 417

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)

QARIŞIM NİSBƏTİ

MasterTile® 417	1 kq toz üçün	25 kq-lıq kisə üçün
Qarışdırılan suyun miqdarı	~ 0,27 litr	~ 6,75 litr
Məhlulun sıxlığı	~ 1,65-1,8 kq/litr	

Təvsiyə olunan daraq dişி ölçüləri

Kafel metlax ölçüləri	Daraq dişı ölçüləri	Döşənən məhlulun qalınlığı
15 smx15 sm'ye qədər	6 mm	~2-3 mm
30 smx30 sm'ye qədər	8 mm	~3 mm
30 smx30 sm-dən böyük	10 mm	~4 mm

TƏTBİQ QAYDASI

MasterTile® 417 işçi səthə malanın hamar tərefi ilə 1 mm qalınlıqda müntəzəm lay şəklində çekilir. Yapışdırıcı bərkiməmiş üzlənilməsi üçün açıqda gözləmə müddəti 30 dəqiqə ərzində kifayət edən sahəyə, malanın dişli tərefi ilə **MasterTile® 417** hamar lay şəklində çekilir. Qalınlıqlardakı fərqi tarazlaşdırmaq və həmcinin səthlərdəki zədələri düzəltmək üçün kafellərin hər lövhəsinin altına 1 mm qalınlıqda məhlul çekmək lazımdır. Kafellərin yapışdırılması zamanı, onların bütün səthinin məhlulla təmasda olması üçün, üzük lövhələri məhlulun içərisində üzdürülməlidir. Kafellər ölçülərinində asılı olaraq təvsiyə olunan endə dərz aralıqları saxlanılır. Dərz aralıqlarının doldurulması üçün **Master Builders Solutions** brendinin uyğun dolgu məhsullarından istifadə olunur. **Dərz aralıqlarının tətbiqinə 24 saatdan sonra başlamamaq olar.**

Məhlulun yapışqanlığının yoxlanması

Çekilmiş yapışdırıcının səthinə barmaqla toxunulur. Əgər barmaq məhlulla bulaşarsa, tətbiqə davam etmək olar. Əgər barmaq təmiz qalarsa, deməli

yapışdırıcının işləmə müddəti başa çatıb. Belə hallarda yapışdırıcıنى qasıyıb təmizləmək və təzə yapışdırıcı çekmək lazımdır.

SƏRFİYYAT

Master Tile® 417	Məhlulu n sıxlığı (kq/litr)	1mm/ m ² sahə üçün sərf olunan toz (kq)	Qarışım suyu məqsədi (kq)	Keramik lövhələr üçün daraq dişinin kənar ölçüləri və sərfiyyat (kq/m ²)
25 kq	1,65-1,8	1,27	~ 6,75	 6 mm 8 mm 10 mm
				3,8 5,07 6,34

Dərz aralıqlarının təvsiyə edilən eni

5 sm x 5 sm-ə qədər	3 mm
15 sm x 15 sm-ə qədər	4 mm
15 sm x 15 sm-dən yuxarı	6-8 mm

AŞAĞIDAKILARA DİQQƏT YETİRİLƏMƏLİ

- MasterTile® 417** istifadəsi zamanı havanın temperaturu +5°C-dən az və +25°C -dən yuxarı olarsa, uyğun temperatur gözlənilməlidir. Əgər hava yağılı, küləkli və ya çox isti olarsa tətbiq edilməməlidir.
- MasterTile® 417** tətbiq qalınlığı 6 mm-i keçməməlidir.
- Su əmməsi yüksək olan seramiklər, tətbiqdən əvvəl suya doyurulmalıdır.
- Qurumağa başlamış **MasterTile® 417** üzərinə su və ya toz əlavə etmək olmaz.

ALƏTLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ

Istifadədən sonra alətlər su ilə asan təmizlənir. Əgər maddə quruyub kafelin üzərində qalarsa, mexaniki olaraq təmizlənir.

QABLAŞDIRMA

25 kg-lıq polietilen astarlı kraft torba.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdır.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya sehv istismar sebəbindən yaranı biletçək nəticələre görə “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC məsuliyyət daşımir.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistrallı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

MasterTile® 417

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapısdırıcı (incə dənəvərli)

SAXLAMA QAYDASI

Ağrı açılmamış orijinal qablaşdırımda quru və üstüortülü yerlərdə +5°C-dən +25°C-yə qədər temperaturda saxlanılmalıdır. Qısamüddətli saxlanılma zamanı 3 sıradan çox olmayan cərgələrlə yüksəlməli və göndərilən zaman da eyni ilə – birinci daxil olan məhsul birinci çıxmalıdır prinsipinə əməl edilməlidir. Uzunmüddətli saxlama zamanı cərgələməyə ehtiyac yoxdur.

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Münasib şərtlərə əməl olunduğu halda saxlama müddəti 12 ay təşkil edir. Qablama açıldığı zaman, qapağın kip oturduğu halda material 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya sehv istismar sebəbindən yaranan biliçək nəticələrə görə “**Master Builders Solutions Azerbaijan**” MMC məsuliyyət daşımir.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistrallı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Satış ofisi : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az