

MasterTile® 15

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)

MATERIALIN TƏQDİMƏTİ

MasterTile® 15 – kafel, keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement yapışdırıcısıdır.

AZS 039-2000 standartına uyğundur.

EN 12004 – C1TE standartına uyğundur.

C1 = Normal sərtləşən sement əsaslı yapışdırıcı

T = Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış

E- Açıqda gözləmə müddəti artırılmış.

TƏTBİQ SAHƏSİ:

- Şaquli və üfüqi səthlərdə, daxildə tamamlama işlərində;
- (Bəzəkvermə, haşiyə və s.) işlərinin yerinə yetirilməsində;
- Kafel, keramika və mərmərlərin vanna otağına, mətbəxə, dəhlizə və digər bunun kimi yerlərə yapışdırılmasında;
- Xarici məkanlarda işlədilən zaman **MasterTile® WP 666 B** qarışdırılması məsləhət görülür.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan qarışdırılması və rahat işlədilməsi;
- Uzun müddət işləmə qabiliyyətini saxlaması;
- Şaquli səthlərdə sürüşməməsi;
- Yüksək yapışdırıcı gücə sahib olması kimi üstünlüklərə malikdir.


SƏTHİN HAZIRLANMASI

İstifadə yerinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapışdırıcını zəiflədəcək yağ, pas, beton şərbətindən təmizlənməsi lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, **MasterEmaco®** təmir materialları ilə təmir edilməlidir. Kafel yapışdırılacaq yerin səthi +25°C-dən çox olarsa, səth nəmləndirilməlidir.

QARIŞDIRILMASI

Uyğun su miqdarını bir ölçü qabı ilə təmiz bir qaba boşaldılır. Sonra isə **MasterTile® 15** yavaş-yavaş qaba tökərək 400-600 dövr/dəqiqə bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə tam şəkildə qarışana qədər qarışdırılır. Tam qarışık əldə edildikdən sonra 3-5 dəq. gözlənilir yenidən 30 saniyə qarışdırılır və istifadəyə verilir.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Materialın mənşəyi	Tərkibində mineral doldurucular, sintetik əlavələr və xüsusi sement var.	WK 
Rəngi	Boz və ağ	
Qopartma zamanı yapışma müqaviməti	≥0,50 N/mm ² (28 günlük)	
Dərzlərin doldurulma müddəti	24 saat sonra	
Tətbiq qalınlığı	Min. 3 mm Mak. 6 mm	
Açıqda gözləmə müddəti	30 dəqiqə	
Sürüşmə	Yox	
Yapışma	Minimum 90%	
Tətbiq olunan temperaturu	+5°C +25°C	
İstismar temperaturu	-20°C +80°C	
Hazırolma müddəti	3-5 dəqiqə	
İşləmə qabiliyyəti müddəti	2 saat	
Üstündə gəzələbilmə müddəti	24 saat sonra	

Yuxarıdakı dəyərlər +23°C-də və 50% nisbi nəm üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddətləri qısaldır, aşağı temperatur uzadır

MasterTile® 15

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)

Təvsiyə olunan daraq dişi ölçüləri

Kafel metlax ölçüləri	Daraq dişi ölçüləri	Döşənən məhlulun qalınlığı
15 sm x 15 sm-ə qədər	6 mm	~2-3 mm
30 sm x 30 sm-ə qədər	8 mm	~3 mm
30 sm x 30 sm-dən böyük	10 mm	~4 mm

QARIŞIM NİSBƏTİ

MasterTile® 15	1 kq toz üçün	25 kq-lıq kisə üçün
Qarışdırılan suyun miqdarı	~ 0,27 litr	~ 6,75 litr
Məhlulun sıxlığı	~ 1,61 kq/litr	

TƏTBİQ QAYDASI

MasterTile® 15 kafelin yapışdırılacaq səthinə malanın hamar tərəfi ilə 1 mm qalınlıqda müntəzəm lay şəklində çəkilir. Yapışdırıcı bərkiməmiş üzlenilmə üçün kifayət edən sahəyə, malanın dişi tərəfi ilə **MasterTile® 15** hamar lay şəklində çəkilir. Qalınlıqlardakı fərqi tarazlamaq və həmçinin səthlərdəki zədələri düzəltmək üçün kafellərin hər lövhəsinin altına 1 mm qalınlıqda məhlul çəkmək lazımdır. Kafellərin yapışdırılması zamanı, onların bütün səthinin məhlulla təmasda olması üçün, üzlük lövhələri məhlulun içərisində üzdürülməlidir. Kafellər, ölçülərindən asılı olaraq təvsiyə olunan genişlikdə dərz aralıqları saxlanılır. Dərz aralıqlarının doldurulması üçün **Master Builders Solutions** brendinin uyğun dolğu məhsullarından istifadə olunur.

Dərz aralıqlarının tətbiqinə 24 saatdan sonra başlamaq olar.

Məhlulun yapışqanlığının yoxlanması

Çəkilmiş yapışdırıcının səthinə barmaq toxunulur. Əgər barmaq məhlulla bulaşarsa, tətbiqə davam etmək olar. Əgər barmaq təmiz qalarsa, deməli yapışdırıcının işləmə müddəti başa çatıb. Belə hallarda yapışdırıcını qaşayıb təmizləmək və təzə yapışdırıcı çəkmək lazımdır.

SƏRFİYYAT

Master Tile® 15	Məhlulun sıxlığı (kq/litr)	1mm/m² sahə üçün sərf olunan toz (kq)	Qarışım suyu miqdarı (kq)	Keramik lövhələr üçün daraq dişinin kənar ölçüləri və sərfiyyat (kq/m²)		
				6 mm	8 mm	10 mm
25 kq	1,61	1,27	~ 6,75	3,8	5,07	6,34

Dərz aralıqlarının təvsiyə edilən eni

5 sm x 5 sm-ə qədər	3 mm
15 sm x 15 sm-ə qədər	4 mm
15 sm x 15 sm-dən yuxarı	6-8 mm

AŞAĞIDAKILARA DİQQƏT YETİRİLMƏLİ

- MasterTile® 15** istifadəsi zamanı havanın temperaturu +5°C-dən az və +25°C-dən yuxarı olarsa, uyğun temperatur gözlənilməlidir. Əgər hava yağışlı, küləkli və ya çox isti olarsa tətbiq edilməməlidir.
- MasterTile® 15** tətbiq qalınlığı 6 mm-i keçməməlidir.
- Su əmməsi yüksək olan kafellər, tətbiqdən əvvəl suya doydurulmalıdır.
- Qurumağa başlamış **MasterTile® 15** üzərinə su və ya toz əlavə etmək olmaz.

ALƏTLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ

İstifadədən sonra alətlər su ilə asan təmizlənir. Əgər maddə quruyub kafelin üzərində qalarsa, mexaniki olaraq təmizlənir.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

"**Master Builders Solutions Azerbaijan**" MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yaranan biləcək nəticələrə görə "**Master Builders Solutions Azerbaijan**" MMC məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

"Master Builders Solutions Azerbaijan" MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Baş ofis : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

MasterTile® 15

Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli)

QABLAŞDIRMA

25 kg-lıq polietilen astarlı kraft torba.

SAXLAMA QAYDASI

Ağzı açılmamış orijinal qablaşdırmada quru və üstüörtülü yerlərdə +5°C-dən +25°C-yə qədər temperaturda saxlanılmalıdır. Qısamüddətli saxlanılma zamanı 3 sıradan çox olmayan cərgələrlə yığılmalı və göndərilən zaman da eyni ilə – birinci daxil olan məhsul birinci çıxmalıdır prinsipinə əməl edilməlidir. Uzunmüddətli saxlama zamanı cərgələməyə ehtiyac yoxdur.

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Münasib şərtlərə əməl olunduğu halda saxlama müddəti 12 ay təşkil edir. Qablama açıldığı zaman, qapağın kip oturduğu halda material 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Məsuliyyət

Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.

Məhsulun harada və hansı şəraitdə istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yarana biləcək nəticələrə görə “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC məsuliyyət daşımır.

Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistralı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Baş ofis : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbccc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az