

MasterTile[®] FLX 24

Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı
(incə dənəcikli)

MATERIALIN TƏQDİMATI

MasterTile[®] FLX 24 – sement əsaslı, qranit, mərmər, təbii daş və keramika yapışdırılmasında istifadə olunan, soyuq-isti mühit dəyişimində yüksək sabitlik və performansa sahib yapışdırıcıdır.

AZS 039-2000 standartına uyğundur.
EN 12004 – C2TES1 standartına uyğundur.
C2 - əlavə xüsusiyyətləri inkişaf etdirilmiş sement əsaslı yapışdırıcı
T - sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmış
E - açıqda gözləmə müddəti uzadılmış
S1 – elastik.

TƏTBİQ SAHƏSİ

- Daxili və xarici sahələrdə, şaquli və üfüqi tətbiqlərdə;
- Yerdən isitmə və sənaye sahələrdə;
- Balkon, terras, sanitər qovşaqlarında, hovuzlarda və s. yerlərdə;
- Təmir və gücləndirmə zamanı keramika üzrə keramika yapışdırılmasında gözəl nəticələr verir;
- Keramika, qranit mərmər, kafel və təbii daşların temperatur fərqinə məruz qalan sement səthlərə yapışdırılması üçün istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan qarışdırılması və rahat işlədilməsi;
- Uzun müddət işləmə qabiliyyətini saxlaması;
- Şaquli səthlərdə sürüşməməsi;
- Soyuq-isti mühit dəyişimini davamlıdır;
- İstilik fərqliliklərdən yaranan gərilməyə və titrəşməyə dayanıqlıdır.

SƏTHİN HAZIRLANMASI

İstifadə yerinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapışdırıcını zəiflədəcək yağ, pas, beton şerbətindən təmizlənməsi lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, **MasterEmaco[®]** təmir materialları ilə təmir edilməlidir. Kafel yapışdırılacaq yerin səthi

+25°C-dən çox olarsa, səth nəmləndirilməlidir.

QARIŞDIRILMASI

Uyğun su miqdarını bir ölçü qabı ilə təmiz bir qaba boşaldılır. Sonra isə **MasterTile[®] FLX 24** yavaş-yavaş qaba tökərək 400-600 dövr/dəqiqə bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə tam şəkildə qarışana qədər qarışdırılır. Tam qarışq əldə edildikdən sonra 3-5 dəq. gözlənilir yenidən 30 saniyə qarışdırılır və istifadəyə verilir.

TƏTBİQ QAYDASI

MasterTile[®] FLX 24 işçi səthə malanın hamar tərefi ilə 1 mm qalınlıqda müntəzəm lay şəklində çekilir. Yapışdırıcı bərkiməmiş üzlənilmə üçün açıqda gözləmə müddəti 20 dəqiqə ərzində kifayət edən sahəyə, malanın dişli tərefi ilə **MasterTile[®] FLX 24** hamar lay şəklinde çekilir. Qalınlıqlardaki fərqi tarazlamaq və həmcinin səthlərdəki zədələri düzəltmək üçün kafellərin hər lövhəsinin altına 1 mm qalınlıqda məhlul çekmək lazımdır. Kafellərin yapışdırılması zamanı, onların bütün səthinin məhlulla təmasda olması üçün, üzlük lövhələri məhlulun içərisində üzdürülməlidir. Kafellər ölçülərində asılı olaraq tövsiyə olunan endə dərz aralıqları saxlanılır. Dərz aralıqlarının doldurulması üçün **Master Builders Solutions** brendinin uyğun dolgu məhsullarından istifadə olunur.

Dərz aralıqlarının tətbiqinə 24 saatdan sonra başlamaq olar.

Məhlulun yapışqanlığının yoxlanması

Tətbiq edilmiş yapışdırıcının səthinə barmaqla toxunulur. Əgər barmaq məhlulla bulaşarsa, tətbiqə davam etmək olar. Əgər barmaq təmiz qalrsa, deməli yapışdırıcının işləmə müddəti başa çatıb. Belə hallarda yapışdırıcını qaşıyıb təmizləmək və təzə yapışdırıcı çekmək lazımdır.

MasterTile[®] FLX 24

Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı (incə dənəcikli)

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Materialın mənşəyi	Tərkibində mineral doldurucular, sintetik əlavələr və xüsusi sement var.	WK
Rəngi	Boz və ağ	
Qopartma zamanı yapışma müqaviməti	≥1.0 N/mm ² (28 günlük)	
Dərzlərin doldurulma müddəti	24 saat	
Sürüşmə	Yoxdur	
Tətbiq qalınlığı	Min. 3 mm Mak. 8 mm	
Açıqda gözləmə müddəti	20 dəqiqə	
Yapışma	Minimum 90%	
Tətbiq olunan temperaturu	+5°C +25°C	
İstismar temperaturu	- 40°C +80°C	



QARIŞIM NİSBƏTİ

MasterTile [®] FLX 24	1 kq toz üçün	25 kq-lıq kisə üçün
Qarışdırılan suyun miqdarı	~ 0,28 litr	~ 7 litr
Məhlulun sıxlığı	~ 1,57 kq/litr	

Tövsiyə olunan daraq dişő ölçüləri

Kafel metlax ölçüləri	Daraq dişő ölçüləri	Döşənən məhlulun qalınlığı
15 sm x 15 sm-ə qədər	6 mm	~2-3 mm
30 sm x 30 sm-ə qədər	8 mm	~3 mm
30 sm x 30 sm-dən böyük	10 mm	~4 mm

Dərz aralıqlarının tövsiyə edilən eni

5 sm x 5 sm-ə qədər	3 mm
15 sm x 15 sm-ə qədər	4 mm
15 sm x 15 sm-dən yuxarı	6-8 mm

MasterTile [®] FLX 24	Keramika lövhələr üçün daraq dişinin kənar ölçüləri və sərfiyyatı (kq/m ²)		
	6 mm	8 mm	10 mm
25 kq	3.68	4.91	6.13

SƏRFİYYAT

1 mm qalınlıq üçün 1.23 kg/m²-dir.

Yuxarıdakı dəyərlər +23°C-də və 50% nisbi nəm üçün verilmişdir. Yüksek temperatur müddətləri qısalıdır, aşağı temperatur uzadır.

MasterTile[®] FLX 24

Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı
(incə dənəcikli)

AŞAĞIDAKILARA DİQQƏT YETİRİLMƏLİ

- MasterTile[®] FLX 24 istifadəsi zamanı havanın temperaturu +5°C-dən az və +25°C-dən yuxarı olarsa, uyğun temperatur gözlənilməlidir. Əgər hava yağışlı, küləkli və ya çox isti olarsa tətbiq edilməməlidir.
- MasterTile[®] FLX 24 tətbiq qalınlığı 8 mm-i keçməməlidir.
- Su əmməsi yüksək olan kafellər, tətbiqdən əvvəl suya doydurulmalıdır.
- Qurumağa başlamış MasterTile[®] FLX 24 üzərinə su və ya toz əlavə etmək olmaz.

ALƏTLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ

İstifadədən sonra alətlər su ilə asan təmizlənir. Əgər maddə quruyub kafelin üzərində qalarsa, mexaniki olaraq təmizlənir.

QABLAŞDIRMA

25 kg-lıq polietilen astarlı kraft torba.

SAXLAMA QAYDASI

Ağzi açılmamış orijinal qablaşdırında quru və üstüortülü yerlərdə +5°C-dən +25°C-yə qədər temperaturda saxlanılmalıdır. Qısamüddətli saxlanılma zamanı 3 sıradan çox olmayan cərgələrlə yığılmalı və göndərilən zaman da eyni ilə – birinci daxil olan məhsul birinci çıxmalıdır prinsipinə əməl edilməlidir. Uzunmüddətli saxlama zamanı cərgələməyə ehtiyac yoxdur.

SAXLAMA MÜDDƏTİ

Münasib şərtlərə əməl olunduğu halda saxlama müddəti 12 ay təşkil edir. Qablama açıldığı zaman, qapağın kip oturduğu halda material 1 həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Məsuliyyət

Bu texniki sənədə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır.
“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.
Məhsulun harada və hansı şəraitde istifadə olunması ilə bağlı yazılı məsləhətlər istisna olmaqla və ya səhv istismar səbəbindən yaranan bileyək nəticələrə görə “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC məsuliyyət daşımir.
Hazırkı texniki sənəd başqa yeni sənədin dərc olunduğu vaxta qədər etibarlıdır. 01.11.2020

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, (Bakı-Quba magistrалı)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Baş ofis : AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 55, Ağa iş mərkəzi, 12-ci mərtəbə

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbcc-group.com