

Ucrete Accelerator

Urychlovač vytvrzení pro podlahové systémy Ucrete

POPIS

Urychlovač Ucrete Accelerator je speciálně navržená přísada pro rychlé vytvrzení, kterou lze použít s podlahovými výrobky Ucrete.

Použití Ucrete Acceleratoru zkracuje dobu návratu podlah do provozu, aniž by došlo ke zhoršení fyzikálních nebo estetických vlastností podlah. Lze jej použít za různých teplot a umožňuje rychlé dokončení renovací a oprav v továrních podmínkách.

Podlahy Ucrete se v průmyslu hojně používají již více než 50 let a mnohé ze starších podlah jsou stále v provozu. Podrobný seznam našich referencí je k dispozici na vyžádání.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- 4 hodiny návratu do provozu při 10 °C.
- Lze použít v široké škále podlahových systémů Ucrete.
- Aplikace plně vyškolenými certifikovanými aplikačními firmami.
- Bez škodlivého vlivu, jak bylo testováno nezávislým institutem Campden BRI.
- Vhodné pro aplikaci na 7 dní starý beton a 3 dny starý polymercementový potěr.

TECHNICKÁ DATA

ČISTOTA OVZDUŠÍ

Podlahy Ucrete získaly certifikát Indoor Air Comfort na základě rozsáhlého testování emisí těkavých organických látek (VOC) včetně auditu výroby a kontroly kvality.

To dokazuje, že podlahy Ucrete jsou extrémně čistým výrobkem bez obsahu těkavých látek, které by mohly znehodnotit kvalitu potravin nebo negativně ovlivnit zdraví personálu na pracovišti.

Všechny druhy podlah Ucrete vykazují velmi nízké emise a splňují tak všechny emisní požadavky pro vnitřní použití podlahových systémů v Evropě. Hodnocení zahrnuje vyhlášky jako AgBB v Německu, Afsset ve Francii, kde jsou hodnoceny jako A+ pro emise VOC (nejčistší emisní stupeň), a M1 ve Finsku.

BEZ ŠKODLIVÉHO VLIVU

Podlahy Ucrete jsou bez rozpouštědel a bez škodlivého vlivu, jak bylo testováno v nezávislém institutu Campden BRI.

ČASY NÁVRATU DO PROVOZU

Urychlovač Ucrete Accelerator by se měl používat podle níže uvedených pokynů. Dávkování zvolte podle teploty a požadované doby návratu do provozu.

	25ml	50ml	100ml	
20-25°C	5			hours
15-20°C	7	4		
10-15°C	10	5	4	traffic
5-10°C	16	10	7	

Zelené zóny představují optimální využití.

Bílé zóny představují volitelné použití.

Červené zóny znamenají nepoužívat.

ROZSAH POUŽITÍ

Urychlovač Ucrete Accelerator lze použít s následujícími druhy podlah Ucrete při uvedených teplotách:

5°C - 25°C		
UD200	TZ	IF
UD200SR	TZAS	FL
10°C - 25°C		
BC4	BC9	UD100AS
BC6	BCR	LC
BC6AS	MT	LCAS
15°C - 25°C		
MF	MF40AS	

Ucrete Accelerator

Urychlovač vytvrzení pro podlahové systémy Ucrete

Ucrete Accelerator se nesmí používat mimo uvedené teploty materiálu.

Ucrete Accelerator se **nesmí** používat s následujícími produkty Ucrete:

TC	HF60RT	FS
TC GLOSS	HF100RT	SC
TCPU CLEAR	TZ COVE	RG
TCCS		

ČASY PRO NANÁŠENÍ DALŠÍCH VRSTEV

Při použití Ucrete Acceleratoru s vyrovnávacími a penetračními vrstvami a základními nátěry je třeba dbát na to, aby byl povrch před nanesením dalších vrstev dostatečně vytvrzen. Povrch by měl být tvrdý, bez lepivosti a měl by vykazovat stejnou teplotu jako okolní prostředí.

Pokud se Ucrete Accelerator používá s nosnými vrstvami jako je BC6, měla by se k době vytvrzování po návratu do provozu před prosypáváním povrchu připočítat jedna hodina. Prosypávání povrchu může obvykle začít v době uvedené v uvedené tabulce pro návrat do provozu.

MÍCHÁNÍ A APLIKACE

Pro dosažení nejlepších výsledků by teploty v místě pokládky a na materiálu měly být v doporučeném rozmezí pro použitý druh podlahy Ucrete. Viz technické listy jednotlivých systémů.

Nenanášejte, pokud dochází nebo může dojít ke kondenzaci atmosférické vlhkosti před dosažením úplného vytvrzení, tj. při dosažení rosného bodu nebo pokud je teplota okolí nebo podkladu do 3 °C od rosného bodu.

Požadované dávkování zvolte podle teploty a druhu použité podlahy. Dávku přesně odměřte vhodnou odměrkou. Pokud je to možné, měla by odměrka odpovídat objemu požadované dávky, např. 50ml odměrka pro 50ml dávku atd.

Pro dosažení maximální doby působení se urychlovač Ucrete Accelerator přidává na konci fáze míchání tekuté složky. Míchejte po dobu 5 až 10 sekund.

ODOLNOST PODKLADU VŮČI VLHKOSTI

Průmyslová podlaha Ucrete je extrémně tolerantní ke zbytkové vlhkosti podkladu a lze ji pokládat přímo na 3 dny starý polymercementový potěr a na 7 dní starý beton. Lze ji pokládat i na starý kvalitní beton s vysokou vlhkostí bez použití speciálních podkladových nátěrů, pokud je v systému funkční hydroizolace.

To umožňuje dodržet rychlý čas renovace a usnadňuje stavební práce a rekonstrukce v prostředí mokrého provozu.

Epoxidové povrchové hydroizolace by se neměly používat, protože při vysokých teplotách měknou a vedou k závadám.

KVALITA PODKLADU

Betonové podklady by měly být viditelně suché a mít minimální pevnost v tahu 1,5 MPa.

Viz manuál "Návrh a příprava podkladů pro průmyslové podlahy Ucrete".

Všechny spáry v podkladním betonu, které podléhají pohybu, by měly být řešeny v rámci podlahy Ucrete a utěsněny vhodným tmelem.

BALENÍ

Ucrete Accelerator: 10 l kanistr
Ucrete Tap (kohoutek): 1x

SPOTŘEBA

100 až 400 dávek z balení v závislosti na použité dávce v závislosti na požadovaném objemu.

CERTIFIKOVANÉ APLIKAČNÍ FIRMY

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku při pokládce podlahy Ucrete, musíte využít služeb některé z našich plně vyškolených aplikačních firem pro podlahy Ucrete.

OBJEKTY BIM

Všechny výrobky Ucrete mají skladby v portfoliu online nástroje BIM, který je k dispozici ke stažení z [Národní knihovny BIM NBS](#) nebo [Bimobject](#).

SKLADOVÁNÍ

V krytých skladech, při teplotě nad 5°C a pod 30°C a mimo dosah přímého slunečního záření. Materiály musí být skladovány ve vyvýšené poloze nad podlahou a udržované v suchu. Tekuté složky musí být chráněny před mrazem.

Ucrete Accelerator

Urychlovač vytvrzení pro podlahové systémy Ucrete

MANIPULACE A PŘEPRAVA

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření pro zacházení s chemickými výrobky, například při práci nejíst, nekouřit a nepít a při přestávce nebo po skončení práce si umýt ruce.

Specifické bezpečnostní informace týkající se manipulace a přepravy tohoto výrobku naleznete v bezpečnostním listu. Úplné informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví týkající se tohoto výrobku naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Likvidace výrobku a jeho obalu by měla být provedena v souladu s platnou legislativou. Odpovědnost za to nese konečný vlastník výrobku.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ve vytvrzeném stavu je Ucrete Accelerator fyziologicky nezávadný.

Pro běžné aplikace podlah Ucrete se nevyžaduje při pokládce použití ochranných prostředků dýchacích cest. Pracovníci by se měli seznámit s hodnocením rizik CoSHH a se svými pracovními pokyny.



Ucrete Accelerator je součástí podlahových systémů Ucrete, na které se vztahují příslušné značky CE.

Viz prohlášení o vlastnostech a technické listy výrobku a systému.

Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Průmyslové a dekorativní podlahy, nadzemní a podzemní parkoviště, střechy

Severozápadní a Východní Čechy
602 583 785

Jihozápadní a Střední Čechy (Praha)
724 916 877

Jižní Morava a Vysočina
602 583 791

Severní a Střední Morava
721 656 690

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodo hospodářských staveb
724 358 390

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cz.
Datum vydání: březen 2022

A brand of

MBCC GROUP