

MasterTop P 603

Bezrozpoštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy na cementové podklady a mladý beton.

POPIS PRODUKTU

MasterTop P 603 je bezrozpoštědlová, dvousložková, nepigmentovaná, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy.

OBLAST POUŽITÍ

MasterTop P 603 se používá jako penetrační pryskyřice v podlahových systémech MasterTop a hydroizolačních systémech MasterSeal (zatěšňující kapiláry a uzavírající pory) pro cementové a betonové podklady, v interiérech i exteriérech.

Je vhodný jako kotevně-impregnační nebo pečetící vrstva na betonové podklady pod asfaltové izolační pásy mostovek ve směrnici TL/TP-BEL-EP Ausgabe 87 (Vydání 87), TKP ŘSD, kap. 21 a ČSN 736242 a TP 164. MasterTop P 603 lze též využít jako pojivo pro zhotovení drenážního plastbetonu, polymerbetonu, na zálivky, vyrovnávacích stěrek a malt pro nerovné podklady. Pryskařici je možno plnit v poměru až 1:16 (pojivo: písek). Další využití je např. v oblasti podlévání ložisek mostních objektů a jako izolační materiál proti bludným proudům.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- nízká viskozita
- lehká aplikace
- velmi dobrá penetrace
- vyplňuje pory a kapiláry v podkladu
- výborná přilnavost k podkladu
- možná aplikace na „mladý beton“
- teplotní odolnost při pokládce bitumenových pásů, resp. při pokladce litého asfaltu
- odolnost vůči vodě (i odpadní), zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonnému hmotám

SCHVÁLENÉ/TESTOVANÉ SYSTÉMY

MasterTop P 603 je zkoušen a schválen podle směrnic pro použití v oblasti hydroizolací mostů a také byl zkoušen a schválen dle předpisů TP-BEL-EP 98 pro aplikace na „mladý beton“. Splňuje TKP ŘSD a ČSN 736242 a TP 164 na kotevně impregnační, resp. pečetící vrstvu, dále TKP 18 na drenážní plastbeton a TKP 22 a TP 122 na polymermalty na zálivky pod mostní ložiska. Dále je schválen Ministerstvem dopravy pro použití na betony stáří 7 dnů (tzv. „mladý beton“), včetně kombinace s mnoha typy asfaltových izolačních pásků. Produktu MasterTop P 603 byl vystaven certifikát TZÚS. Tento materiál lze samozřejmě použít i pro jiné podlahové systémy a jejich kombinace nebo pro parkoviště (parkdeck).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových tisků a jiných nečistot. Doporučuje se podklad otryskat pískem či ocelovými kuličkami, ofrézovat nebo obrousit a poškozená místa opravit.

Po přípravě podkladu musí být přídržnost (pevnost v odtržení) alespoň 1,5 N/mm² (cejchovaný přístroj, zatěžovací rychlosť 100 N/sec.). Zbytková vlhkost v betonu může být až 6 % (měřeno metodou CM) v závislosti na skladbě podkladní konstrukce. Teplota podkladu musí být alespoň +3 °C nad naměřeným rosným bodem. Podklad musí být chráněn (izolován) proti účinkům tlakové vody.

Kromě těchto výše uvedených skutečností platí všeobecné požadavky na kvalitu podkladu před prováděním povlaků ze syntetických pryskyřic.

POKONY PRO APLIKACI

MasterTop P 603 se dodává již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo).

Při míchání obou složek je nutné dodržet následující pokyny:

Složka B se vlije do nádoby se složkou A. Je nutné dbát na to, aby složka B byla beze zbytku nalita do složky A. K získání homogenity je nutné obě složky intenzivně a důkladně promíchat pomalootáčkovým míchadlem (asi 300 otáček/min.). Při míchání se nesmí opomenout dno a okraje míchací nádoby, kde ulpívají nerozmíchané složky. Míchá se 3 min, až je směs homogenní. Namíchaný materiál se nesmí zpracovávat / lít z originálních obalů! Namíchaná směs se nejprve přelije do jiné, čisté nádoby a znova se důkladně po dobu 1 minutu promíchá. Teprve poté je možno začít s vlastní aplikací.

Křemenné písky a jiná plniva se nasypou do předmíchaného pojiva za stálého míchání. Je nutné dbát na důkladné promíchaní, aby nevznikaly hrudky.

Teplota obou složek systému by měla být v rozmezí +15 až +25 °C.

Po namíchaní se MasterTop P 603 aplikuje na předem připravený podklad nástříkem, válečkem nebo stérkou či gumovou raklí s následným převálečkováním. Pro zlepšení přilnavosti následujících vrstev je vhodné posypat čerstvou penetraci vysušeným křemenným pískem frakce (velikosti zrna) 0,3–0,8 mm až 0,6–1,2 mm. V případě provádění penetrací nebo vyrovnávacích stěrek se používá hladítka, gumová stérka či rakle nebo zubová stérka. Velikost zubů se volí podle požadované tloušťky vrstvy. Možné vzduchové bublinky na povrchu aplikované penetrací stěrky se odstraní převálečkováním bodlinovým válečkem („ježkem“).

Reaktivita pryskyřic je závislá na okolní teplotě a teplotě podkladu. Při nižších teplotách se chemická reakce zpomaluje, čímž se prodlužuje doba zpracovatelnosti a

MasterTop P 603

Bezrozpoštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy na cementové podklady a mladý beton.

prodlužuje se i interval pro nanášení dalších vrstev a tím i pochúznot podlahy (vrstev).

Současně se zvyšuje viskozita a tím dochází k navýšení spotřeby materiálu. Vyšší teplota urychluje chemické reakce tak, že se výše uvedené časy výrazně zkracují. Pro dokonalé vytvrzení materiálu nesmí okolní teplota a teplota podkladu klesnout pod předepsané minimum. Po aplikaci by měl být materiál chráněn před přímým kontaktem s vodou asi po dobu 24 hod. (při teplotě +20 °C). Během této doby může vlhkost (povrchový kondenzát) způsobit zbělení povrchu nátěru či stérky, což může negativně ovlivnit přilnavost dalších vrstev. U takto zasažených míst se musí ověřit odtrhová pevnost. Při vyhovující odtrhové pevnosti je možné pokračovat v aplikaci následujících vrstev. V opačném případě je třeba provést odpovídající přípravu povrchu. Kromě těchto výše uvedených skutečností platí směrnice pro používání reaktivních pryskyřic ve stavebnictví.

POSTUP PŘI APLIKACI / PŘÍKLADY

1. Kotveně-impregnační nátěr na mostních konstrukcích

1.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.
 1.2 MasterTop P 603 se nanese rovnoměrně na podklad, nejlépe pomocí gumové stérky a následně se převálečuje (nutný časový odstup mezi stérkováním a válečkováním, dbát na rovnoměrnou aplikaci po ploše, aby nedocházelo k tvorbě louží).

Spotřeba: cca 0,4 kg/m² (dle drsnosti a savosti podkladu).
 1.3 Celoplošný, rovnoměrný posyp vysušeným křemenným pískem zrnitosti 0,6–1,2 mm. Nesypat v přebytku.
Spotřeba: cca 1,0 kg/m² písku

2. Pečetící vrstva na mostních konstrukcích

2.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.
 2.2 MasterTop P 603 se nanese rovnoměrně na podklad, nejlépe pomocí gumové stérky a následně se převálečuje (nutný časový odstup mezi stérkováním a válečkováním, dbát na rovnoměrnou aplikaci po ploše, aby nedocházelo k tvorbě louží).

Spotřeba: cca 0,4 kg/m² (dle drsnosti a savosti podkladu).
 2.3 Celoplošný, rovnoměrný posyp vysušeným křemenným pískem zrnitosti 0,6–1,2 mm. Nesypat v přebytku.
Spotřeba: cca 1,0 kg/m² písku

2.4 Uzavírací nátěr MasterTop P 603 se nanese rovnoměrně na podklad válečkem nebo gumovou stérkou. Časový interval pro aplikaci uzavíracího nátěru je uveden v tabulce Technické údaje.

Spotřeba: cca 0,6 kg/m²

3. Penetrační (vyrovnávací) stérka

3.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.

3.2 Penetrační stérka MasterTop P 603, naplněný vysušeným křemenným pískem, zrnitost 0,1–0,3 mm a 0,3–0,8 mm, v poměru 1:0,5 (hmotn. poměr, v závislosti na teplotě). Aplikace gumovou stérkou nebo hladítkem, pokud je potřeba vyrovnat nerovnosti cca 1 mm.

Spotřeba: cca 0,8–1,5 kg/m² (naplněná směs, dle drsnosti podkladu).

Pryskyřice 0,6 kg/m²

Plnivo 0,3 kg/m²

4. Samonivelační stérka tl. 1 až 4 mm

4.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.
 4.2 Samonivelační stérka

MasterTop P 603 naplněný vysušeným křemenným pískem (plnivem) ve složení:

10 % křemenné moučky

45 % frakce 0,2–0,5 mm

45 % frakce 0,6–1,2 mm.

Míchání v poměru 1:2 (hmotnostní poměr, závislosti na teplotě). Aplikace raklí nebo zubovou stérkou na připravený a zpenetrovaný podklad.

Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy:

Pryskyřice 0,5–0,6 kg/m²

Plnivo 1–1,2 kg/m²

5. Fabiony (pozlábky)

Fabion u vnitřních rohů se zhotoví z malty, která sestává z pryskyřice a plniva v hmotnostním poměru 1:6, přičemž plnivem je vysušený křemenný písek tvořený z 50 % frakcí 0,6–1,2 mm a z 50 % frakcí 0,1–0,3 mm.

Na běžný metr fabionu při standardním provedení (poloměr pivní láhve) je zapotřebí:

Pryskyřice 0,1–0,2 kg/m

Plnivo 0,6–1,2 kg/m

6. Vysprávky

6.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.

6.2 Zhotovení malty pro vysprávky, která sestává z pryskyřice a plniva v hmotnostním poměru 1:6, přičemž plnivem je vysušený křemenný písek tvořený z 1/3 frakcí 0,1–0,3 mm a z 2/3 frakcí 0,6–1,2 mm.

6.3 Malta se aplikuje na čerstvou penetraci, z hutní se a poté se dohládi k danému okraji.

Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy:

Pryskyřice 0,3 kg/m²/mm

Plnivo 1,8 kg/m²/mm

MasterTop P 603

Bezrozpoštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy na cementové podklady a mladý beton.

7. Polymermalta pod mostní ložiska

- 7.1 Příprava podkladu – viz odst. Příprava podkladu.
7.2 Malta pro osazování mostních ložisek se skládá z pryskyřice a plniva v hmotnostním poměru 1:4, přičemž plnivem je vysušený křemenný písek frakce ST 03/08 Střelec (0,3-0,8 mm).
7.3 Malta se aplikuje v tloušťce min. 10 mm tak, aby nevznikl v prostoru mezi ložiskem a podložiskovým bločkem žádný volný prostor nebo vzduchové kapsy.

Spotřeba na 1 m³ malty:

Pryskyřice 384 kg/m³

Plnivo 1 536 kg/m³

Transparentní

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených obalech při doporučené teplotě +15 až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Vyhnete se skladování pod doporučenou teplotou. Při výše uvedených podmínkách skladování lze materiál skladovat po dobu uvedenou na obalu výrobku.

SMĚRNICE 2004/42 (SMĚRNICE PRO NÁTĚROVÉ HMOTY)

Tento produkt splňuje směrnici EU 2004/42/EG a obsahuje méně než maximální povolené množství VOC (2. období, 2010). Podle směrnice EU 2004/42 je maximální obsah VOC pro produkty kategorie IIA/j typ sb 500 g/l. MasterTop P 603 ve smíchaném stavu obsahuje < 500 g/l VOC.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

MasterTop P 603 je ve vytržené formě fyziologicky nezávadný.

Při práci s materiélem je třeba dodržovat následující ochranná bezpečnostní opatření:

Vyhnete se inhalaci výparů a kontaktu s kůží. Nosete ochranné rukavice a ochranné brýle. Během práce nejezte, nekuřte a chraňte materiál před otevřeným ohněm. Bezpečnostní opatření pro manipulaci s materiélem a při dopravě najdete v příbalovém letáku a v materiálovém a bezpečnostním listu. Platné národní bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s epoxidovými pryskyřicemi musí být dodržovány.

KONTAKT

Příslušný spolupracovník firmy Master Builders Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

Spotřeba na 1 m³ malty frakce 4/8 mm:

kompozice 1:15 (pryskyřice : plnivo)

Pryskyřice 107 kg/m³

PCI Stellmittel (tixotropní přísada) 4,2 kg/m³

Plnivo 1600 kg/m³

Spotřeba na 1 m³ malty frakce 8/16 mm:

kompozice 1:18 (pryskyřice : plnivo)

Pryskyřice 91 kg/m³

PCI Stellmittel 3,5 kg/m³

Plnivo 1630 kg/m³

Při aplikacích dle ZTV-BEL-B, TKP ŘSD a ČSN je nutné předepsané spotřebu a postupy při provádění čerpat z příslušných směrnic a prováděcích předpisů.

ČIŠTĚNÍ

Při přerušení a po dokončení prací je nutné všechny opakováně používané nástroje a zařízení očistit ředidlem, např. xylenem, ředidlem S 6300 nebo acetonem (S 6005).

BALENÍ

MasterTop P 603 se dodává v 16,8 kg balení (kombi balení, tj. komp. A 12,0 kg a komp. B 4,8 kg)

ODSTÍN

MasterTop P 603

Bezropouštědlová, dvousložková, epoxidová pryskyřice pro základní vrstvy na cementové podklady a mladý beton.

Technické údaje*

Poměr míchání			hmotnostně	100 : 40
Hustota	Složka A	při +20 °C	g/cm ³	1,12
	Složka B	při +20 °C	g/cm ³	1,08
	Směs	při +20 °C	g/cm ³	1,10
Viskozita	Složka A	při +20 °C	mPa.s	530
	Složka B	při +20 °C	mPa.s	130
	Směs	při +20 °C	mPa.s	480
Doba zpracovatelnosti směsi (kombi balení)		při +12 °C při +23 °C při +30 °C	min min min	50 20 10
Interval pro další vrstvu / pochůznost		při +8 °C při +23 °C při +30 °C	hod. den hod. den hod. den	min. 30 max. 4 min. 7 max. 2 min. 3 max. 1
Úplné vytvrzení		při +8 °C při +23 °C při +30 °C	den den den	8 5 3
Teplota podkladu a při aplikaci			°C °C	min. 8 max. 40
Maximální přípustná relativní vlhkost vzduchu		při +8 °C při > +23 °C	% %	75 85

Technické údaje po vytvrzení*

Tvrdost podle Shore-D	po 7 dnech		85
Teplota skelného přechodu	po 28 dnech	°C	52
Pevnost v tlaku	po 28 dnech	MPa	100

* Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a neměly by být používány jako podklad pro tvorbu specifikací.

Vlhkost vzduchu 75% platí vždy pro mosty a je v souladu s ČSN 736242 a TKP 21 kap.21A.5

Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: info.cz@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118

e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb

Technicko-poradenský servis:

1. 602 641 925


2. 602 641 925

3. 724 029 869

4. 724 358 390

5. 602 583 789

6. 725 753 706



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchylky se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobců a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cz.

Datum vydání: únor 2021