

MasterEmaco T 450

Jan. 2019 erst. maj 2018

Pumpbar og flydende mørtel til reparation og reprofilering af brodæk

MATERIALEBESKRIVELSE

MasterEmaco T 450 er en brugsklar, flydende og pumpbar reparationsmørtel med høje styrkeegenskaber baseret på en sulfatresistent cement, tilsat PAN (polyakrylonitril) fibre og polymermodificeret. Den kan anvendes i hvilken som helst konsistens, fra flydende til jordfugtig, til reparation af vandrette flader, brodæk, vejbaner, fortove etc. Den indeholder kun naturlige tilslag og giver en støbning som i udseende ligner en normal mørtel.

LEVERINGSFORM, OPBEVARING OG HOLDBARHED

MasterEmaco T 450 er pakket i fugtresistente sække af 25 kg. Ved tør, kølig og frostfri opbevaring i tæt lukket originalemballage er holdbarheden 12 måneder.

FORDELE

MasterEmaco T 450 er:

- En økonomisk, brugsklar reparationsmørtel, som hærdner uden at blege i hvilken som helst konsistens, fra flydende til jordfugtig.
- En mørtel som bevarer sin gode forarbejdningsevne i mindst 30 minutter ved 20 - 25°C.
- Resistent overfor alkaliske omgivelser
- Tilslaget opfylder kravet til Ekstra aggressiv miljøklasse iht. DS 2426.

ANVENDELSE

MasterEmaco T 450 anbefales til:

- Områder hvor der ønskes en mørtel med høj slutstyrke og med farve som beton.
- Reparation af revner og huller på steder med gående og kørende trafik.
- Reparation/reprofilering af vandrette flader, f.eks. brodæk, vejbaner, fortove, gulve etc.

STYRKEUDVIKLING

Reparationsmørtlens styrke er afhængig af:

- Mængden af blandevand
- Underlagets temperatur
- Hærdecyklus
- Alder på den hærdnede mørtel
- Omgivende temperatur og fugtighed

Tabellen herunder viser de typiske gennemsnitsstyrker for 25 kg MasterEmaco T 450 ved 20°C blandet med 3,5 l vand til en flydende konsistens:

Døgn	Bøjestykke* (N/mm ²)	Trykstyrke Flydende** MPa (N/mm ²)
1	3	20
3	4	25
7	5	38
28	6	45

Trykstyrke prøvet efter ASTM C-348 og C-349 på prismer (4 x 4 x 16 cm)

* ASTM C-230

** Flyderende: 400 og 500 mm. Gennemsnitligt luftindhold: 4,0%.

NB.

De viste data er baseret på kontrollerede laboratorieforsøg. Mindre afvigelser fra de viste resultater kan forventes. Rådfør vores konsulent med hensyn til trykstyrkemålinger med flydende mørtel.

FORBEREDELSEN AF MØRTLEN

Der må ikke tilsættes cement, sand eller andre materialer til dette kvalitetskontrollerede produkt. Indholdet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller brudt.

Brug en eller flere blandemaskiner så blanding og udbringning kan foregå samtidig uden afbrydelse. **BLAND IKKE MANUELT.** Bland kun med drikkevand. Først hældes ¾ af den foreskrevne vandmængde i blanderen, hvorefter pulveret tilsættes langsomt og støt. Der blandes, indtil blandingen er blød (2-3 minutter) i en betonblandemaskine og/eller mekanisk blandemaskine (max. 400 opm). Resten af vandet tilsættes og der blandes i mindst 2 minutter mere.

Brugen af koldt vand til at opnå temperaturer på den blandede mørtel fra +20°C - +35°C vil reducere den vandmængde der kræves for at få en given konsistens og øge styrken og arbejdstiden tilsvarende. Mørtlen må ikke tilsættes vand eller blandes igen, efter at den er stivnet.

MasterEmaco T 450

Jan. 2019 erst. maj 2018

Pumpbar og flydende mørtel til reparation og reprofilering af brodæk

VOLUMEN/RÆKKEEVNE

25 kg MasterEmaco T 450 blandet med 3,5 l vand giver ca. 12,5 l mørtel (0,0125 m³). Til 1 m³ mørtel skal der bruges 2000 kg af produktet.

VEJLEDNING TIL Udstøbning

1. Forberedelse af underlag

Underlaget skal være rent og sundt. Samtlige spor af tidligere lag, cementslam, olie, hærdemidler, fedt, snavs, cementfilm, organisk vækst eller andre forureninger som kan påvirke vedhæftningen negativt, skal fjernes.

For at opnå en god vedhæftningsoverflade anbefales det at bruge en lille mejselhammer eller sandblæsning.

2. Mætning med vand

Det rensede fundament og bolthuller mættes med vand i mindst 6 timer, helst i 24 timer. Lige inden støbningen fjernes alt overskydende vand.

3. Udstøbning af mørtlen

Inden støbningen påbegyndes, bør fundamentpladen ikke udsættes for eventuelle kraftige rystelser fra maskiner, der arbejder i nærheden. Kraftige rystelser kan medføre bundfældning og bleeding og forstyrre afbindingen. Rystelser kan konstateres ved at observere bevægelser på vandoverfladen i en spand, der er anbragt på pladen eller fundamentet, der skal støbes. Kontakt vores konsulent, hvis der skal støbes i omgivelser under +5°C eller over +35°C. Mørtlen blandes og anbringes så tæt som muligt på udstøbningsstedet. Mørtlen skal udhældes kontinuerligt til en lagtykkelse på min. 8-10 mm, helst 20 mm. Kontakt os i tilfælde af større lagtykkelser. Sørg for at mørtlen udfylder hele området, der skal støbes, og forbliver i kontakt med pladen under hele udstøbningen. DER MÅ IKKE VIBRERES.

4. Forholdsregler

Temperaturen på både mørtel og elementer der kommer i berøring med mørtlen skal ligge på mellem +5°C og +35°C. Der må ikke anvendes så meget vand og af en sådan temperatur, at der frembringes en konsistens, som er mere end flydende, eller som bevirker, at den blandede mørtel bleeder eller afblander.

CURING

EMACO T450 beskyttes mod udtørring med curingprodukt eller overdækkes med plast.

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

MAL-kode (1993): 00-4

HÅNDTERING OG TRANSPORT

Ved brug af dette produkt skal de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemiske stoffer overholdes. Der må fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbejdet, og man skal vaske hænder, når man holder pause, eller når arbejdet er afsluttet. Nærmere oplysninger om håndtering og transport af dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information om sundhed og sikkerhed angående dette produkt i det pågældende sikkerhedsdatablad. Bortskaffelse af produktet og emballage/holdere skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Ansvar for herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

YDERLIGERE INFORMATIONER

Master Builders Solutions Denmark A/S har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

MasterEmaco T 450

Jan. 2019 erst. maj 2018

Pumpbar og flydende mørtel til reparation og reprofilering af brodæk


Tekniske data					
Egenskaber	Standard	Enhed	Standard EN 1504-3	Målt værdi (min. en gang om året eller eksterne)	Deklareret værdi
Udseende:	-		-		pulver
Chloridindhold:	EN 1015-17	%	≤ 0,05		≤ 0,02
Kornstørrelse:	-	mm	-		maks. 3,15
Lagtykkelse					
- min.:	-	mm	-		10
- maks.:	-	mm	-		40
Densitet:	-	g/cm ³	-		≥ 1,85
Blandevand pr. 25 kg:	-	Liter	-		3,25 - 3,75
Anvendelsestemperatur:	-	°C	-		mellem +5 og +35
Trykstyrke:					
- efter 1 døgn	EN 12190	MPa			
- efter 7 døgn		MPa			
- efter 28 døgn		MPa	≥ 45		≥ 45
E-modul (28 døgn):	EN13412	GPa	≥ 20	≥ 20	
Vedhæftning: (28 døgn)	EN 1542	MPa	≥ 2		≥ 2,7
Bøjetrækstyrke:					
- efter 1 døgn		N/mm ²	-		3
- efter 7 døgn		N/mm ²	-		5
- efter 28 døgn		N/mm ²	-		8
Karboniseringsmodstand:	EN 13295	N/mm ²	dk ≤ ref. Beton MC (0,45)	≤ ref. Beton	≤ ref. beton
Kapillær absorption:	EN 13057	Kg/m ² /k ^{-0,5}	≤ 0,5	≤ 0111	
Termisk komabilitet:		MPa	≥ 2	≥ 2,8	
Frostbestandighed	SS 137244	Kg/m ²		0,06 "Meget god"	

Værdierne i tabellen er typiske gennemsnitsværdier for 25 kg MasterEmaco T450 blandet med 3,5 L vand til en flydende konsistens (ved 20°C). En pumpbar konsistens opnås med max. 4 liter vand til 25 kg MasterEmaco T 450. Trykstyrkerne er testet ihht. ASTM C-348 og C-349 på prismer (4*4*16 cm).
 * 90% flyd på flydbord, ASTM C-230, 5 slag på 3 sekunder.
 ** flyd igennem 400 mm og 500 mm. Gennemsnitligt luftindhold: 4%.
 De viste data er baseret på kontrollerede laboratorie tests. Der kan forventes variationer fra de viste resultater. Prøveblandinger skal blandes efter konsistens fremfor nøjagtigt afmålt vandindhold. Hvis der skal laves kontrol af styrken, frarådes at anvende kuber.

MasterEmaco T 450

Jan. 2019 erst. maj 2018

Pumpbar og flydende mørtel til reparation og reprofilering af brodæk

 0749	
Master Builders Solutions Belgium nv Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham	
06 BE0041/01	
EN 1504-2 Structural horizontal PCC repair mortar EN 1504-3 Principles 3.1 / 3.2 / 4.4 / 7.1 / 7.2	
Compressive strength	class R4
Chloride ion content	≤ 0,05 %
Adhesive bond	≥ 2,0 MPa
Carbonation resistance	passes
Elastic modulus	≥ 25 GPa
Thermal compatibility	
- Freeze-Thaw	≥ 2,0 MPa
- Thunder Shower	≥ 2,0 MPa
- Dry cycling	≥ 2,0 MPa
Capillary Absorption	0,5 kg/m ² x h ^{-0,5}
Reaction to fire	A1
Dangerous substances	complies with 5.4

Master Builders Solutions Denmark A/S
Hallandsvej 1
DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS
Fredrik Selmers vej 6
NO-0663 Oslo
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.