

Ucrete TCCS

Marts 2022 erst. marts 2020

Robust, farvestabil gulv med forbedret æstetik.

PRODUKTBEKRIVELSE

Ucrete TCCS er en 3-komponent, slidstærk topcoat, der fås i 12 UV-resistente farver.

Ucrete TCCS er en integreret del af Ucrete CS-gulvsystemet, der giver attraktive, hygiejniske og skridsikre gulve.

Produktet udviser enestående kemikalie- og temperaturresistens, når det anvendes som en del af et Ucrete CS-gulv.

Ucrete TCCS er ikke en gulvbelægning.

EGENSKABER OG FORDELE

- UV-resistent og mat finish, som ikke gulner.
- Meget lav forekomst af misfarvning ved kontakt med en lang række kemikalier og levningsmiddelprodukter.
- Det installeres af certificerede gulvlæggere.
- Giver ikke afsmag på fødevarer efter 2 timer ifølge test udført af Campden BRI
- Kort hærdetid, så driften hurtigt kan genoptages

SMAGS- OG LUGTNEUTRALT

Ucrete TCCS giver ikke afsmag på fødevarer efter 2 timer ifølge test udført af Campden BRI. Levnedsmiddelprodukter skal holdes ude af området under installationen. Sørg for tilstrækkelig ventilation, indtil gulvet tages i brug efter 2 timer.

FARVER

Ucrete TCCS fås i 12 UV-resistente farvenuancer:

Blå, klar gul, cremefarvet, grøn, grøn/brun, grå, lyseblå, lysegrøn, orange, rød, gul, lys grå.

Alle farverne fås i en mat finish.

EMBALLAGE

Ucrete TCCS: Sæt a 10,39 kg.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøjer skal rengøres straks efter brug af xylen.

PÅFØRING

Ucrete TCCS påføres i ét eller to lag afhængigt af specifikation, på det forberedte dæklag fx Ucrete BC 9.

Der kan påføres flere lag, hvis der ønskes en glattere, men mindre skridsikker overflade.

De bedste resultater opnås ved materiale- og arbejdsstedtemperaturer på 12-22°C. Underlagets temperatur skal mindst være 10 °C

Må ikke påføres når, der forekommer eller sandsynligvis vil forekomme atmosfærisk kondensation, inden materialet er fuldstændig hærdet, dvs. når dugpunktet er nået, eller hvis omgivelses- eller underlagstemperaturen er omkring 3 °C fra dugpunktet.

Bland med egnet blandeværktøj monteret på en boremaskine, påfør med skumgummiskrabere, og rul efter. Undgå, at der dannes pytter. Følg retningslinjer for påføring.

For at opnå den ønskede skridsikkerhed er det vigtigt, at de specificerede forbrugsmængder overholdes.

RÆKKEEVNE

Til anvendelsesformål i Ucrete CS-systemer

| | | | |
|---------|----------------------------|---------------------------|----------|
| CS10: | 15-25m ² /enhed | 0,4-0,6 kg/m ² | |
| CS10AS: | 15-25m ² /enhed | 0,4-0,6 kg/m ² | |
| CS20: | 10-15m ² /enhed | 0,7-0,9 kg/m ² | R13-gulv |
| CS20: | 8-10m ² /enhed | 1,0-1,2 kg/m ² | R12-gulv |
| CS20AS: | 10-15m ² /enhed | 0,7-0,9 kg/m ² | |
| CS30: | 8-10m ² /enhed | 1,0-1,2 kg/m ² | |

HÆRDNING

Kontrollér inden påføring af den efterfølgende belægning, at overfladen er hård og klæbefri. Tiden før påføring af næste lag afhænger af luftfugtighed og temperatur, men under normale forhold kan næste lag påføres efter 2 timer. Tiden mellem lagene må ikke overstige 48 timer.

Normalt kan gulvet tages i brug efter 2 timer.

RENGØRING

Værktøj skal rengøres umiddelbart efter brug med Xylen.

KEMIKALIERESISTENS

Ucrete CS har en enestående resistens over for en lang række aggressive kemikalier. For eksempel er Ucrete CS resistent over for følgende almindeligt forekommende kemikalier:

Eddikesyre, 50 %: Bred anvendelse i levningsmiddelindustrien som vineddike, hvilket indikerer bestandighed over for eddike, sovser mv.

Koncentreret mælkesyre ved 60°C: Indikerer resistens over for mælke- og mejeriprodukter.

Ucrete TCCS

Marts 2022 erst. marts 2020

Robust, farvestabil gulv med forbedret æstetik.

Oliesyre, 100 % ved 60°C: Repræsentativt for de organiske syrer, som dannes ved iltning af almindeligt forekommende vegetabiliske og animalske fedtstoffer i levnedsmiddelindustrien.

Koncentreret citronsyre: Findes i citrusfrugter og repræsentativ for mange af de frugtsyrer, der hurtigt nedbryder andre kunststofbaserede gulvbelægninger.

Salpetersyre: Anvendes i mange CIP-rengøringsløsninger. Ucrete TCCS er særlig resistent over for den misfarvning, der ofte forekommer, hvor disse anvendes.

Methanol, 100 %: Repræsentativ for alkoholer og mange af de opløsningsmidler, der anvendes i medicinalindustrien.

Ucrete CS er også resistent over for en lang række mineralske olier og uorganiske syrer. Der kan rekvireres udførlige kemikalieresistenslister på forespørgsel.

Ucrete CS-gulvsystemer er resistente over for den pletdannelse eller misfarvning, der forekommer i andre gulvsystemer, når de udsættes for aggressive kemikalier. Denne misfarvning reduceres kraftigt afhængigt af den rengøringsstandard, der opretholdes.

EMBALLAGE

Ucrete TCCS: 10,39 kg/sæt

OPBEVARING

I overdækkede lagerlokaler ved temperaturer mellem 5 °C og 30 °C og beskyttet mod direkte sol. Materialerne skal opbevares tørt over gulvniveau. Flydende komponenter skal beskyttes mod frost.

UCRETE CERTIFICEREDE UDLÆGGERE

For at opnå det bedste resultat og få det bedste gulv, er det certificerede Ucrete udlæggere der installerer gulvet.

Kontakt kundeservice for at få en liste over udlæggere.

BIM OBJEKTER

Alle Ucrete produkter har et dedikeret BIM objekt tilgængeligt som kan downloades fra NBS National BIM Library eller Bimobject.

MAL-kode

Del 1: MAL-kode (1993): 0-5

Del 2: MAL-kode (1993): 00-6

Del 3: MAL-kode (1993): 00-4

MAL-kode brugsklar blanding: 0-5

HÅNDTERING OG TRANSPORT

I hærdet stand er Ucrete ufarlig i fysisk henseende.

Ved brug af dette produkt skal de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemiske stoffer overholdes. Der må fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbejdet, og man skal vaske hænder, når man holder pause, eller når arbejdet er afsluttet.

Nærmere oplysninger om håndtering og transport af dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information om sundhed og sikkerhed angående dette produkt i det pågældende sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse af produktet og emballage/beholdere skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Ansvar for herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

YDERLIGERE INFORMATIONER

Master Builders Solutions A/S har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 1511.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Ucrete TCCS

Marts 2022 erst. marts 2020

Robust, farvestabilt gulv med forbedret æstetik.



Master Builders Solutions A/S
Hallandsvej 1
DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.basf.dk

Master Builders Solutions AS
Gullfotdalen 4
NO-2120 Sagstua
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.basf.no



De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version