







MasterTop 1326


Komfortable und dekorative Polyurethanharzbeschichtung, homogen, spannungsarm, UV-beständig, bakteriostatisch gemäß ISO 22196

Anwendung: für Innenbereiche mit hohem Gehkomfort und freier dekorativer Gestaltungsmöglichkeit in brillanten Farben, z.B. Ausstellungsflächen, Büroräume, Restaurants, Schulen, Krankenhäuser, Kantinen, Verkaufsflächen usw.

		Verbrauch ca.:	
	Grundierung	MasterTop P 622 (oder P 615 ohne Absandung) EP, 2-komponentig, nicht-lösemittelbasiert (total solid)	0,3-0,5 kg/m ²
	Absandung	feuergetrockneter Quarzsand der Körnung Ø 0,3-0,8 mm, glatzenfrei, nicht im Überschuss	0,8-1,0 kg/m ²
	Bedarfsposition Kratzspachtel (bis 1 mm Rautiefe)	MasterTop P 622 (oder P 615 ohne Absandung) 1:0,5 vorgefüllt mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung Ø 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ² *
	Absandung	feuergetrockneter Quarzsand der Körnung Ø 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
	Deckschicht	MasterTop BC 361N PU, 2-komponentig, pigmentiert, UV-beständig, nicht-lösemittelbasiert, emissionsarm	2,5-3,0 kg/m ²
	Versiegelung (mit und ohne Chipseinstreuung)	MasterTop TC 417W transparent PU, 2-komponentig, transparent, wässrig, nicht-lösemittelbasiert, UV-beständig, bakteriostatisch, matt	0,10-0,12 kg/m ²
	Schichtdicke des Systemaufbaus	ca. 2,0-2,5 mm	

Hinweis: Die genannten Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte unter baupraktischen Bedingungen. Sie können von den Werten in den einschlägigen Prüfungen abweichen und berücksichtigen keine Schichtdickenzuschläge. Diese sind vor Ort zu ermitteln.

* Gesamtverbrauch inklusive Füllstoffe




MasterTop 1326

Komfortable und dekorative Polyurethanharzbeschichtung, homogen, spannungsarm, UV-beständig, bakteriostatisch gemäß ISO 22196

Das Beschichtungssystem erfüllt als Mindestanforderungen die nachfolgenden Eigenschaften und technischen Daten aus internen und externen Prüfungen:


DIN EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Cfl-s1
Abrieb (Taber, 1000 U)	< 50 mg
Bakteriostatische Wirkung (ISO 22196)	
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	B _{fl} -s1
Dehnung (DIN 53504)	150%
Emissionsverhalten	AgBB konform AFSSET konform A+ Klassifizierung
Rissüberbrückung (DIN EN 1062-7)	Klasse A 3 Anforderung > 500 µm erreichter Wert = 550 µm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R9
Urinbeständigkeit (DIN EN ISO 2812-3)	



MasterTop 1326

Komfortable und dekorative Polyurethanharzbeschichtung, homogen, spannungsarm, UV-beständig, bakteriostatisch gemäß ISO 22196

CE KENNZEICHNUNG GEMÄSS EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132601	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Kunstharzestrichmörtel zur Anwendung in Innenräumen	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Stoffe	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleisswiderstand	< AR 1
Haftzugfestigkeit	> B 1,5
Schlagfestigkeit	> IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt
Leistungen im System **MasterTop 1326** gemessen

Mitglied der



Kontaktadressen für Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Donnerschweer Straße 372
D-26123 Oldenburg
Tel. +49 (0)441 3402-251
Fax +49 (0)441 3402-333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen
CH-5113 Holderbank
Tel. +41 (0)58 958 22 44
Fax +41 (0)58 958 32 55
Info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

Master Builders Solutions GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach
Tel. +43 (0)3855 2371 280
Fax +43 (0)3855 2371 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
Stand Januar 2021