



Ucrete HPQ

Hochbelastbarer Colorquarzbelag

MATERIALBESCHREIBUNG

Ucrete HPQ ist ein einzigartiger, hochbelastbarer, lösemittelfreier und lichtstabiler Einschichtbodenbelag auf Epoxidharz- oder Polyurethanharzbasis mit einer leicht strukturierten Oberfläche und einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, starken Stößen und Temperaturen bis zu 70 °C erhaltlich.

Ucrete HPQ ist dicht und undurchdringlich und bietet mit einer Schichtdicke von 4 oder 6 mm eine sichere und ästhetisch ansprechende Arbeitsumgebung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ucrete HPQ wird in nassen und trockenen Industriebereichen eingesetzt, in denen ein robuster und langlebiger Boden mit hoher mechanischer, thermischer und chemischer Belastung gefordert ist.

Ucrete HPQ ist besonders für die Verwendung in pharmazeutischen Produktionsstätten, Reinräumen, Aufenthaltsbereichen, Wohnungen, Einzelhandels-, Gewerbe- und Industrieumgebungen sowie auch in Küchen empfohlen und überall dort, wo ein attraktiver Fußboden erwünscht ist.

Ucrete Hochleistungsbodenbeläge erfüllen höchste Ansprüche an Arbeitssicherheit und Hygiene und sind ideale Oberflächenschutzsysteme für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Chemieindustrie. Sie werden seit mehr als 40 Jahren erfolgreich eingesetzt; viele der älteren Böden sind noch immer im Einsatz.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Ucrete HPQ kann als Epoxidharz- oder Polyurethanharzbasierte Variante eingebaut werden.

Die hochwertige Epoxidharz-Verkapselung erfüllt höchste Ansprüche an Ästhetik und Reinigungsfreundlichkeit.

Für noch höhere Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit kann außerdem der lichtechte, leistungsfähige Ucrete TC PU Clear verwendet werden.

PRÜFUNGEN

- Brandprüfung Bfl-s1 (DIN EN 13501-1)
- Nachweis auf VOC- und Aldehyd-Freiheit (Eurofins Indoor Air Comfort Gold)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Ucrete HPQ wird auf eine untergrundvorbehandelte und ggf. grundierte Fläche aufgetragen. Bei porigen Untergründen empfehlen wir zusätzlich eine Grundierung bzw. Kratzspachtelung, um eine eventuelle Blasenbildung zu vermeiden. Die zu überarbeitenden Untergründe müssen fest, feingriffig und tragfähig sein, frei von losen Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett oder Ähnlichem. Eine Untergrundvorbehandlung durch Granulat- oder Kugelstrahlen ist vor der Applikation von Ucrete BC4/6/9 oder ggf. Ucrete PSC / PLC / PFS zwingend erforderlich. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Abreißfestigkeit des Untergrundes mind. 1,5 N/mm² betragen. Der zu beschichtende Untergrund muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit bzw. drückendes Wasser gesichert sein.

Die nachfolgenden Untergründe gelten als geeignet für die Überarbeitung mit Ucrete Polyurethanbeton. Eine ordnungsgemäße Untergrundvorbehandlung wird vorausgesetzt:

- monolithische Betontragschicht, bewehrt (min. C25/30), nach DIN EN 206-1, außer Leichtbeton
- polymermodifizierte Zementestriche im Verbund, mind. CT-C30-F4, Mindestschichtdicke 25 mm, nach DIN 18560-3
- polymermodifizierte Zementestriche auf Dämmschicht, mind. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 75 mm, nach DIN 18560-2
- polymermodifizierte Zementestriche auf Abdichtungsschicht, mind. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 75 mm, nach DIN 18560-4
- Terrazzo-Oberflächen auf Zementbasis
- Bereits vorhandene Ucrete Beläge

Ucrete kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-Methode) oder auf 2 - 3 Tage altem kunststoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden.



Ucrete HPQ

Hochbelastbarer Colorquarzbelag

VERARBEITUNGSHINWEISE

Für Ucrete HPQ sind 2 Beschichtungen (4 oder 6 mm), MasterTop F11 Colorquarzsand und eine Versiegelung auf Polyurethanharzbasis (Ucrete TCPU Clear) oder Epoxidharzbasis (MasterTop BC 309) erhältlich:

Ucrete BC4 wird in 4 Einheiten zu 18,88 kg geliefert:

Part 1 – Kanister mit	2,52 kg
Part 2 – Kanister mit	2,86 kg
Part 3 – Papiersack mit	13,00 kg
Part 4 – Folienbeutel mit	0,50 kg

Ucrete BC6 wird in 4 Einheiten zu 23,18 kg geliefert:

Part 1 – Kanister mit	2,52 kg
Part 2 – Kanister mit	2,86 kg
Part 3 – Papiersack mit	17,30 kg
Part 4 – Folienbeutel mit	0,50 kg

MasterTop F11 wird in 1 Einheit zu 25,00 kg geliefert

Ucrete TCPU Clear wird in 1 Einheit zu 6,00 kg geliefert:

Part 1 – Kanister mit	6,00 kg
-----------------------	---------

MasterTop BC 309 wird in 2 Einheiten zu 20,00 kg geliefert:

Teil A – Gebinde mit	15,00 kg
Teil B – Gebinde mit	5,00 kg

Beim Mischen der Ucrete BC4 oder BC6 Komponenten ist Folgendes zu beachten: Zunächst Part 1, Part 2 sowie Part 4 in ein sauberes Gefäß füllen und gründlich mit einem langsam laufenden Rührwerk bei ca. 300 U/min mischen. Es ist darauf zu achten, dass die Komponenten restlos „auslaufen“. Auch die Boden- und Randbereiche des Mischgefäßes müssen dabei erfasst werden. Der Mischvorgang muss bis zum homogenen Zustand, i.d.R. 30 Sek. bis max. 1 Minute, durchgeführt werden.

Ein Zwangsmischer an der Baustelle ist zwingend erforderlich.

Anschließend wird Part 3 dem vorgemischten Material zugeführt und weitere 3 Minuten (bei RT) gemischt. Auf klumpenfreies Anmischen ist zu achten. Bauseits sind nur komplette Gebinde zu verarbeiten. Teilmengen können nicht angemischt werden. Jeder Materialansatz ist iden-

tisch lange im Zwangsmischer zu mischen. Die Temperatur der Komponenten sollte beim Mischvorgang zwischen 18 und 22 °C liegen. Nach dem Anmischen erfolgt der Auftrag des Materials mittels Stiftrakel. Die Stiftlänge ist entsprechend der Schichtdicke zu wählen. Neben der Materialtemperatur ist bei der Verarbeitung von Polyurethanbeton die Temperatur des Untergrundes von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemischen Reaktionen; damit verlängern sich auch die Überarbeitbarkeits- und Begehrbarkeitszeiten. Gleichzeitig erhöht sich infolge zunehmender Viskosität ggf. der Verbrauch pro Flächeneinheit. Bei hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass sich die in der Tabelle genannten Zeiten entsprechend verkürzen. Im Übrigen gelten die einschlägigen Richtlinien für die Verarbeitung von Reaktionsharzen im Betonbau.

ANWENDUNGSBEISPIEL / VERBRAUCH

1. Aufbau mit Temperaturbeständigkeit bis 60 °C, Schichtdicke 4 oder 6 mm, EP

- 1.1 Untergrundvorbehandlung
- 1.2 Auftrag von Ucrete BC4 oder BC6 mittels Stiftrakel auf die vorbereitete und ggf. grundierte Fläche, Überrollen mit der Stachelwalze im Kreuzgang
Verbrauch: ca. 6 - 8 kg/m² (4 mm, BC4)
Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m² (6 mm, BC6)
- 1.3 Einstreuen des Colorquarzsandes MasterTop F11
Verbrauch: ca. 4 - 5 kg/m² (4 mm)
- 1.4 Absaugen des überschüssigen Kornes.
- 1.5 Auftrag von MasterTop BC 309 mittels Kurzflorwalze (11 mm Florhöhe, 40 cm Breite)
Verbrauch: ca. 0,25 - 0,50 kg/m²

2. Aufbau mit Temperaturbeständigkeit bis 70 °C, Schichtdicke 4 oder 6 mm, PU

- 2.1 Untergrundvorbehandlung
- 2.2 Auftrag von Ucrete BC4 oder BC6 mittels Stiftrakel auf die vorbereitete und ggf. grundierte Fläche, Überrollen mit der Stachelwalze im Kreuzgang
Verbrauch: ca. 6 - 8 kg/m² (4 mm, BC4)
Verbrauch: ca. 10 - 12 kg/m² (6 mm, BC6)
- 2.3 Einstreuen des Colorquarzsandes MasterTop F11
Verbrauch: ca. 4 - 5 kg/m² (4 mm)



Ucrete HPQ

Hochbelastbarer Colorquarzbelag

- 2.4 Absaugen des überschüssigen Kornes.
2.5 Auftrag von Ucrete TCPU Clear mittels Kurzflorwalze (11 mm Florhöhe, 40 cm Breite)
Verbrauch: ca. 0,18 - 0,21 kg/m² (1. Schicht)
ca. 0,14 - 0,16 kg/m² (2. Schicht)

FARBE

Die Colorquarzsande sind in 0,4 – 0,6 mm und verschiedenen Farbkombinationen erhältlich:

- Crème: Turner / Picasso / Lowry / Matisse
Gelb: Titian
Grün: Da Vinci / Renoir / Monet
Grau: Constable / Goya

Unter UV-Einstrahlung können Ucrete Systeme vergilben. Dieses hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Materials. Für die Farbauswahl wird eine vorherige Rücksprache mit unseren Ucrete-Fachberatern empfohlen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Bei Arbeitsunterbrechung müssen alle zur Wiederverwendung vorgesehenen Arbeitsgeräte sorgfältig mit Master-Top CLN 40 (nur für die Reinigung) gesäubert werden. Ausgehärtete Verunreinigungen lassen sich nur mechanisch entfernen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Verschlossene Originalgebände sind trocken und im Temperaturbereich von 5 bis 30 °C, idealerweise zwischen 18 und 25 °C, zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturunterschreitung sind zu vermeiden. Unter den o. a. Bedingungen ist das Material 9 Monate lagerstabil. Beachten Sie dazu den Haltbarkeitshinweis auf den Gebänden.

PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN / SCHUTZMASSNAHMEN

Im ausgehärteten Zustand ist Ucrete Polyurethanbeton unbedenklich. Bei der Verarbeitung des Materials sind folgende Schutzmaßnahmen erforderlich: Einatmen der Dämpfe und Hautkontakt vermeiden. Es sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flam-

me hantieren! Die Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport und Entsorgung. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften für den Umgang mit Polyurethanen und Isocyanaten sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Restgebände des Part 2 sollten nach Gebrauch mit 5% Natriumcarbonat-Lösung (Wasch-Natron) versetzt werden und nach den örtlichen Vorschriften als Bauschutt entsorgt werden.

Alle restentleerte Gebindeverpackungen sowie im Lieferumfang enthaltene Transportverpackungen können auf Veranlassung des Ucrete-Fachbetriebs in das Kreislaufsystem für Verpackungsmaterialien der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Köln, Tel: +49 2203 9147-1966 (www.interseroh.de) zurückgeführt werden. Bei der vom Fachverleger anzumeldenden Rückführung ist auf die bestehende Vertrags-Nr. 249725 mit dem Materiallieferant Master Builders Solutions Deutschland GmbH hinzuweisen. Ausgehärtetes Material ist physiologisch unbedenklich und kann als Gewerbeabfall entsorgt werden.



Ucrete HPQ

Hochbelastbarer Colorquarzbelag

Technische Daten*			
Schichtdicken		mm	4 6
Verarbeitungszeit bei 23 °C		min.	10
Objekt- und Verarbeitungstemperaturen * 4 mm: min. 12 °C; 6 und 9 mm: mind. 8 °C	min.	°C	8 - 12*
	max.	°C	15 - 25 30
zulässige rel. Luftfeuchtigkeit	min.	%	40
	max.	%	90
begehbar	bei 23 °C und 50% rel. LF	h	8 ¹⁾
leichte mechanische Belastung		h	24 ¹⁾
volle mechanische und chemische Belastung		h	48 ¹⁾
Nach Aushärtung*			
Temperaturbeständigkeit		EP PU	bis 60 °C bis 70 °C
Dichte		kg/m ³	1100 - 2100
Wasseraufnahme		%	0
thermischer Ausdehnungskoeffizient	ASTM C531: Part 4.05	1/K	2 -6,0 x 10 ⁻⁵
Druckfestigkeit	DIN EN 13892-2	N/mm ²	48 - 54
Zugfestigkeit	BS 6319-7	N/mm ²	5 - 7
Biegezugfestigkeit	DIN EN 13892-2	N/mm ²	12 - 14
E- Modul	BS 6319-6	N/mm ²	3250 - 5000
Haftung auf Beton	DIN EN 13892-8	N/mm ²	> 2,0 (Betonbruch)
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		Bfl-s1
Schlagfestigkeit (IR)	DIN EN ISO 6272-1		> 4
Abriebfestigkeit gem. BCA	DIN EN 13892-4		AR0,5

¹⁾ Die Aushärtungszeit bei EP kann bei niedrigen Temperaturen länger sein.

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.



Ucrete HPQ

Hochbelastbarer Colorquarzbelag

BERATUNG

Für eine allfällige Beratung kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Technischen Verkaufsberater. Oder rufen Sie uns direkt an:

Performance Flooring
 Deutschland – Österreich – Schweiz

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
 Geschäftsbereich Construction Systems
 Donnerschweer Straße 372
 26123 Oldenburg
 Tel: +49 (0)441 3402 251
 Fax: +49 (0)441 3402 333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

Master Builders Solutions GmbH
 Geschäftsbereich Construction Systems
 Roseggerstraße 101
 8670 Krieglach
 Tel: +43 (0) 3855 23 71 0
 Fax: +43 (0)3855 23 71 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

PCI Bauprodukte AG
 Master Builders Solutions
 Im Schachen
 5113 Holderbank
 Tel: +41 (0)58 958 22 44
 Fax: +41 (0)58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende

CE KENNZEICHNUNG GEMÄSS EN 13813

Master Builders Solutions (UK) Ltd. 19 Broad Ground Road, Lakeside, Redditch Großbritannien B98 8YP	
12	
01040059, 01040060	
EN 13813 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4 Ucrete HPQ	
Kunsthazestrichmörtel zur Anwendung in Innenräumen	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	NPD
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Mechanische Beständigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	AR 0,5
Haftzugfestigkeit	> B 2,0
Schlagfestigkeit	> IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD
Elektrostatische Ableitfähigkeit	NPD

NPD= No Performance Determined (Kennwert nicht festgelegt)



Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.