

MasterGlenium® ACE 8568

Phụ gia giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt tốt

MÔ TẢ

MasterGlenium ACE 8568 là phụ gia siêu dẻo, có thành phần bao gồm các polycarboxylate ether (PCE). Nhờ hoạt tính cao và hấp thụ nhanh lên bề mặt các hạt xi măng, **MasterGlenium ACE 8568** mang đến sự phát triển cường độ sớm rất tốt. Với phụ gia truyền thống, đạt cường độ sớm thường đi kèm với việc mất độ sụt và cường độ trễ thấp. **MasterGlenium ACE 8568** khắc phục được xu hướng này, khả năng duy trì độ sụt được cải thiện và cường độ trễ vẫn tăng đáng kể.

Sự kết hợp giữa cường độ sớm, duy trì độ sụt và phát triển cường độ trễ của **MasterGlenium ACE 8568** rất phù hợp cho bê tông đúc sẵn.

MasterGlenium ACE 8568 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F.

Tương thích

MasterGlenium ACE 8568 tương thích với:

- Phụ gia chống phân tầng để sản xuất bê tông tự lèn
- Phụ gia tạo bọt khí để cải thiện độ bền trong điều kiện băng giá.

MasterGlenium ACE 8568 không tương thích với các loại phụ gia MasterRheobuild

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG

MasterGlenium ACE 8568 mang đến nhiều hiệu quả cho công nghiệp bê tông đúc sẵn:

- Cường độ và chống thấm cao
- Cải thiện độ bền
- Tăng độ linh động
- Đồng nhất tốt ở độ sụt cao
- Có thể sản xuất bê tông tự lèn ở tỉ lệ N/X thấp
- Rút ngắn thời gian hay giảm nhiệt độ bảo dưỡng
- Giảm tiêu thụ năng lượng cho việc thi công và bảo dưỡng
- Tăng năng suất
- Bề mặt bê tông đẹp

- Cường độ sớm và trễ cao

ỨNG DỤNG

MasterGlenium ACE 8568 là phụ gia lỏng được thêm vào hỗn hợp bê tông trong quá trình trộn.

Để đạt hiệu quả cao nhất, nên cho phụ gia vào sau khi tất cả các thành phần khác đã được cho vào máy trộn và 80% nước trộn đã được dùng.

HÀM LƯỢNG SỬ DỤNG

Liều lượng thông dụng của **MasterGlenium ACE 8568** từ 500ml đến 1200 ml/ 100kg chất kết dính. Các liều lượng khác cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt tùy theo điều kiện đặc thù ở công trường.

Thử nghiệm cấp phối nên được tiến hành để xác định hàm lượng sử dụng phù hợp. Xin liên hệ với nhân viên BASF để được hướng dẫn thêm.

ĐÓNG GÓI

MasterGlenium ACE 8568 được cung cấp theo phuy 205 lit hoặc cung cấp theo dạng bơm.

HẠN DÙNG

MasterGlenium ACE 8568 có thể được sử dụng trong vòng 12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ trên 0°C trong thùng còn được niêm kín.

LƯU Ý CẦN THIẾT

Sức khỏe: **MasterGlenium ACE 8568** không chứa các chất nguy hại cần cảnh báo.

Khi sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn chung trong ngành xây dựng như phải mang găng tay, kính bảo hộ,...

Tham khảo và tuân theo các hướng dẫn trong tài liệu an toàn sản phẩm (MSDS) để biết thêm chi tiết về Sức khỏe, An toàn và chỉ dẫn Môi trường.

MasterGlenium[®] ACE 8568

Phụ gia giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt tốt

ANvn/MasterGleniumACE8568/v3/130813

© = nhãn hiệu đã đăng ký của thành viên MBCC Group ở nhiều quốc gia

TRÁCH NHIỆM	Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.
CHÚ Ý	Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS cung cấp sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát. Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS, tuy nhiên phải tuân thủ theo sự thay đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.

Công Ty TNHH Master Builders Solutions

Trụ sở chính: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 329 702 998
Mã số thuế: 0316341574
Website: <https://www.master-builders-solutions.com/vi-vn>