

MasterTop® 564

Vữa cán nền gốc xi măng polymer

MÔ TẢ

MasterTop 564 là hợp chất vữa cán nền xi măng pha sẵn, một thành phần, không chịu lực.

MasterTop 564 được trộn với một lượng nước nhất định tạo vữa cán phẳng nền để phủ lớp bề mặt như chuỗi sản phẩm MasterTop 1200 hoặc UCRETE

MasterTop 564 có độ dày từ 10 đến 40mm

PHẠM VI SỬ DỤNG

MasterTop 564 nên được sử dụng để cán phẳng các mặt sàn không đều trước khi phủ lớp MasterTop 1200 hoặc UCRETE.

Vui lòng tham vấn đại diện **Hóa chất Xây dựng BASF** để phủ lớp bằng sản phẩm khác.

TÍNH CHẤT VÀ ƯU ĐIỂM

Polymer hóa – tăng độ bền uốn và độ bám dính

Dễ thi công – Dễ dàng cán phẳng nền để phủ lớp MasterTop 1200 hoặc UCRETE.

Bù co ngót – giúp sửa chữa dễ dàng

Được đóng gói và trộn sẵn – sẵn sàng sử dụng. Hạn chế lỗi pha chế.

ĐẶC TÍNH

Độ bền uốn, (ASTM C.293-79)	> 3.0 MPa
Độ bám dính bê tông (ASTM C.307-94)	> 1.0 MPa
Độ nén, (ASTM C109:1992)	>25 MPa
sau 3 ngày	
sau 28 ngày	>50 MPa
Độ chảy, (ASTM C230, sau 25 lần giằng)	18-24cm
Dưới dạng	Bột
Màu	Xám
Thời gian bảo dưỡng (có thể đi lại):	>8 giờ ở 20°C
Nhiệt độ thi công tối thiểu	>5 °C

THI CÔNG

(A) CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải nguyên vẹn, sạch và không còn tạp chất. Loại bỏ dầu, mỡ và sáp nhiễm bẩn bằng máy bắn đá ướt hoặc máy phun nước áp lực lớn sau đó làm sạch cơ học. Loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và vụn vật liệu bằng bình nén khí không dầu hoặc máy hút bụi công nghiệp.

(B) SƠN LÓT

Sơn lót bằng sản phẩm sơn lót của Hóa chất Xây dựng BASF. Vui lòng liên hệ đại diện Hóa chất Xây dựng BASF để biết thêm thông tin chi tiết.

(C) TRỘN

MasterTop 564 phải được trộn với nước sạch với lượng nước khoảng 3,25 lít tới 3,4 lít mỗi bao 25kg bằng máy khuấy trong 2-3 phút đến khi không còn vón cục.

Lưu ý: **MasterTop 564** phải được sử dụng ngay khi trộn xong.

(D) CÁN NỀN

Khu vực thi công **MasterTop 564** phải được bảo vệ khỏi gió và ánh nắng trực tiếp để tránh hiện tượng nhanh khô.

Đổ và trải vữa bằng bay, đối với những khu vực rộng hơn, dùng ván khuôn và thanh cán nền.

Bảo vệ lớp vữa **MasterTop 564** sau khi thi công trong 9 – 10 giờ khỏi ánh nắng trực tiếp, gió, vẩy bẩn, bụi, côn trùng, động vật, các thi công tiếp theo, đi lại, vv...

ƯỚC TÍNH DỮ LIỆU

Định mức của sản phẩm tùy thuộc vào độ phẳng của bề mặt. Trên bề mặt bằng phẳng, định mức cơ bản của bột **MasterTop 564** là 22-23kg/m² mỗi 10mm độ dày

ĐÓNG GÓI

MasterTop 564 được đóng gói thành bao tải polyetylen 25kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG

MasterTop 564 có thời hạn sử dụng là 12 tháng. Lưu kho tránh ánh nắng trực tiếp, đặt lên tấm pallet cách mặt đất để tránh nước mưa ngấm.

MasterTop[®] 564

Vữa cán nền gốc xi măng polymer

CHÚ Ý

Để biết thêm thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn chất độc hại và cách xử lý sản phẩm an toàn, vui lòng lấy bản sao Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) từ văn phòng hoặc trang web của chúng tôi.

Mastertop_564 asean v2 . 0814

© = nhãn hiệu đã đăng ký của thành viên MBCC Group ở nhiều quốc gia

TRÁCH NHIỆM	Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm theo từng trường hợp.
CHÚ Ý	Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS cung cấp sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám sát. Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa Chất Xây Dựng MASTER BUILDERS SOLUTIONS, tuy nhiên phải tuân thủ theo sự thay đổi, điều chỉnh của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.

Công Ty TNHH Master Builders Solutions

Trụ sở chính: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 329 702 998

Mã số thuế: 0316341574

Website: <https://www.master-builders-solutions.com/vi-vn>