

MasterBrace[®] SAT 4000

Resina epóxica de encapsulación para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

DESCRIPCIÓN

MasterBrace SAT 4000 es una resina epóxica tixotrópica 100% sólida, utilizada para encapsular láminas de fibra de aramida, fibra de vidrio y de carbono MasterBrace. El saturante cura con las láminas de diversas fibras MasterBrace proporcionando una lámina FRP de alto desempeño. El resultado es una lámina que proporciona resistencia adicional a elementos estructurales de concreto, mampostería, acero y madera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Usado para encapsular las láminas MasterBrace
- Aplicaciones verticales y sobre cabeza,
- Satura adecuadamente las láminas MasterBrace
- 100% de sólidos en el material epóxico, bajo olor y COV

ESTRUCTURAS

- Vertical
- Horizontal
- Exterior
- Interior

USOS RECOMENDADOS

- Usado para encapsular cualquier lámina del sistema MasterBrace

SUSTRATOS

- Hormigón
- Mampostería
- Acero

RENDIMIENTO

Lámina MasterBrace FIB 300/50 CFS
1.35 m²/L (55 ft²/gal)

Lámina MasterBrace FIB 600/50 CFS
1.1 m²/L (45 ft²/gal)

Lámina MasterBrace FIB 900/50 FG
0.85 m²/L (35 ft²/gal)

Los índices de rendimiento se basan en el metraje cúbico del tejido. Entre en contacto con su representante de MASTER BUILDERS SOLUTIONS rendimientos para otros tipos de tejido.

PRESENTACIÓN

Disponible en juegos de 16 kg

COLOR

Parte A – Azul
Parte B – Transparente
Mezclado – Azul

VIDA ÚTIL

18 meses cuando se almacena de forma adecuada

ALMACENAMIENTO

Almacene en sus envases sin abrir en un área limpia y seca a una temperatura entre 10 a 32 °C (50 a 90 °F) alejado de la luz solar directa, de fuentes de llama y otros peligros.

MasterBrace[®] SAT 4000

Resina epóxica de encapsulación para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN

Resina epóxica bicomponente sin escurrimiento, 100% sólida.

PROPIEDADES DE TRACCIÓN (1)

PROPIEDAD	VALOR
Resistencia a la fluencia	54 MPa (7,900 psi)
Esfuerzo de deformación	2.5%
Módulo de elasticidad	3,034 MPa (440 ksi)
Resistencia última	55.2 MPa (8,000 psi)
Esfuerzo de deformación	3.5%
Índice Poisson	0.40

PROPIEDADES DE FLEXIÓN (3)

PROPIEDAD	VALOR
Resistencia a la fluencia	138 MPa (20,000 psi)
Esfuerzo de deformación	3.8%
Módulo de elasticidad	3,724 MPa (540 ksi)
Resistencia última	138 MPa (20,000 psi)
Esfuerzo de ruptura	5%

PROPIEDADES DE MANEJO

PROPIEDAD	VALOR
Peso (de la mezcla)	984 g/L (8.2 lb/gal)
Contenido COV	25 g/L menos agua y exento de solventes. (Método EPA 24)
Punto de inflamación	Part A: 230 bF (110 bC) Part B: > 200 bF (93 bC) (Pensky-Martens, Taza Cerrada)
Viscosidad (mezcla) a 20 °C	14.100 cps

PROPIEDADES DE COMPRESIÓN (2)

PROPIEDAD	VALOR
Resistencia a la fluencia	86.2 MPa (12,500 psi)
Esfuerzo de deformación	5.0%
Módulo de elasticidad	2,620 MPa (380 ksi)
Resistencia última	86.2 MPa (12,500 psi)
Esfuerzo de rotura	5%

PROPIEDADES FUNCIONALES (4)

PROPIEDAD	VALOR
Coefficiente de expansión térmica (CTE)	35·10 ⁻⁶ /°C (20·10 ⁻⁶ /°F)
Conductividad térmica	0.21 W/m/°K (1.45 Btu/in/hr/ft ² /°F)
Temperatura vítrea de transición, Tg	71 °C (163 °F)

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	VALOR
Densidad	983·kg/m ³ (61.3 pcf)

NOTAS:

- (1) Basado en prueba de muestras curadas según ASTM D 638 a 20 °C (72 °F) y 40% de humedad relativa.
- (2) Basado en prueba de muestras curadas según ASTM D 695 a 20 °C (72 °F) y 40% de humedad relativa.
- (3) Basado en prueba de muestras curadas según ASTM D 790 a 20 °C (72 °F) y 40% de humedad relativa.
- (4) Basado en prueba de muestras curadas a 20 °C (72 °F) y 40% de humedad relativa.

MasterBrace[®] SAT 4000

Resina epóxica de encapsulación para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

FORMA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. MasterBrace SAT 4000 debe aplicarse sobre un sustrato preparado con MasterBrace P 3500. MasterBrace SAT 4000 puede aplicarse antes o después de MasterBrace P 3500.
2. Las superficies aplicadas con MasterBrace P 3500 que estén secas al tacto deben lijarse levemente y limpiarse para que estén sin polvo, aceites u otros contaminantes.

MEZCLADO

1. La relación de mezcla es 3:1 (A:B) por volumen o 100:30 (A:B) por peso. Mezcle solamente la cantidad de material que pueda usar dentro del tiempo de trabajabilidad. Los tiempos aproximados de trabajabilidad para un juego de 3.8 L (1 gal) son:

200 min a 50 °F (10 °C)
45 min a 77 °F (25 °C)
15 min a 90 °F (32 °C)

2. La Parte A (resina) debe mezclarse previamente usando un mezclador tipo taladro de baja velocidad (600 rpm) y eje mezclador (p.ej. tipo Jiffy). Mantenga el eje de mezclado bajo la superficie del material para evitar atrapar aire. Premezcla por un mínimo de 3 minutos.

3. Mida con cuidado (relación) de cada componente y luego añada la Parte B (endurecedor) a la Parte A (resina).

4. Mezcle la Parte A con la Parte B usando un mezclador mecánico de baja velocidad (600 rpm) con eje de mezclado (tipo Jiffy). Raspe con cuidado los lados y el fondo del recipiente mientras esté mezclando. Mantenga la paleta por debajo de la superficie del material para evitar atrapar aire. Para obtener una mezcla homogénea que no debe tener estrías ni grumos demorará aproximadamente 3 - 5 minutos.

APLICACIÓN

1. Aplique MasterBrace SAT 4000 con un rodillo de lanilla mediano de 0.95 cm (3/8"), o una brocha de cerdas cortas, a un espesor de película húmeda de 18 a 22 mils.
2. Aplique la lámina MasterBrace al saturante antes que el saturante esté pegajoso. (Nota: Algunas láminas pueden requerir que se aplique más MasterBrace SAT 4000 directamente a la lámina antes de la colocación de la lámina).
3. Aplique una segunda capa de MasterBrace SAT 4000 sobre la lámina MasterBrace usando un rodillo de pelo de 3/8 in o una brocha de cerdas cortas a un espesor de película húmeda de 18 to 22 mils.

4. Si se requieren capas adicionales de la lámina MasterBrace, repita los pasos 1 a 3.

LIMPIEZA

Limpie todo el equipo y las herramientas con metil etil cetona. Siga las precauciones de salud y contra incendio indicadas por el fabricante del solvente.

MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el material aplicado y repare las áreas localizadas que lo necesiten. Consulte a su representante de MASTER BUILDERS SOLUTIONS para obtener información adicional.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- Solo aplique MasterBrace SAT 4000 cuando la temperatura ambiente esté entre 10 y 50 °C (50 y 120 °F).
- Las superficies interiores pueden revestirse — consulte a su representante de MASTER BUILDERS SOLUTIONS para obtener recomendaciones. Los revestimientos aplicados sobre MasterBrace SAT 4000 deben aplicarse en un lapso de 48 horas después que éste haya sido aplicado.
- Si han pasado más de 48 horas desde la aplicación de MasterBrace SAT 4000 la superficie debe desbastarse levemente y debe limpiarse con un solvente antes de aplicar el siguiente componente.
- Asegúrese que esté usando la versión más actualizada de la hoja técnica y la hoja de datos de seguridad. Llame a su representante de ventas para confirmar.
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de MASTER BUILDERS SOLUTIONS tienen como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

RESPETE LAS LIMITACIONES DEL TIEMPO DE EMPLEO ÚTIL

- Solamente catalice el material que pueda aplicar dentro del tiempo de trabajabilidad.
- El tiempo de trabajabilidad, la temperatura y complejidad del área a aplicar determinarán cuánto material deberá catalizarse de una vez.
- Mantenga el material fresco y bajo la sombra en climas cálidos. En climas cálidos el tiempo de trabajabilidad puede prolongarse manteniendo el material fresco antes y después de mezclado o sumergiendo el recipiente en agua helada.

MasterBrace[®] SAT 4000

Resina epóxica de encapsulación para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La SDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

MASTER BUILDERS SOLUTIONS garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de MASTER BUILDERS SOLUTIONS. Sin embargo, MASTER BUILDERS SOLUTIONS no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. MASTER BUILDERS SOLUTIONS se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

MasterBrace[®] SAT 4000

Resina epóxica de encapsulación para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 04/10/2022

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Master Builders Solutions Brasil Ind. e
Com. de Químicos para Construção Ltda.
Avenida das Nações Unidas,
14.171, Morumbi
Sao Paulo – SP, Brasil
Tel: +55 11 2718 5507
<https://www.master-builders-solutions.com/pt-br>

Master Builders Solutions Chile Ltda.
Rio Palena 9665, Pudahuel
Núcleo Empresarial ENEA
Santiago de Chile, Chile
Tel: +56 2 2799 4300
<https://www.master-builders-solutions.com/es-cl>

Master Builders Solutions Perú S.A.
Jr. Plácido Jiménez N° 630
Lima, Perú
Tel: +51 1 219 0630
<https://www.master-builders-solutions.com/es-pe>

Master Builders Solutions Colombia S.A.S
Tel: +57 1 632 20 90
<https://www.master-builders-solutions.com/es-co>

Master Builders Solutions Ecuador S.A.
Tel: + 593 2397 9500
<https://www.master-builders-solutions.com/es-ec>

Para obtener más información, visítenos en www.master-builders-solutions.com/