

MASTERKURE® SL

Compuesto de curado base resinas transparentes.

DESCRIPCIÓN

MasterKure® SL es un compuesto base resinas y solventes para ser aplicado sobre hormigón fresco. Forma una membrana elástica, impermeable y resistente al agua de lluvia impide la rápida evaporación del agua de amasado asegurando el curado adecuado del hormigón.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- No diluya con el agua de exudación una vez aplicado.
- Forma película en 15 minutos (a 20°C).
- Incrementa durabilidad del hormigón.
- Asegura máxima resistencia a la compresión y abrasión.
- Reduce el desprendimiento de polvo del hormigón.
- Previene la figuración por retracción del hormigón producto de un rápido secado.

APLICACIÓN

MasterKure® SL puede ser aplicado con pulverizador, brocha o rodillo, inmediatamente después de terminado el proceso de texturado de la superficie, aún en existencia de agua de exudación.

Se recomienda limpiar el equipo de aplicación después de ser usado. Para evitar obturación de las boquillas o deterioro de éstos, utilizar diluyente acrílico.

USOS RECOMENDADOS

- Canales de regadío.
- Obras de hormigón en general.
- Superficies verticales y horizontales, lisas y rugosas.
- Carreteras, pavimentos industriales.

CERTIFICADO DE ENSAYO

MasterKure® SL cumple con las normas ASTM C-309 y AASTHO-M 148 (LNV 26-86, tipo 1) "Especificación para compuestos líquidos que forman membranas para curar hormigones".

PRECAUCIONES

- Producto Inflamable.
- Mantener áreas de trabajo ventiladas.
- Proteger producto de altas temperaturas y fuego.
- No fumar durante la aplicación.
- No añada agua, solventes o algún otro material para disolver el producto.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto. Para información adicional sobre este producto, consulte a su representante local de Master Builders Solutions.

MASTERKURE® SL

Compuesto de curado base resinas transparentes.

Datos Técnicos

COMPOSICIÓN

MasterKure® SL es un compuesto base resinas y solventes.

EMPAQUE

MasterKure® SL se suministra en tambor de 180 kg.

RENDIMIENTO

MASTERKURE® SL se aplica a una razón de 180 a 200 g/m², según la rugosidad del sustrato.

ALMACENAMIENTO

MasterKure® SL el producto puede almacenarse hasta 18 meses en su envase original, sin deterioro, con una temperatura entre 5°C y 30°C.

DATOS TECNICOS

Forma	Líquida
Densidad aprox.	0,9 g/ml
Color	Ámbar traslúcido

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse a nuestro Departamento Técnico.

MASTERKURE® SL

Compuesto de curado base resinas transparentes.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Master Builders Solutions Chile Ltda. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

A fin de conservar la calidad de los productos y de asegurar su debido desempeño, se recomienda que los clientes sigan las guías que BASF entrega para la aplicación y almacenamiento de los productos. Sin perjuicio de lo anterior, BASF garantiza única y exclusivamente que los productos cumplen con la calidad establecida en la ficha técnica al momento de la entrega, pero el cliente es y será responsable de realizar el debido almacenamiento y asegurar la correcta aplicación de los mismos.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reemplazar el producto defectuoso hasta por el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 04/05/2021

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Master Builders Solutions Brasil
Ind. e Com. de Químicos para
Construção Ltda.
<https://www.master-builders-solutions.com/pt-br>

Master Builders Solutions
Colombia S.A.S
<https://www.master-builders-solutions.com/es-co>

Master Builders Solutions Chile Ltda.
Rio Palena 9665, Pudahuel
Núcleo Empresarial ENEA
Santiago de Chile, Chile
Tel: +56 2 2799 4300
<https://www.master-builders-solutions.com/es-cl>

Master Builders Solutions Ecuador S.A.
<https://www.master-builders-solutions.com/es-ec>

Master Builders Solutions Perú
S.A.
<https://www.master-builders-solutions.com/es-pe>

Para obtener más información, visítenos en www.master-builders-solutions.com/es-cl