



# MasterSeal 573

Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua.

### **CAMPO DE APLICACIÓN**

Aplicable en interiores y exteriores.

- Taponamiento de vías de agua.
- Taponamiento de fisuras con presencia de agua.
- Utilizable en sótanos, huecos de ascensor, depósitos, tuberías, etc.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.





### **PROPIEDADES**

- Endurecimiento rápido: tras aprox. 30 segundos.
- Resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a la intemperie.
- Excelente adherencia sin puente de unión.
- Exento de cloruros. Puede aplicarse en contacto con hormigón armado.
- Fácilmente aplicable.

#### **BASE DEL MATERIAL**

Cementos especiales, arenas de cuarzo seleccionadas y resinas especiales.

### **MODO DE UTILIZACIÓN**

(a) Soporte: Deberá estar firme, limpio exento de aceites, grasas, polvo, restos desencofrantes, pinturas antiguas, etc.

La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5°C y como máximo de +30°C y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el endurecimiento.

- **(b) Mezcla**: MasterSeal 573 no se mezcla previamente con agua, como es habitual en los productos cementosos. La hidratación del producto se hace directamente con el agua de la vía a taponar.
- **(c) Aplicación**: Se toma una cantidad de MasterSeal 573, se aplica directamente sobre la vía de agua y se presiona manualmente hasta que el producto ha fraguado. Puede repetirse el proceso tantas veces como sea necesario hasta cortar la vía de agua.

Tras el fraguado del mortero MasterSeal 573 se debe proceder con el sistema de impermeabilización más adecuado.

En caso de impermeabilizar huecos de ascensor emplear MasterSeal 501, para depósitos de agua potable se recomienda el uso de MasterSeal 531 o MasterSeal 550 o con MasterSeal 531 GRIS en caso de depósitos de aguas residuales.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

MasterSeal 573 puede limpiarse con agua en estado fresco. Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

### **CONSUMO**

El consumo será aproximadamente 2 gramos por cm³ de volumen rellenado.

Estos consumos son teóricos y deben ajustarse para cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".

### **PRESENTACIÓN**

MasterSeal 573 se presenta en sacos de 3 y de 20 Kg

MBCC GROUP

2.2.2022 Página 1 de 3





# MasterSeal 573

Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua.

### **MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE**

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

### **ALMACENAJE**

Se puede almacenar 9 meses (20kg en saco papel) y 12 meses (3kg en saco plástico) desde su fecha de fabricación en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco, seco y bien aireado.

#### **DEBE TENERSE EN CUENTA**

- Cerrar bien los sacos abiertos. Emplear el contenido de un saco abierto antes del transcurso de varios días, ya que se hidrata rápidamente con la humedad ambiente.
- No mezclar con ningún otro mortero ni con otros productos que puedan modificar las características de los productos.
- Aunque obtura vías de agua, MasterSeal 573 no es ni un producto impermeable ni una solución definitiva.
  Tan sólo detiene el agua momentáneamente para permitir el trabajo con comodidad y la instalación correcta del sistema impermeable definitivo (MasterSeal 531, MasterSeal 550, etc).

Datos Técnicos		
Características	Unidades	Valores
Temperatura de aplicación (soporte y material):	°C	entre +5 y +30
Tiempo de fraguado:	segundos	aprox. 30

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22°C de temperatura y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R inferiores pueden acotar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.





# MasterSeal 573

Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua.

#### NOTA

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

### **CONTACTO**

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edifició Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es