MasterTop WS 100 PU

Système mural universel base PUR, avec une surface lisse, à faibles émissions, avec une finition mate.

Domaines d'application: pour applications à l'intérieur dans les zones industrielles et les bâtiments publics qui sont exposés aux impacts faibles à moyens, comme: par ex. halles de production, magasins, des espaces de développement technologique, etc.

			Consommation
	Primaire *	**gamme de primaires MasterTop** se référer au tableau de primaires	0,10– 0,25 kg/m²/couche
	Top Coat **	**MasterTop TC 442W pigmenté (2 couches)** finition bicomposante pigmentée, base PUR, en phase aqueuse, semi-rigide, résistante aux UV, mate, à faibles émissions, bactériostatique	0,04 – 0,06 kg/m²/couche
		ou : **MasterTop TC 417W pigmenté (2 couches)** **finition** bicomposante pigmentée, base PUR, en phase aqueuse, élastique, résistante aux UV, mate, à faibles émissions	0,05 – 0,07 kg/m²/couche

Appliquer au moins 2 couches pour des couleurs claires et lumineuses

Épaisseur totale du système	0,15 – 0,20 mm

MasterTop WS 100 PU

Système mural universel base PUR, avec une surface lisse, à faibles émissions, avec une finition mate.

Remarque: Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la rugosité du support et de la température ambiante.

MasterTop WS 100 PU peut être appliqué sur ciment, béton, blocs de béton et mortiers hydrauliques, avec une humidité résiduelle de 4% au maximum.

* Primaires recommandés: MasterTop P 615, MasterTop P 622.

MasterTop P 615: époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)
MasterTop P 622: époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)

Afin d'utiliser le primaire approprié, voir tableau de primaires ci-dessous:

Primaire	Béton	Blocs de béton	Mortiers hydrauliques
MasterTop P 615	x	x	x
MasterTop P 622	x	x	x

** Si un effet bactériostatique est requis, seulement MasterTop TC 417W peut être appliqué

Le système mural MasterTop WS 100 PU présente, comme exigences minimales, les caractéristiques suivantes, déterminés par des essais internes et externes:

Réaction au feu selon DIN EN 13501-1 B-s1, d0