MasterTop WS 300 PU

Système mural base PUR, élastique, renforcé par fibres de verre, avec une surface lisse, à faibles émissions, avec une finition mate.

Domaines d'application: pour applications à l'intérieur dans les zones industrielles et les bâtiments publics qui sont exposés aux impacts moyens à lourds, comme: par ex. halles de production, magasins, des espaces de développement technologique, salles de bains, couloirs, hôtels, établissements de soins etc.

			Consommation
	Primaire *	**gamme de primaires MasterTop** se référer au tableau de primaires	0,10– 0,25 kg/m²/couche
	Body Coat (première couche)	**MasterTop BC 328FLR** sous-couche bicomposante, base PUR, ignifuge, à faibles émissions	0,8 – 1,2 kg/m²/couche
	Renforcement	**MasterTop RM** trame renforcée de fibres de verre, à haute résistance à la traction, préfabriquée, blanche, non combustible	1,0 m²
	Body Coat (deuxième couche)	**MasterTop BC 328FLR** sous-couche bicomposante , base PUR, ignifuge, à faibles émissions	0,4 – 0,6 kg/m²/couche
	**Top Coat ** **	**MasterTop TC 417W** finition bicomposante pigmentée, base PUR, en phase aqueuse, élastique, résistante aux UV, mate, à faibles émissions, bactériostatique	0,04 – 0,06 kg/m²/couche
		ou: **MasterTop TC 442W** finition bicomposante pigmentée, base PUR, en phase aqueuse, semi-rigide, résistante aux UV, mate, à faibles émissions	0,05 – 0,07 kg/m²/couche

Appliquer au moins 2 couches pour des couleurs claires et lumineuses

Épaisseur totale du système	1,5 – 2,0 mm

Remarque: Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la rugosité du support et de la température ambiante.

MasterTop WS 300 PU peut être appliqué sur ciment, béton, blocs de béton et mortiers hydrauliques, avec une humidité résiduelle de 4% au maximum.

MasterTop WS 300 PU

Système mural base PUR, élastique, renforcé par fibres de verre, avec une surface lisse, à faibles émissions, avec une finition mate.

* Primaires recommandés: MasterTop P 615, MasterTop P 622.

MasterTop P 615: époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)
MasterTop P 622: époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)

Afin d'utiliser le primaire approprié, voir tableau de primaires ci-dessous:

Primaire	Béton	Blocs de béton	Mortiers hydrauliques
MasterTop P 615	x	x	x
MasterTop P 622	x	x	x

** Si un effet bactériostatique est requis, seulement MasterTop TC 417W peut être appliqué

Le système mural MasterTop WS 300 PU présente, comme exigences minimales, les caractéristiques suivantes, déterminés par des essais internes et externes:

Comportement à l'émission	conforme AgBB conforme AFFSET A+ classification
Pontage de fissures (23°C)	classe A3 selon DIN EN 1062-7 exigé > 500 µm, atteint = 750 µm
Réaction au feu selon DIN EN 13501-1	C-s2, d0