

MasterSeal^{MD} TC 275

Couche de finition à base de polyuréthane aromatique pour systèmes de revêtement de tabliers MasterSeal Traffic 2000, 2500 et 2575

CONDITIONNEMENT

MasterSeal TC 275

– Trousse unitaire de 18,1 l (4,78 gal)

DURÉE DE CONSERVATION

Lorsqu'il est correctement entreposé, le produit MasterSeal TC 275 a la durée de conservation suivante :

Trousse de 18,09 l (4,78 gal) : 1,25 an

ENTREPOSAGE

Entreposer dans des contenants non ouverts, dans un endroit frais, propre et sec

RENDEMENT

Consulter la solution de revêtement de tabliers MasterSeal pour connaître le rendement total du système.

COULEURS

Gris

Anthracite

Noir

DESCRIPTION

MasterSeal TC 275 est une couche de finition à base de polyuréthane aromatique pour une utilisation avec les systèmes de revêtement de tabliers MasterSeal Traffic 2000, 2500 et 2575.

TC 275 est un apprêt imperméable à mûrissement rapide en deux composants. Ce matériau a des propriétés mécaniques exceptionnelles, notamment une résistance élevée à la traction et une excellente résistance au déchirement et à l'abrasion avec une forte teneur en solides.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Revêtement imperméable économique en deux composants
- Couche intermédiaire durable offrant une résistance élevée
- Idéal pour les applications souterraines et intérieures
- Disponible en gris, anthracite et noir
- MasterSeal TC 275 est une couche de finition à forte teneur en solides et faible teneur en COV
- Excellente résistance aux produits chimiques retrouvés sur les tabliers de stationnement

SECTEURS/APPLICATIONS

- Stades
- Balcons
- Stationnements étagés
- Construction commerciale
- Construction et rénovation
- Balcons/planchers en contreplaqué
- Terrasses

SYSTÈMES APPLICABLES

- MasterSeal Véhicule 2000
- MasterSeal Véhicule 2000 faible teneur en COV
- MasterSeal Véhicule 2500
- MasterSeal Véhicule 2500 sans apprêt
- MasterSeal Véhicule 2575
- MasterSeal Véhicule 2575 sans apprêt
- MasterSeal Piéton 2000
- MasterSeal Piéton 2000 faible teneur en COV
- MasterSeal Piéton 2500
- MasterSeal Piéton 2500 sans apprêt

TENEUR EN COV

Teneur en COV (g/l) des composants de MasterSeal TC 275 moins l'eau et les solvants exemptés :

- MasterSeal TC 275 Partie A : 71 g/l
- MasterSeal TC 275 Partie B : 13 g/l

Données techniques

Composition

MasterSeal TC 275 est un polyuréthane aromatique à forte teneur en solides disponible en gris, anthracite et noir.

MasterSeal TC 275 mûrit en 3 à 4 heures à 23 °C (73 °F) et à une humidité relative de 50 %.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS TC 275	MÉTHODE D'ESSA
Résistance à la traction, MPA (lb/po ²)	20,7 (3 000)	ASTM D 412
Allongement, %	30	ASTM D 412
Dureté, Shore A	94	ASTM D 2240
Solides, %	96	
Viscosité, cps*	1 600	

Consulter la solution préférée de revêtement de tabliers MasterSeal pour les propriétés physiques et résultats d'essais spécifiques au système.

* Les températures basses augmentent la viscosité.

MÉTHODE D'APPLICATION | PRÉPARATION DE LA SURFACE | MÉLANGE ET APPLICATION

Consulter la solution de revêtement de tabliers MasterSeal pour le système complet et la préparation de la surface du granulat ainsi que l'application.

MasterSeal TC 275 a un très court temps de travail (20 +/- 5 minutes). Une fois les matériaux mélangés, le revêtement doit être versé sur la surface et appliqué immédiatement.

Si une résistance aux UV est requise, il est recommandé d'appliquer MasterSeal TC 295 plutôt que MasterSeal TC 275, car ce dernier se décolore lorsqu'il est exposé aux rayons UV.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.
Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**