

9

09 67 23
Revêtement de résine
pour plancher

MasterTop^{MD} 1841 SRS CF

Système flexible autonivelant à base de méthacrylate pour plancher avec saupoudrage de paillettes décoratives.

ANCIEN NOM : DEGAFLEX^{MC} CF

RENDEMENT

Apprêt : MasterTop SRS 41P avec MasterTop SRS 103IN – 9,3 m²/gâchée (100 pi²/gâchée)

Couche autonivelante :

MasterTop SRS 40TC – 3,71 m²/gâchée (40 pi²/gâchée) à une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po)

Couche de finition : MasterTop SRS 71TC – 93 m²/gâchée (100 pi²/gâchée)

Mélange de paillettes : MasterTop DE 111FK 1,34 m²/kg (6,54 pi²/lb) Tous les taux de couverture sont approximatifs. Les taux de couverture varient selon la texture désirée et la porosité du substrat.

EMBALLAGE

MasterTop SRS 41P : Seau de 17 litres (4,5 gallons), baril de 185 litres (49 gallons)

MasterTop SRS 40TC : Seau de 17 litres (4,5 gallons), baril de 202,5 litres (53,5 gallons)

MasterTop SRS 71TC : Seau de 17 litres (4,5 gallons), baril de 179,8 litres (47,5 gallons)

MasterTop SRS 103IN : Seau de 17 litres (4,5 gallons)

MasterTop SRS 100SL : Sac de 18,1 kg (40 lb)

MasterTop SRS 100HD/Durcisseur en poudre :

Bouteille de 1,1 kg (2,5 lb), boîte de 22,7 kg (50 lb)

Pigment MasterTop PGM 155 : Seau de 4,5 kg (10 lb)

Mélange de paillettes MasterTop DE 111FK : Boîte de 25 kg (55 lb)

COULEUR

Pour les options de couleurs de pigment et de mélange de paillettes, reportez-vous au Guide des couleurs des revêtements de plancher performants.

DURÉE DE CONSERVATION

Résines : 2 ans lorsqu'entreposé adéquatement.

ENTREPOSAGE

Entreposez dans un endroit frais et sec, loin des rayons du soleil.

TENEUR EN COV

Consultez la lettre LEED de MasterTop SRS

DESCRIPTION

MasterTop 1841 SRS CF est un système pour plancher flexible et autonivelant à base de méthacrylate de méthyle utilisé avec les endroits nécessitant un plancher décoratif avec mûrissement rapide. La procédure d'application rapide rend ce système pour plancher idéal pour les installations de recherche, les laboratoires, les édifices publics et les immeubles à bureaux où les interruptions de service doivent être de courte durée. MasterTop 1841 SRS CF est un système pour plancher étanche sans raccords. La saleté et les déversements restent sur la surface et se nettoient facilement selon les procédures de nettoyage habituelles. Par ailleurs, MasterTop 1841 SRS CF est un système pour plancher flexible résistant aux environnements qui subissent des changements de température ou dans des applications extérieures. La composition chimique unique du système MasterTop 1841 SRS CF permet un mûrissement en moins d'une heure pour chaque composant et crée un lien chimique permanent entre chaque couche.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Mûrissement complet en une heure, réduisant le temps d'arrêt pour une reprise rapide du service
- Plancher étanche sans raccords facile à désinfecter, à nettoyer et à entretenir
- Résistant aux UV pour maintenir les propriétés de la couleur à long terme
- Saupoudrage de paillettes décoratives offrant une texture esthétique qui dissimule la saleté
- Excellente résistance aux produits chimiques pour une grande variété d'utilisations
- Homologué NSF pour le contact accidentel avec les aliments (R2)
- Système pour plancher flexible résistant aux changements de température

UTILISATIONS

- Resurfaçage et recouvrement des planchers de béton
- Utilisation dans les endroits où l'aspect esthétique est important
- Environnements extérieurs soumis au gel-dégel
- Zones de traitement des produits pharmaceutiques et de recherche
- Carreaux de grès cérame non vitrifiés
- Épiceries
- Installations de transformation des aliments
- Édifices publics et stades

EMPLACEMENT

- Applications sur des planchers intérieurs
- Utilisations sujettes au gel-dégel dans des environnements extérieurs.

SUBSTRAT

- Sur les anciennes et les nouvelles surfaces en béton. Veuillez communiquer avec le service technique de Master Builders Solutions pour une application sur d'autres substrats, comme le métal ou les carreaux.

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES D'ESSAI

MASTERTOP SRS 41P

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS	MÉTHODES D'ESSAI
Pourcentage de résine réactive	100 %	
Teneur en solides	100 %	
Absorption d'eau, (%/24 heures)	0,06	ASTM D570
Résistance à la traction	24,5 MPa (3 550 lb/po ²)	ASTM D638
Allongement à la rupture	1,3 %	ASTM D638
Module de traction	2,1 x 10 ⁵ lb/po ²	ASTM D638
Dureté (Shore D)	75	ASTM D2240
Viscosité	15 à 25 Pa s	ASTM D2393
Résistivité électrique	Vol. : 2,5 x 10 ¹⁵ ohm/cm Surf. : 8 x 10 ¹² ohm	ASTM D257 ASTM D257

MASTERTOP SRS 40TC

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS	MÉTHODES D'ESSAI
Pourcentage de résine réactive	100 %	
Teneur en solides	100 %	
Absorption d'eau, (%/24 heures)	< 0,1 %	ASTM D570
Résistance à la traction	9,3 MPa (1 350 lb/po ²)	ASTM D638
Allongement à la rupture	140 %	ASTM D638
Dureté (Shore D)	61	ASTM D2240
Viscosité	450 à 550 Pa s	ASTM D2393

MASTERTOP SRS 71TC

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS	MÉTHODES D'ESSAI
Pourcentage de résine réactive	100 %	
Teneur en solides	100 %	
Absorption d'eau, (%/24 heures)	0,05	ASTM D570
Résistance à la traction	24,5 MPa (3 550 lb/po ²)	ASTM D638
Allongement à la rupture	4 %	ASTM D638
Dureté (Shore D)	80	ASTM D2240
Viscosité	45 à 70 Pa s	ASTM D2393
Résistance à l'abrasion Taber (perte en mg, 1 000 cycles, roue CS17)	54	ASTM D4060
Résistivité électrique	Vol. : 7,5 x 10 ¹³ ohm/cm Surf. : 6,5 x 10 ¹² ohm	ASTM D257 ASTM D257

Résistance aux produits chimiques : Veuillez consulter le guide sur la résistance aux produits chimiques des revêtements de plancher performants Master Builders Solutions.

MÉTHODE D'APPLICATION

Tous les systèmes pour plancher MasterTop SRS sont des systèmes à plusieurs composants à base de résine méthacrylate de méthyle. Il est essentiel de lire, de comprendre et de suivre les instructions sur la fiche signalétique et l'étiquette du produit pour tous les composants. Les résines méthacrylate de méthyle sont des liquides inflammables avant mûrissement. Les flammes nues, les étincelles et le fait de fumer ne devraient pas être permis lors de la manipulation de ce produit. Un système de ventilation antidéflagrant doit être utilisé lors de l'application afin de minimiser l'accumulation de vapeur dans la zone d'application et d'améliorer la qualité de l'air pour les travailleurs. Tous les produits alimentaires doivent être retirés durant l'application du système pour plancher.

Les systèmes pour plancher MasterTop SRS sont appliqués par des entreprises contractantes autorisées. Les méthodes d'application suivantes sont seulement un résumé des méthodes d'installation de MasterTop SRS employées par les entrepreneurs autorisés.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Les planchers doivent être solides et avoir mûri durant au moins 28 jours. Testez l'infiltration de la vapeur à travers le plancher conformément aux normes ASTM D 4263, ASTM F 2170 ou ASTM F 2420.
2. Réparez le béton au besoin. Si un rapiéçage est nécessaire, MasterTop 1817 SRS PC devrait être mélangé et appliqué conformément au guide d'installation de MasterTop SRS.
3. Utilisez un dégraissant commercial pour éliminer l'huile, la graisse et les autres matériaux empêchant l'adhérence au plancher.
4. Retirez les agents de mûrissement et de décoffrage et tout autre durcisseur de surface ou revêtement conformément aux instructions du fabricant.
5. La surface des planchers neufs et existants doit être préparée mécaniquement jusqu'à obtention d'un profil CSP 4 tel que décrit par l'International Concrete Repair Institute. Ne préparez pas la surface par décapage à l'acide. N'utilisez pas de méthodes qui pourraient fissurer le béton.
6. Des essais d'adhérence doivent être effectués après qu'une petite surface eut été préparée mécaniquement pour que le procédé de préparation de la surface puisse être ajusté au besoin. Des essais d'adhérence doivent être

- faits tous les 46,5 à 93 m² (500 à 1 000 pi²). Veuillez consulter le Guide d'instructions sur les essais d'adhérence pour plus d'information.
7. Les fissures dont la largeur est supérieure à 1,6 mm (1/16 po) devraient être agrandies lors de la préparation de la surface. Les joints existants doivent être traités en fonction des spécifications du projet. Veuillez consulter le Guide de réparation des joints pour plus d'information.
 8. Le contour des drains et des autres éléments fixes doit être creusé et/ou buriné à une profondeur de 12,7 à 19 mm (1/2 à 3/4 po) et grugé jusqu'à une distance de 7,6 à 15,2 cm (3 à 6 po) du drain (consultez le dessin d'exécution 3.1 de MasterTop SRS).
 9. Les points de terminaison devraient être découpés à la scie à une profondeur de 6,4 mm (1/4 po) et grugés (consultez le dessin d'exécution 3.2 de MasterTop SRS).

MÉLANGE

(Consultez le tableau des mélanges de MasterTop SRS pour les quantités et les mesures des gâchées).

APPRÊT MASTERTOP SRS 41P

Mesurez la quantité de résine et de MasterTop SRS 103IN dans le seau et ajoutez la bonne quantité de durcisseur en poudre. Mélangez à l'aide d'un malaxeur durant 15 à 30 secondes ou jusqu'à ce que le durcisseur en poudre soit complètement dissous.

REVÊTEMENT MASTERTOP SRS 40TC SL

Mesurez la quantité de résine et de pigment dans le seau de 18,93 litres (5 gallons). Ajoutez un sac de poudre MasterTop SRS 100SL et mélangez à l'aide d'une lame de mélange spirale durant 40 à 50 secondes ou jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ajoutez la quantité appropriée de durcisseur en poudre et mélangez durant 20 secondes supplémentaires.

COUCHE DE FINITION MASTERTOP SRS 71TC

Mesurez la quantité de résine dans le seau et ajoutez la bonne quantité de durcisseur en poudre. Si désiré, ajoutez la quantité appropriée de pigment. Mélangez à l'aide d'un malaxeur durant 15 à 30 secondes ou jusqu'à ce que le durcisseur en poudre soit complètement dissous. REMARQUE : Appliquez immédiatement une fois mélangé. Le temps d'emploi varie de 7 à 15 minutes selon la température.

APPLICATION

APPRÊT

Appliquez la résine MasterTop SRS 41P bien mélangée sur le béton adéquatement réparé ou le revêtement vieilli adéquatement préparé à un taux d'environ 9,3 m² (100 pi²) par gâchée. Laissez mûrir l'apprêt jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher et jusqu'à l'obtention d'un brillant satiné uniforme. Appliquez de nouveau sur les zones sèches.

PLINTHE À GORGE

Si une plinthe à gorge doit être installée, mélangez et appliquez conformément au Guide d'application des plinthes à gorge MasterTop SRS. Installez la plinthe à gorge avant d'appliquer la couche de revêtement.

COUCHE ÉRAFLÉE

Une couche éraflée de MasterTop SRS 40TC SL devrait être appliquée sur toutes les zones rugueuses ou les dépressions de moins de 6,4 mm (1/4 po) afin de les lisser et de les niveler. Les coulures et les saillies de plus de 3,2 mm (1/8 po) devraient être meulées ou poncées. Laissez mûrir.

COUCHE DE REVÊTEMENT

Appliquez la couche de revêtement autonivelante adéquatement mélangée MasterTop SRS 40TC SL à un taux de 3,71 m² (40 pi²) par gâchée à une épaisseur de 3,2 mm (1/8 po).

SAUPOUDRAGE D'AGRÉGAT

Saupoudrez l'agrégat sur le matériau humide immédiatement après avoir appliqué la couche de revêtement. Pour un saupoudrage uniforme, lancez des poignées du produit à saupoudrer vers le plafond et laissez retomber en pluie sur la surface. Saupoudrez l'agrégat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones humides sur le plancher. Laissez mûrir le matériau de la couche de revêtement. Retirez le surplus de matériau avec un balai moyennement rigide. Retirez le surplus d'agrégat restant à l'aide d'un aspirateur ou en soufflant de l'air.

COUCHE DE FINITION (1^{re} COUCHE)

Appliquez la couche de finition adéquatement mélangée MasterTop SRS 71TC à un taux d'environ 7,4 à 9,3 m² (80 à 100 pi²) par gâchée. Laissez mûrir.

COUCHE DE FINITION (2^{de} COUCHE)

Appliquez la seconde couche de finition adéquatément mélangée MasterTop SRS 71TC à un taux d'environ 9,3 à 11,1 m² (100 à 120 pi²) par gâchée. Laissez mûrir.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les composants du système pour plancher MasterTop 1841 SRS CF mûrissent complètement en moins d'une heure.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils au besoin avec du méthacrylate de méthyle inhibé, de l'acétone, de l'acétate d'éthyle ou des solvants similaires. Ramassez et éliminez tous les déchets du site.

ENTRETIEN

Le nettoyage et l'entretien régulier prolongeront la durée de vie des systèmes pour plancher à base de polymères, amélioreront leur aspect et réduiront toute tendance à retenir la saleté. Consultez le Guide de protection et d'entretien des revêtements de plancher performants de Master Builders Solutions pour maximiser la durée de vie du plancher.

POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- N'appliquez pas le produit à des températures supérieures à 32 °C (90 °F).
- Non conçu pour les endroits exposés à des solvants forts (communiqués avec le service technique de Master Builders Solutions).
- Appliquez le produit à l'épaisseur recommandée afin d'assurer un mûrissement et un nivellement adéquat.
- Un rouleau doit être passé immédiatement sur la couche de finition afin d'assurer un fini uniforme.
- Chaque couche doit être complètement mûrie avant d'appliquer la suivante.
- Protégez ou retirez tous les produits alimentaires avant l'application afin d'éviter toute contamination.
- Utilisez des seaux propres lors du mélange afin d'assurer un mûrissement adéquat.
- Une circulation d'air adéquate est essentielle au mûrissement des matériaux à base de méthacrylate de méthyle. L'utilisation de ventilateurs est obligatoire dans les endroits où la circulation d'air est insuffisante.
- Effectuez un essai d'adhérence tous les 46,5 à 93 m² (500 à 1 000 pi²) avant l'application.

- Les spécialistes des revêtements de plancher de Master Builders Solutions sont disponibles pour vous assister dans le choix du système pour plancher approprié. Composez le 1-800-243-6739 pour obtenir de l'assistance technique en interne et sur le terrain.
- Utilisez les dernières versions des fiches techniques et signalétiques du produit ; visitez www.master-builders-solutions.com/en-us pour consulter les versions les plus récentes.
- L'utilisateur est responsable de l'application adéquate. Les visites sur le terrain du personnel de Master Builders Solutions n'ont pour but que d'effectuer des recommandations techniques et ne sont pas destinées à superviser ou offrir un contrôle de la qualité sur le chantier.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous d'avoir lu et compris toutes les fiches signalétiques et les renseignements sur l'étiquette. Vous pouvez obtenir la fiche signalétique en consultant le www.master-builders-solutions.com/en-us, en envoyant votre demande par courriel à mbsbscst@mbcc-group.com ou en composant le 1 800 433-9517. À utiliser uniquement comme indiqué.

EN CAS D'URGENCE : Appeler CHEMTEL au +1 (800) 255-3924 ou au +1 (813) 248-0585 en dehors des États-Unis et du Canada.

AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :

Master Builders Solutions Construction Systems US, LLC (« Master Builders ») garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et respecte les propriétés techniques du présent Guide de données techniques, s'il est utilisé comme indiqué pendant sa durée de vie. L'obtention de résultats satisfaisants dépend non seulement de la qualité des produits, mais aussi de nombreuses circonstances indépendantes de notre volonté. MASTER BUILDERS OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR SES PRODUITS, NOTAMMENT DES GARANTIES MARCHANDES OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Le seul et unique recours de l'acheteur pour toute réclamation concernant ce produit, y compris, mais sans

s'y limiter, les réclamations faisant état d'une violation de garantie, de négligence, de responsabilité stricte ou autre, est l'expédition à l'acheteur d'une quantité de produit égale à celle qui n'est pas conforme à la garantie ou le remboursement du prix d'achat de ce produit, à la seule discrétion de Master Builders. Toute réclamation concernant ce produit doit être reçue par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'expédition. L'acheteur renonce aux réclamations déposées après ce délai. MASTER BUILDERS NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

L'acheteur doit déterminer l'adéquation des produits à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités à cet égard. Les renseignements contenus dans le présent guide, et tout autre conseil technique formulé ultérieurement, reposent sur l'expérience et les connaissances actuelles de Master Builders. Cependant, Master Builders n'assume aucune responsabilité quant à la communication de tels renseignements ou conseils, y compris dans la mesure où ces renseignements ou conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers, en particulier les droits de brevet. De plus, aucune relation juridique ne peut être créée ou entraînée par la présentation de ces renseignements ou conseils techniques. Master Builders se réserve le droit d'apporter des changements selon les progrès technologiques et les développements ultérieurs. L'acheteur du ou des produits doit les tester pour déterminer leur adéquation à l'application et à l'utilisation prévues avant de procéder à leur application complète. Seuls des experts peuvent vérifier le rendement du produit décrit ici en procédant à des essais.

**Pour usage professionnel seulement.
Produit non destiné à la vente ou à l'utilisation par le public.**