

MasterEmaco 310 FC off white

Mortier/Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades. Mortier projetable et truellable. Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Texture rugueuse.

DESCRIPTION

Le MasterEmaco 310 est un Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades. Application manuelle ou mécanique directement sur la brique.

Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Finition décorative grattée avec une texture ouillées brun.

AVANTAGE & PROPRIÉTÉS

- Utilisation directe sur paroi sans besoin de badigeonner,
- Utilisation en intérieur et extérieur,
- Revêtement imperméable,
- Perméable à la vapeur d'eau,
- Pas de risque de faïençage,
- Résistant aux intempéries.

CARCTÉRISTIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Blanche (Off White)
Masse volumique	Env. 1870 Kg/m ³
Résistance à la compression à +20°C à 1J	15N/mm ²
Résistance à la compression à +20°C à 28J	50N/mm ²
Résistance à la traction à 28J	1,6N/mm ²
Résistivité	Approx 12500 Ω cm
Pénétration en eau	<10mm
Granulométrie	0,6- 1,6mm

RENDEMENT VOLUMIQUE

Un sac de 25 kg de MasterEmaco N310 mélangé à 5,3 litres d'eau donne environ 26,6 litres de mortier

DOSAGE EN EAU

Le dosage en eau pour l'application à la truelle ou par projection est respectivement de 5,0 à 5,4 litres par sac de 25kg

MODE D'EMPLOI

(a) Préparation du support

- Supports conventionnels en ciment et ouvrages en briques.
- Les supports doivent être résistants, stables, propres et libres de poussière, restes d'agent décoffrant, produits organiques, etc.
- Sous des conditions de chaleur et vent ou dans le cas de supports très absorbants, il convient d'humidifier le support puis d'attendre qu'il ne reste plus de pellicule d'eau.
- Dans certaines zones (interstices entre différents matériaux, hourdis, piliers, cages de persiennes, angles droits des portes et fenêtres, etc.) il faut armer le mortier avec de la maille de fibre de verre pour éviter les fissures.

Sur les supports peu poreux, appliquer un apprêt (MasterEmaco P221) ou améliorer la rugosité du support mécaniquement.

- APPLICATION MANUELLE :

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.

Étendre le produit malaxé sur le support à l'aide d'une lisseuse.

La pâte est étendue avec une épaisseur d'entre 12 à 17 mm, après marquage sur l'ouvrage des débits au moyen de languettes en PVC.

Il est recommandé d'appliquer une première couche de 2 à 3 mm bien compacte pour sceller le support.

- APPLICATION MECANIQUE

Etablir, selon la machine choisie (épaisseur et longueur de manche) et selon les conditions climatologiques externes, la proportion optimale eau/MORTIER. Commencer par un 16% et modifier les

dose progressivement jusqu'à obtention d'une consistance adéquate.

Il est important de garder les variables qui peuvent jouer sur les caractéristiques du mortier (distance au mur, angle d'utilisation et quantité d'eau).

CONDITION DE STOCKAGE

Le produit MasterEmaco 310 doit être stocker dans un endroit sec à l'abri de l'humidité et du gel, dans son emballage origine bien fermé.

MasterEmaco 310 FC off white

**Mortier/Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades.
Mortier projetable et truellable.
Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Texture rugueuse.**

Eviter le tassement excessif des sacs. Ne pas empiler plus de 10 sacs.

DURÉE DE VIE

MasterEmaco 310 se conserve 12 mois dans son emballage à compter de la date de fabrication.

Pour les conseils spécifiques de stockage, consulter le service technique de MASTER BUILDERS SOLUTIONS.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Comme tous les produits contenant du Ciment portland, le MasterEmaco 310 peut provoquer des irritations. Eviter le contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau courante. Si le produit est accidentellement ingéré consulter immédiatement un médecin. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations

CONTACT

Pour plus d'informations ou de questions, Contacter votre représentant local.

BASF Construction Chemicals Algeria
Zone Industrielle Sidi Moussa, Route de Dar El Beïda,
District 13 Ilot N° 15 Alger, Algérie
Tel. +213 (0) 23 909 590
Fax +213 (0) 21 909 591

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec notre département technique.

® = registered trademark of MBCC group in many countries