

MasterProtect P 312

Primer metacrilico del sistema MasterProtect 314.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterProtect P 312 è un primer a base di metacrilati a solvente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente, pronta all'uso. Applicata a rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura, prepara il supporto prima della applicazione di MasterProtect 314 che realizza un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterProtect P 312 ha la funzione di primer per tutte le applicazioni di MasterProtect 314.

CARATTERISTICHE



Adesione garantita: assicura la corretta preparazione del substrato prima dell'applicazione del rivestimento MasterProtect 314.



Advanced accelerator: assicura una rapida essiccazione accelerando le operazioni realizzative.



Migliore applicabilità: MasterProtect P 312 assicura una elevata semplicità di applicazione.

Le caratteristiche peculiari di MasterProtect P 312 sono:

- semplicità di applicazione;
- eccellente capacità consolidante e di promozione di adesione per la rapida essiccazione.

CONSUMO

Il consumo di MasterProtect P 312 è 0,25 lt/m² per 50 micron di spessore.

CONFEZIONE

MasterProtect P 312 è disponibile in tanica da 25 litri.

STOCCAGGIO

MasterProtect P 312 deve essere conservato in luogo coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra 5 e 35°C.

Dati applicativi MasterProtect P312

Densità	0,9 ± 0,05 kg/litro
Solidi in volume	17 ± 2 %
Essiccazione in profondità (20°C, 65% U.R)	7 gg
Tempo di ricopertura, (20°C, 65% Ur)	fuori tatto – illimitato
Pulizia degli attrezzi	A300 (o Nitro)

SCHEDA APPLICATIVA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare la prima mano del ciclo di protezione è indispensabile verificare che le superfici in calcestruzzo da proteggere non siano degradate e/o contaminate da oli, grassi od altre sostanze, nel qual caso si dovrà prima provvedere all'asportazione dei calcestruzzi incoerenti e contaminati e poi al ripristino con i prodotti della linea MasterEmaco.

La prima mano del ciclo di protezione dovrà essere applicata su superfici precedentemente sabbiate (tale operazione non è necessaria per le aree ripristinate con i prodotti MasterEmaco) e successivamente pulite e depolverate con aria in pressione.

TEMPERATURA

L'applicazione può avvenire quando la temperatura dell'ambiente è compresa fra 5 e 35°C. Si sconsiglia l'applicazione a temperatura inferiore perché l'essiccazione del prodotto risulterebbe molto rallentata.

APPLICAZIONE DEL PRIMER

Prima dell'applicazione il prodotto deve essere accuratamente mescolato con trapano a bassa velocità. MasterProtect P 312 non deve essere diluito e può essere applicato con airless o con rullo sulle superfici opportunamente preparate ed asciutte.

Apparecchiatura a spruzzo Airless

Diametro equivalente ugello	0,013 ÷ 0,018 in
Angolo di spruzzatura	50 ÷ 80°
Pressione all'ugello	80 ÷ 120 bar

MasterProtect P 312

Primer metacrilico del sistema MasterProtect 314.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Utilizzare diluente per epossidiche (diluente E100) o Nitro.

AVVERTENZE

I prodotti MasterProtect sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del sistema MasterProtect 314 e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.