MasterSeal M 869

Membrana impermeabilizzante poliuretanica autolivellante ad azione combinata del sistema MasterSeal Traffic 2264.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterSeal M 869 è una resina elastomerica poliuretanica autolivellante.
Si applica a mano per ottenere una membrana impermeabilizzante continua ad azione combinata ad elevatissime prestazioni.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterSeal M 869 è indicata in modo specifico per tutti i campi di applicazione del sistema MasterSeal Traffic 2264.

CARATTERISTICHE

MasterSeal M 869 è parte del sistema impermeabilizzante MasterSeal Traffic 2266, specifico per le coperture carrabili. Il sistema MasterSeal Traffic 2266 grazie alle elevatissime caratteristiche elastiche della membrana impermeabilizzante è ideale per la protezione delle coperture destinate a parcheggio e per la protezione di tutti i livelli dei parcheggi multipiano..

CARATTERISTICHE

Per le caratteristiche tecniche si faccia riferimento alle prestazioni dell'intero sistema MasterSeal Traffic 2264.

In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di marcatura CE sia secondo UNI EN 1504-2 che UNI EN 14891 e delle relative DoP (Dichiarazione di Performance).

CONSUMO TEORICO

2 – 2,5 kg/m^2.

CONFEZIONI

Componente	Confezione	Kg
A	Latta	10
B	Latta	20
Kit		30

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati identificativi e applicativi	
Confezione	A: latta da 10 kg B: latta da 20 kg
Consumo	2 – 2,5 kg/m^2
Rapporto di miscelazione	A / 2 B
Viscosità a 20°C	A +B: 3500 mPa·s
Pot life	10°C: 40 min 20°C: 30 min 30°C: 20 min
Densità	A+B: 1,2 kg/l
Tempi di ricopertura	10°C: 12 – 72 ore 20°C: 9 – 48 ore 30°C: 6 – 24 ore
Allungamento a rottura, DIN 53504	800%
Resistenza a trazione, DIN 53504	6 MPa
Durezza Shore A	72
Completa polimerizzazione a 23°C/50% UR	5 giorni
Umidità relativa tollerata	Max 85%

MasterSeal M 869

Membrana impermeabilizzante poliuretanica autolivellante ad azione combinata del sistema MasterSeal Traffic 2264.

SCHEDA APPLICATIVA

Per ogni dettaglio sulla corretta applicazione, fare sempre riferimento alla guida applicativa specifica “MasterSeal Traffic Systems: manuale applicativo Impermeabilizzazione solette carrabili”.

TEMPERATURA

L’applicazione può avvenire quando la temperatura dell’ambiente è compresa fra 5 e 40°C.

MISCELAZIONE

Miscelare separatamente i due componenti di MasterSeal M 869 con mescolatore elettrico a bassa velocità (300 giri/min), versare quindi tutto il componente A nella latta del componente B; mescolare quindi il sistema per almeno tre minuti sino a completa omogeneizzazione. Per ottenere i migliori risultati in termine di tempo di lavorabilità si consiglia di verificare che la temperatura dei due componenti sia compresa tra 15 e 25°C

APPLICAZIONE

MasterSeal M 869 si applica facilmente versandolo sulla superficie e distribuendolo uniformemente utilizzando una racla in gomma o una spatola dentata passando poi con il rullo frangibolle.

PULIZIA ATTREZZI

Pulire immediatamente gli attrezzi dopo l’uso mediante diluente.

AVVERTENZE

MasterSeal M 869 esposto ai raggi UV vira di colore. Tuttavia, un’esposizione ai raggi UV di breve durata non compromette la durabilità dell’intervento.
I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.