MasterSeal P 770

Primer a tecnologia Xolutec del sistema MasterSeal 7000 CR, non a solvente ad alta resistenza chimica, per cemento armato.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterSeal P 770 è un primer bicomponente non a solvente basato sulla innovativa tecnologia "Xolutec".

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterSeal P 770 è indicato quale primer specifico del sistema MasterSeal 7000 CR. Può essere altresì usato per tutti i sistemi MasterSeal Traffic e per i sistemi MasterSeal 6391 e 6811.

CARATTERISTICHE

Per le caratteristiche tecniche si faccia riferimento alle prestazioni dell'intero sistema MasterSeal 7000 CR.
MasterSeal P 770 presenta le seguenti caratteristiche peculiari:

- non a solvente;
- compatibile con supporti con umidità anche superiori al 4%;
- Fast: consente la ricopertura dopo 5 ore a 20°C.

In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di marcatura CE secondo UNI EN 1504-2 e della relativa DoP (Dichiarazione di Performance).

CONSUMO

0,25 -0,3 kg/m^2.

CONFEZIONI

Prodotto	Confezione	Kg
MasterSeal P 770	Comp. A	2,2
	Comp. B	2,8
	Comp. A+B	5

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati identificativi e applicativi	
Confezione	A+B = 5 kg
Consumo	0,25 – 0,30 kg/m^2
Densità	1,2 kg/litro
Viscosità cinematica UNI EN ISO 3219	650 mPa·s
Umidità del supporto	Visivamente asciutto
Umidità ambientale	≤ 85% a 20°C
Fuori tatto a 20°C	5 ore
Tempo di ricopertura (min-max)	5°C: 11 – 48 ore 20°C: 5 – 24 ore
Rapporti di miscelazione	Peso: 44 % A / 56 % B Volume: 1 A / 1,16 B (46% A / 54% B)
Vita utile	20 minuti a + 20°C
Pulizia attrezzi	Diluente

SCHEDA APPLICATIVA

Per ogni dettaglio applicativo (preparazione del supporto, primer ed altri parametri) si faccia riferimento alla scheda tecnica del sistema MasterSeal 7000 CR e al manuale applicativo sistemi MasterSeal gestione acque bianche e nere.

APPLICAZIONE

Mescolare i due componenti separatamente; versare poi il componente A nel componente B omogeneizzando bene con un miscelatore meccanico a bassa velocità.
Il prodotto va applicato a rullo in mano unica o in due mani nel caso di supporti assorbenti, saturando bene tutte le porosità.
Superati i tempi massimi di ricopertura, il supporto va carteggiato.
MasterSeal P 770 può essere anche applicato a spruzzo utilizzando un bimixer tipo Graco XM 50/70.

AVVERTENZE

I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

MasterSeal P 770

Primer a tecnologia Xolutec del sistema MasterSeal 7000 CR, classe A3 crack bridging, non a solvente ad alta resistenza chimica, per cemento armato.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.