

MasterTop BC 329

Materassino autolivellante poliuretanico elastomerico fonoassorbente, specifico per le pavimentazioni comfort della linea MasterTop serie 1327.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterTop BC 329 è un materassino elastomerico autolivellante poliuretanico avente funzione di strato fonoassorbente per pavimentazioni elastiche continue a finitura liscia aventi caratteristiche fonoassorbenti e di tipo comfort.



PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterTop BC 329 viene utilizzato nei sistemi MasterTop 1327 in tutti quelle pavimentazioni che necessitano di elevato comfort legato all'assorbimento di eventuali urti, cadute, impatti e fonoassorbenza (16-20 dB), quali ad esempio aree dedicate alla fisioterapia o esercizi a terra per anziani e disabili, aree dedicate ai giochi degli infanti, uffici, musei, biblioteche, auditorium, sale di registrazione.

CARATTERISTICHE

MasterTop BC 329 inoltre consente la riduzione di rumore da calpestio di 16-20 dB.

Per le caratteristiche tecniche si faccia riferimento alle prestazioni dei sistemi della linea MasterTop 1327.

In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di marcatura CE secondo UNI EN 13813 e della relativa DoP (Dichiarazione di Performance).

CONSUMO TEORICO

1,8 – 3 kg/m². Per maggiori indicazioni si faccia riferimento ai sistemi MasterTop 1327.

CONFEZIONI

(A + B) = 14,98 kg (A 10,4 kg, B: 4,58 kg).

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati identificativi e applicativi	
Tempo di lavorabilità a 23°C	25 minuti
Tempo di ricopertura a 23°C	12 – 48 ore
Umidità relativa max (%)	75%
Tempo di completo indurimento a 20°C	7 gg
Rapporto di miscelazione	100 A: 44 B
Densità a 23°C	A 0,85 kg/litro B 1,1 kg/litro A+B 0,93 kg/litro
Viscosità a 23°C	ca. 6500 mPa⋅s

SCHEDA APPLICATIVA

Per ogni dettaglio relativo agli aspetti applicativi, si faccia sempre riferimento allo specifico documento "MasterTop Comfort Floors Manuale Applicativo" e alle schede tecniche dei sistemi MasterTop 1327.

TEMPERATURA

MasterTop BC 329 deve essere applicato quando la temperatura ambiente (minima 8°C e massima 30°C) si mantiene costante o è in diminuzione, poiché questo accorgimento consente di ridurre il rischio di "soffiature" legate alla fuoriuscita dell'aria presente nelle porosità del calcestruzzo. Inoltre, tale temperatura deve essere sempre superiore di 3°C al punto di rugiada dal momento dell'applicazione e per almeno le successive 24 ore (a 15°C).

MISCELAZIONE

Versare tutto il componente B nella latta del componente A e mescolare fino ad ottenere un sistema omogeneo. Dopo aver ottenuto una consistenza omogenea, versare la resina in un contenitore nuovo e mescolare per un altro minuto. Mescolare per alcuni minuti il materiale a bassa velocità, sino a completa omogeneizzazione.



luglio 2021 Pagina 1 di 2




MasterTop BC 329

Materassino autolivellante poliuretanico elastomerico fonoassorbente, specifico per le pavimentazioni comfort della linea MasterTop serie 1327.

Dopo la miscelazione applicare MasterTop BC 329 sul supporto distribuendolo con una racla di gomma dentata (denti a V, contattare il servizio tecnico di Master Builders Solutions per il tipo preciso di strumento). Per favorire la fuoriuscita di bolle d'aria eventualmente inglobate nel prodotto è necessario passare la superficie del materiale con opportuno rullo frangibolle 5 - 10 minuti dopo l'applicazione del prodotto.

Proteggere dal contatto con umidità per le prime 24 ore (a 20°C)



PULIZIA ATTREZZI

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente per poliuretaniche.

AVVERTENZE

I prodotti MasterTop sono ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia T +39 0422 429200 F +39 0422 421802 www.master-builders-solutions.com/it-it e-mail: infomac@mbcc-group.com Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.