

テクニカルデータシート

シーカ® アンチゾール 222

(旧製品名: マスターキュアー 222)

撒床用養生・美装材

概要

シーカ® アンチゾール 222 [Sika® Antisol-222] は、セメント系耐摩耗・耐重摩耗床材を施工した床面に塗布する水性着色被膜養生材です。

シーカ アンチゾール 222は、施工された床を効率よく養生し、床材が持つ優れた特性を十分に発揮させるとともに、床の美観を美しく保持することができます。

特長

1. 床を効率良く養生します。
2. 美観を向上させます。
3. 一液性で施工が簡単です。

用途

セメント系表面硬質床材の養生・美装用

標準使用量

80g/m²~100g/m² (10~12.5m²/kg)

作業手順

シーカ アンチゾール 222の標準的な塗布作業手順を次に示します。
施工前およびメンテナンス時における床面は、掃除あるいは水洗いなどを行った後、乾燥した清掃面としてください。



1 プライマーをローラーで均一に塗ります。
※プライマーは別売りとなります。



2 シーカ アンチゾール 222の使用に際しては、あらかじめ均一になるまで攪拌してください。



3 ローラー刷毛で均一に塗布してください。



4 シーカ アンチゾール 222の塗布後、翌日まで養生してください。




物性


外 観	各色液状
主成分	アクリル系エマルジョン
固形分 (%)	46~51
密 度 (g/cm ³) [*]	1.15~1.30
粘 度 (mPa·s) [*]	800~2,500
pH	8~8.5

※試験温度: 20℃


色の種類



ナチュラルカラー (NC)



ナイルグリーン (NG)



ブラック (B)

注) () 内のアルファベットは、英文表示したときの略称です。この色見本は現物に近い色を示しておりますが、実際の色は施工サンプルをご覧ください。

プライマーについて

シーカ アンチゾール 222の付着力を増強させるためには、専用プライマー：シーカフロア C 722（別売）を必ずご使用ください。

〈シーカフロア C 722〉

使用量：50～100g/m²

包装形態：4kg 缶

使用及び取り扱い上の注意

1. 床を施工してから7日以上経過した、乾燥している床面に塗布してください。
2. 床表面の汚れが激しい場合は、汚れを洗浄除去したうえで塗布作業をしてください。
3. 本製品およびプライマーは、希釈することなくそのままご使用ください。
4. 本製品の施工に際しては、予め床表面にプライマーを必ず塗布してください。また、プライマーが乾燥してから本製品を塗布してください。
5. 施工における材料の溜まりや厚塗りは、色斑や硬化遅延の原因になりますので、薄く均一に塗布してください。
6. 地下水等の水位が高く、コンクリート中の水分上昇が激しい床面に塗布すると、剥離するおそれがありますのでご注意ください。
7. 気温が5℃以下の場合や湿度が高い(80%以上)場合には、施工を延期してください。
8. 本製品は一種のコーティング材であり、絶対的に耐久性を保持するものではありません。従って、フォークリフトの制動やリフターのツイスト作用で剥れを生じる場合がありますので、実際に使用する条件でご確認ください。
9. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
10. 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹸で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
11. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
12. 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
13. 直射日光を避け、凍結しないように保管してください。また、缶から取り出して使用した材料の残りは、再び元の缶に戻さないようにしてください。なお、余った未使用の材料は密栓して保管してください。
14. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。
15. 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

包装形態

4kg/缶

規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。