

テクニカルデータシート

シーカ® ビスコクリート® SP 8 HS / SP 8 HR

(新製品名: マスターグレニウム SP8HS / SP8HR)

高性能AE 減水剤 標準形 / 遅延形 (I 種) 高強度コンクリート用

概要

シーカ® ビスコクリート® SP 8 HS [Sika® Viscocrete® SP 8 HS] および シーカ® ビスコクリート® SP 8 HR [Sika® Viscocrete® SP 8 HR] は、練混ぜの速さ、スランプの保持性、ワーカビリティの改善・向上を図った高性能AE 減水剤です。

シーカ ビスコクリート SP 8 HS は、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の高性能AE 減水剤標準形 (I 種) に適合し、シーカ ビスコクリート SP 8 HR は、同規定の高性能AE 減水剤遅延形 (I 種) に適合します。

特長

シーカ ビスコクリート SP 8 HS および シーカ ビスコクリート SP 8 HR は、以下の優れた特長を持ちます。

1. 優れたセメント分散効果により練混ぜ時間を短縮できます。
2. コンクリートの粘性を大幅に低減できます。
3. 流動性を長時間保持することができます。
4. 経時に伴う粘性の増大を抑えます。
5. ポンプ圧送性や施工性を大幅に改善します。
6. 凝結遅延性が小さく、作業効率を向上します。

主成分および物性

種類	主成分	外観	密度 (g/cm ³ 、20℃)	全アルカリ量* (%)	塩化物イオン量* (%)
シーカ ビスコクリート SP 8 HS	ポリカルボン酸 エーテル系化合物	赤褐色液体	1.03 ~ 1.12	0.7	0.01
シーカ ビスコクリート SP 8 HR			1.03 ~ 1.12	0.7	0.01

*全アルカリ量、塩化物イオン量は分析値例です。

使用量と使用方法

1. シーカ ビスコクリート SP 8 HS および シーカ ビスコクリート SP 8 HR の標準的な使用量は、セメント質量に対して1.0%ですが、使用材料、ミキサの種類、コンクリート温度等によって変化しますので、0.5 ~ 4.0%の範囲で目標の減水率が得られるように試し練りによって使用量を定めてください。
2. シーカ ビスコクリート SP 8 HS および シーカ ビスコクリート SP 8 HR は単位水量の一部となりますので、使用量に応じて単位水量を補正してご使用ください。

空気量の調整方法

シーカ ビスコクリート SP 8 HS および シーカ ビスコクリート SP 8 HR には、基本タイプの他に空気量調整タイプがあります。また、コンクリートの空気量の調整には、当社の空気量調整剤を別途計量して調整する方法もありますので、当社セールスマンにご相談ください。

試験結果 (例)

セメント	普通ポルトランドセメント (密度: 3.16 g/cm ³) 低熱ポルトランドセメント (密度: 3.21 g/cm ³) 中庸熱ポルトランドセメント (密度: 3.22 g/cm ³)
細骨材	陸砂 (表乾密度: 2.58 g/cm ³)
粗骨材	砂岩碎石 (表乾密度: 2.66 g/cm ³)

セメントの種類	W/C (%)	単体量 (kg/m ³)		SP 8 HS 使用量 (C×%)	スランプフロー (cm)	50cmフロー時間 (秒)	空気量 (%)	圧縮強度 (N/mm ²) 標準養生			
		W	C					7日	8日	56日	91日
普通	32.0	170	531	1.2	62.0	5.4	2.0	70.0	86.2	93.8	102
低熱	33.0	165	500	1.0	63.0	4.3	2.0	41.1	77.4	94.0	102
中庸熱	33.0	170	515	1.1	63.0	3.6	2.1	55.5	83.7	94.3	103

使用及び取り扱い上の注意

1. 本製品を推奨する使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、弊社営業担当に別途ご相談ください。
2. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
3. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹸で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
5. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
6. 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
7. 本製品は他の混和剤や雨水・異物等の混入がないように、また凍結しないように保管してください。(凍結温度: -1℃)
8. 凍結した場合は、温めながら静かに攪拌し、融解させてからご使用ください。
9. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。

荷姿

バルク

規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。