

マスターポリヒード[®] 2000

コンクリート製品用 AE 減水剤 高機能タイプ

概要

近年のコンクリートは、高品質化の観点から単位水量を低減することが強く求められています。しかし、良質な骨材の枯渇化は単位水量の低減を難しくしています。こうした背景から開発されたマスターポリヒード[®] 2000 [MasterPolyheed[®] 2000]は従来のAE 減水剤よりも高い減水性能を有しており、単位水量の低減が容易に図れるほか、作業性および早期強度発現性に優れた製品用コンクリートが製造できます。

なお、マスターポリヒード 2000は、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」のAE 減水剤・標準形（I種）に適合する液状製品です。

特長

1. 従来のAE 減水剤よりもセメントに対する分散性能が高く、単位水量をより低減できます。
2. 寒中期の低温環境においても凝結遅延性が少なく、高い早期強度発現性を発揮します。
3. スランプやスランプフローなどの経時保持性に優れているので、作業性を向上できます。
4. コンクリート製品肌面の美観を向上します。

主成分および物性

主成分	外観	密度 (g/cm ³ , 20℃)	全アルカリ量* (%)	塩化物イオン量* (%)
ポリカルボン酸エーテル系化合物	赤褐色液体	1.01~1.11	0.2	0.00

*全アルカリ量、塩化物イオン量は分析値例です。

使用量と使用方法

1. マスターポリヒード 2000の標準的な使用量は、セメント質量に対して1.0%ですが、使用目的に応じて0.5~2.0%の範囲でご使用ください。
2. マスターポリヒード 2000の使用量は、使用材料や練混ぜ条件、コンクリート温度などによって変動しますので、所要のスランプが得られるよう、試し練りによって使用量を決定してください。また、使用量は単位水量の一部になりますので、練混ぜ水量を補正してください。

空気量の調整方法

マスターポリヒード 2000には、空気連行性の異なるAタイプ（A₁、A₂~A_n）があります。「n」の値が1つ増すごとに空気量は0.3~1.0%程度順次多く連行するように調整されていますので、所要の空気量が得られるように試し練りにより適切なAタイプを決定してください。なお、基本タイプでも空気量が過大となる場合は、低空気連行タイプがあります。また、空気量の調整には、当社の空気量調整剤を別途計量して調整する方法もありますので、当社セールスマンにご相談ください。

マスターポリヒード® 2000

性能試験結果例

試験温度 (°C)	混和剤		W/C (%)	s/a (%)	単体量 (kg/m ³)		スランブ (cm)	* 空気量 (%)	圧縮強度 (N/mm ²)			
									蒸気養生			標準養生
	種類	使用量			8hr	15hr			14日	28日		
20	AE減水剤 (標準形)	250mℓ/C=100kg	50	44.0	161	322	11.5	4.6	7.4	9.3	28.7	45.6
	マスターポリヒード 2000	C×1.0%							9.5	12.0	31.4	45.8
20	AE減水剤 (標準形)	250mℓ/C=100kg	50	46.0	170	340	12.5	2.0	8.1	11.2	32.5	50.1
	マスターポリヒード 2000	C×1.0%							10.2	13.0	34.6	50.6

■ 使用材料 ①セメント：普通ポルトランドセメント ②細骨材：陸砂 ③粗骨材：碎石 (MS = 20mm)

■ 蒸気養生条件 ①前置き：2hr ②温度上昇：22.5°C /hr ③最高温度および持続時間：65°C、2hr ④蒸気養生後の養生：脱型後は気中養生

*空気量は空気量調整剤を用いて調整した。

使用及び取り扱い上の注意

1. 本製品を推奨する使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、弊社営業担当に別途ご相談ください。
2. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
3. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、医師の手当を受けてください。医師の指示がない限り、吐かせないでください。
4. 皮膚に付着した場合は、直ちに水と石鹼で十分に洗い流してください。いかなる場合にも有機溶剤を使用しないでください。刺激が続くようであれば、医師の診察を受けてください。
5. 目に入った場合は、直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受けてください。
6. 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
7. 本製品は他の混和剤や雨水・異物等の混入がないように、また凍結しないように保管してください。
(凍結温度：-1°C)
8. 凍結した場合は、温めながら静かに攪拌し、融解させてからご使用ください。
9. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。
10. 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

荷姿

21kgポリ内装箱 / 210kgドラム缶 / バルク

本商品についてのお問い合わせは：全国共通フリーダイヤル 電話 0120-300-590 / ファックス 0120-200-314

ポゾリス ソリューションズ株式会社

本社 〒253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園2722 (代) TEL 0467-84-9640 / FAX 0467-84-9648

www.master-builders-pozzololith.com



LINE公式アカウント

- ⑥の製品は世界各国におけるMBCCグループの登録商標です。
- ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
- 万が一本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。
- 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ポゾリス ソリューションズ (株) は、ISO9001品質マネジメントシステムの認証を取得しています。



20200930.01