

生コン空白地帯発生による 長時間運搬の増加



長時間にわたるスランプの保持 長距離運搬の実現

砕石・砕砂の 使用比率増大



コンクリート性状改善: しまり改善、良好なスランプ形状・ レオロジー特性

地球温暖化による 気温上昇



酷暑期のスランプロス改善

混和材の利用



混和材を大量に使用した時の スランプ保持性向上・粘性低減

スラッジ水の活用



スランプロス低減 良好なスランプ形状

労働力の高齢化 熟練工の減少



ポンプ圧送性・施工性・ 仕上げの向上

製品名(新製品名)	JIS A 6204 区分	特長	推奨する条件		
マスターレオシュア 700 (シーカ ビスコフロー 700 Rsure)	AE減水剤 標準形(I種)	- ・ 一般配合で 約3倍の経時保持性 ・	建築調合(N使用)がメイン		
マスターレオシュア 705 (シーカ ビスコフロー 705 Rsure)	AE減水剤 遅延形(I種)	・レオロジー保持性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	705は土木学会35℃を超える暑中コン 用に適合		
マスターレオシュア 150 (シーカ ビスコフロー 150 Rsure)	AE減水剤 標準形(I種)	一般配合で約2倍の経時保持性	N、BBを両方使用 155は土木学会35℃を超える暑中コン 用に適合		
マスターレオシュア 155 (シーカ ビスコフロー 155 Rsure)	AE減水剤 遅延形(I種)	- ・ 混和材使用時にも有効 ・ 性状改善・ 性状改善・			
マスターレオシュア 090 (シーカ ビスコフロー 090 Rsure)	AE減水剤 標準形(I種)	特に結合材料の少ない配合の経時保持性向上混和材使用時にも有効	土木配合 (BB使用) がメイン		
マスターレオシュア 095 (シーカ ビスコフロー 095 Rsure)	AE減水剤 遅延形(I種)	・ 性状改善	・ エ小町口(四灰州)がケイン		
マスターシュア 350 (シーカ ビスコフロー 350 Sure)	減水剤 標準形(種)	別途添加型流動保持剤使用量調整により、スランプ保持性を任意にコ	幅広い配合で利用可能		
マスターシュア 355 (シーカ ビスコフロー 355 Sure)	減水剤 遅延形 (種)	・ 性状改善	355は土木学会35℃を超える暑中コン 用に適合		




廃棄物削減・資源有効活用・環境負荷低減 に貢献

■混和材と砕石・砕砂の有効利用

- 高炉スラグはスランプロスを助長します
- 砕石・砕砂はスランプの状態・性状を悪くします(粘性増大やしまり)

マスターレオシュア(シーカ ビスコフロー Rsure)はスランプロスを低減し、状態を改善!


区分	W/C	s/a	単位量 (kg/m³)				
	(%)	(%)	W	С	S	G	
24-12-20BB	54.0	45.7	165	306	813	1040	




■スラッジ水の有効利用

• スラッジはスランプロスを助長します

マスターレオシュア (シーカ ビスコフロー Rsure) はスランプロスを低減できる!





■暑期の課題解決

• 気温上昇はスランプロスを助長します

マスターシュア 355 (シーカ ビスコフロー 355 Sure) はスランプロスを低減し、状態改善できる!


使用材料

セメント: 普通ポルトランドセメント

細骨材: 陸砂

粗骨材: 硬質砂岩砕石 2005

混和剤: マスターポリヒード 15SR (以下 15SR) マスターシュア 355 (以下 MS 355)




ベースコンクリートの配(調)合

W/C= 50.0%, s/a= 47.2% W= 170kg/㎡ , C= 340kg/㎡ 15SR の使用量 C x 1.0%

MS 355 は、ベースコンクリートに後添加

試験条件 30℃室内



ポゾリスソリューションズ(株)

〒 253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2722 (代) TEL: 0467-84-9640 / FAX: 0467-84-9648 https://www.mbcc.sika.com



