

HP Hæfteforbedrer

Maj 2016 erst. maj 2015

Tilsætningsstof til MasterTop PMMA kunstharpikssystemer til grundingsfri belægning på varmezinkede og blanke metalflader, eller kombineret med betongrunding for at opnå vedhæftning på keramiske fliser.

EGENSKABER

HP Hæfteforbedrer forbedrer vedhæftningen på underlag af metal og keramik. På grund af sine stærkt korrosive egenskaber skal HP Hæfteforbedrer opbevares i leveringspanden og kun blandes i Mastertop PMMA kunstharpikserne umiddelbart før anvendelse.

MasterTop harpikser med HP Hæfteforbedrer er ikke lagerstabile.

VEJLEDENDE BLANDINGER

HHP/1 1-2 mm på affedtede jernplader*

100,0 vægtdele MasterTop TC 429SRS

0,2 vægtdele HP Hæfteforbedrer

4,0 vægtdele BPO hærdepulver (50 %)

• Potlife (20 °C): ca. 20 min.

• Hærdetid (20 °C): ca. 60 min.

• Overfladen strøs med korund eller kvartssand (0,5 – 1,0 mm)

NB: ved lagtykkelser < 1 mm => hærdningsproblemer!

*) Samme gode vedhæftning opnås også på andre metaller som f.eks. aluminium, kobber og forzinket jern.

HHP/2 Grundning til keramiske fliser

100,0 vægtdele MasterTop P 612SRS

0,5 vægtdele HP Hæfteforbedrer

4,0 vægtdele BPO hærdepulver (50 %)

• Potlife (20 °C): ca. 10 min.

• Hærdetid (20 °C): ca. 30 min.

• Som grundregel anbefales en let afsanding (kvartssand 0,3 - 0,8 mm, max. 200 g/m²) af MasterTop P 612SRS, inden grunderen er hærdet.

• Når grunderen er hærdet, kan der påføres en belægning efter valg fx MasterTop BC 332SRS, BC 318SRS.

BEMÆRK

Tilsætning af HP Hæfteforbedrer bevirker i MasterTop-harpikserne en forsinkelse af hærdetiden og stærkere gulfarvning af produkterne.

OPBEVARING

Opbevaring ved < 20 °C. Skal beskyttes mod direkte sollys. Må kun opbevares i glasflasker eller spande med PE-indlæg.

LAGERHOLDBARHED

Mindst 6 måneder i originalemballage.

EMBALLAGE

1 kg spand.

Tekniske data:

Udseende:	Let gul, olieagtig væske (stærkt sur)
Viskositet:	40-55 mPa·s (v. 23°C)
Densitet:	1,21 g/cm ³ (v. 20 °C)

HP Hæfteforbedrer

Maj 2016 erst. maj 2015

Tilsætningsstof til MasterTop PMMA kunstharpikssystemer til grundingsfri belægning på varmezinkede og blanke metalflader, eller kombineret med betongrundning for at opnå vedhæftning på keramiske fliser.

HÅNDTERING OG TRANSPORT

Ved brug af dette produkt skal de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemiske stoffer overholdes. Der må fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbejdet, og man skal vaske hænder, når man holder pause, eller når arbejdet er afsluttet.

Nærmere oplysninger om håndtering og transport af dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information om sundhed og sikkerhed angående dette produkt i det pågældende sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse af produktet og emballage/beholdere skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Ansvar for herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

MAL-kode (1993): 3-5

MAL-kode brugsklar blanding: 3-5

YDERLIGERE INFORMATIONER

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 1511.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

BASF A/S

Hallandsvej 1
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.basf.dk

BASF A/S

Lilleakerveien 2 C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.basf.no

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.