



MasterSeal Traffic 2203

Szybki w system powłokowy mostkujący rysy do nawierzchni parkingów z osobno nakładaną natryskowo warstwą izolacji wodochronnej i warstwą ścierną wg EN 1504-2 oraz RILI SIB 2001, OS 10

Do zastosowania na odsłoniętych powierzchniach parkingów, gdzie wymagane jest maksymalna zdolność do mostkowania rys i odporność na zużycie, a także szybkie wykonanie i krótki czas przerw konserwacyjnych. Wykorzystywany także na poziomach pośrednich, gdzie bezpośrednio pod parkingiem mieszczą się sklepy, biura i magazyny itp. Zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 4.2 (-20°C), w pomieszczeniach i na zewnątrz

			Zużycie
	Grunt	MasterTop P 660 lub inny odpowiedni przezroczysty, PU, dwuskładnikowy, szybko utwardzający się w niskiej temperaturze.	0,3–0,5 kg/m ²
	Posypka piaskowa	wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3–0,8 mm, równomiernie rozsiany (nie w nadmiarze)	0,8–1,0 kg/m ²
	Opcjonalnie / doszczelnienie do szorstkości 1 mm	MasterTop P 660 Wypełnienie w proporcji 1:0,5 wypalonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1–0,3 mm	0,6–1,0 kg/m ^{2*}
	Posypka piaskowa	wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3–0,8 mm	2,0–3,0 kg/m ²
	Membrana wodochronna	MasterSeal M 800 / M 811 Szara, 2-komponentowa PU lub PU/Polyurea hybryda, aplikowana natryskowo, szybkowiążąca	1,9–2,4 kg/m ^{2*}
	Powłoka ścierna**	MasterSeal M 880 biała, poliuretanowa, dwuskładnikowa, szybko utwardzająca się	0,5–0,7 kg/m ² (do 1,6 kg/m ²)
	Posypka piaskowa**	wypalany piasek krzemionkowy, ziarno 0,3–0,8 mm lub 0,7–1,2 mm, w nadmiarze	1,2–4,5 kg/m ²
	Powłoka wierzchnia	MasterSeal TC 681 Pigmentowana, poliasparginowa, szybko utwardzająca się, niska zawartość rozpuszczalników, wykończenie z połyskiem, UV stabilna	0,6–0,9 kg/m ²
	Grubość systemu	ok. 3,5 do 5,5 mm**	

Uwaga:

Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.

* Zużycie łącznie z wypełniaczem

** Zużycie materiału na cały system oraz grubości warstw systemu różnią się w zależności od krajowych wytycznych i norm.

KONTAKT

W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą technicznym Master Builders Solutions.

MasterSeal Traffic 2203

Szybki w system powłokowy mostkujący rysy do nawierzchni parkingów z osobno nakładaną natryskowo warstwą izolacji wodochronnej i warstwą ścierną wg EN 1504-2 oraz RILI SIB 2001, OS 10

OZNAKOWANIE CE (1504-2)

 1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg 08 220301	
EN 1504-2:2004 Produkty do ochrony powierzchni – powłoki EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f oraz ZA.1 g	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Przepuszczalność CO ₂	S _d > 50
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Kompatybilność termiczna po cyklicznym zamrażaniu-rozmrażaniu	≥ 1,5 N/mm ²
Odporność na silną agresję chemiczną	Utrata twardości < 50%
Zdolność do mostkowania rys	B 4.2 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa I
Wytrzymałość adhezyjna w próbie wytrzymałości na odrywanie od podłoża	≥ 1,5 N/mm ²
Reakcja na ogień z MasterSeal TC 681	C _s -s1
Właściwości antypoślizgowe	Klasa 2

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały zbadane

OZNAKOWANIE CE (13813)

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg 08 220301	
EN 13813:2002 Jastrych z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków EN 13813: SR-B1, 5-AR1-IR4	
Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	E _{fl}
Uwalnianie substancji korozyjnych	SR
Przepuszczalność wody	Nie oznaczono
Odporność na zużycie	< AR 1
Przyczepność	> B 1,5
Odporność na uderzenia	> IR 4
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	Nie oznaczono
Pochłanianie dźwięków	Nie oznaczono
Izolacja cieplna	Nie oznaczono
Odporność chemiczna	Nie oznaczono
Właściwości antypoślizgowe	Nie oznaczono
Emisyjność	Nie oznaczono

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały zbadane

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
 Donnerschweer Str. 372
 D-26123 Oldenburg

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
 ul. Kazimierza Wielkiego 58
 32-400 Myślenice
 tel. +48 12 372 80 00
 fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniamy one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.