


Sistema de impermeabilização baseado numa membrana elástica de poliuretano, bicomponente, com elevada Resistência química. Para a indústria de tratamento de água, indústria química e para depósitos de água potável.



- 1.- Primário
- 2.- Membrana
- 3.- Reparação do betão
- 4.- Meias canas
- 5.- Selagem de juntas

Produto		Espessura aprox.	Consumo aprox.		
1. Prim	1. Primário				
Primário	MasterSeal P 770 Primário para as membranas MasterSeal M de aplicação em suportes minerais secos ou húmidos (sem água líquida)	0,25 mm	0,30 kg/m²		
Suportes com humidade ascendente	MasterSeal P 385 (A+B+C Primário epóxi-cimento para as membranas MasterSeal M de aplicação, em suportes absorventes e não absorventes, tanto secos como húmidos, mesmo expostos a pressão osmótica e negativa	0,3 - 1 mm	0,5 - 1,5 kg/m²		
Outros primários	Consultar				

2. Membrana

MasterSeal M 808

Membrana Membranas de poliuretano, bicomponente elástica, com elevada Resistência química e certificada para contacto com água potável 2 camadas: 0,5 mm 2 camadas: 0,7 kg/m² 3 camadas: 0,8 mm 3 camadas: 1 kg/m²

3. Reparação do betão

Se o betão do suporte apresentar corrosão ou outros danos, proceder-se-á à reparação adequada com os sistemas da gama MasterEmaco, antes de aplicar a impermeabilização.

28.4.2021 Página 1 de 5 Abrand of MBCC GROUP



Sistema de impermeabilização baseado numa membrana elástica de poliuretano, bicomponente, com elevada Resistência química. Para a indústria de tratamento de água, indústria química e para depósitos de água potável.

4. Meias canas horizontais				
	MasterSeal 912 Mástique hidroexpansivo monocomponente	20 mm largura	0,2 - 0,5 l/m	
Selagem de juntas parede- lage	MasterSeal 920 Fundo de junta	-	1 m/m	
J	MasterSeal 590 Argamassa rápida para obturação de vias de água e para execução de meias canas	Dependendo da aplicação	2,0 kg/dm ³	
4. Meias car	nas verticais			
Uniões muro- muro	MasterSeal 590 Aragamassa rápida para obturação de vias de água e para execução de meias canas	Dependendo da aplicação	2,0 kg/dm ³	



Sistema de impermeabilização baseado numa membrana elástica de poliuretano, bicomponente, com elevada Resistência química. Para a indústria de tratamento de água, indústria química e para depósitos de água potável.

	Produto	Dimensões	Consumo aprox.			
5. Selagem o	5. Selagem de juntas (onde for requerido)					
Selagem de juntas. Para áreas em imersão permanente, expostas ao ataque químico (ver tabela de resistências químicas), ou para contacto com água potável	MasterSeal 920 Fundo de junta	-	1 m/m			
	MasterSeal P 147 Primário opcional para selagens de poliuretano sobre suportes absorventes	-	10 ml/m			
	MasterSeal NP 474 Mástique de poliuretano, monocomponente, de elevado módulo, tixotrópica, para paredes e solos	20 x 10 mm	200 ml/m			
Alternativa de selagem de	MasterSeal 920 Fundo de juntas	-	1 m/m			
juntas para áreas expostas ao ataque químico (ver	MasterSeal P 117 Primário para selagens de polisulfureto sobre suportes absorventes	-	10 ml/m			
tabela de resistências químicas)	MasterSeal CR 170 / 171 Selagem de polisulfureto bicomponente com elevadas resistências químicas	20 x 10 mm	200 ml/m			
Alternativa de selagem de juntas com banda elástica. Para áreas em imersão permanente, expostas ao ataque químico (ver tabela de resistências químicas), ou para contacto com água potável	MasterSeal 933 Adesivo epóxi para aderência de banda MasterSeal 930	Tapar 150 mm: 0,22 – 0,45.Kg/m Tapar 200 mm: 0,3 – 0,6 Kg/m				
	MasterSeal 930 Banda de elastómero termoplástico para selagem de juntas, meias canas e fissuras		1,05 m/m			



Sistema de impermeabilização baseado numa membrana elástica de poliuretano, bicomponente, com elevada Resistência química. Para a indústria de tratamento de água, indústria química e para depósitos de água potável.

CERTIFICAÇÕES

MasterSeal M 808:

- EN 1504 2: Ensaios do tipo inicial;
- EN 13529: Resistências químicas;
- Certificados para contacto com água potável;
- Espanha: RD 866 (Diretiva para plástico); RD 140 (DWD)
- Itália: Decreto Ministério Saúde 174 (DWD)
- UK: DWI; WRAS.

Para informação adicional, consultar as Fichas Técnicas.

FERRAMENTAS PARA PROJETISTAS E APLICADORES

Para facilitar a prescrição de soluções em projetos de construção e garantir a qualidade da sua execução, Master Builders Solutions desenvolveu uma série de ferramentas digitais que disponibiliza aos projetistas: documentação técnica, listagens de preços, seminários, seletor de produtos SOLUNAUT, Ferramenta de Planeamento Online, etc. Por favor aceder ao seguinte link.

www.master-builders-solutions.com/pt-pt

MARCAÇÃO CE



Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta
08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

13

00238 - 0099/CPR/B15/0044

EN 1504 - 2

Proteção superficial para os princípios e métodos 1.2, 2.2 e 8.2 definidos em EN 1504-9.

Absorção por capilaridade: Permeabilidade ao vapor de água: Permeabilidade ao CO₂ Resistência à fissuração (estática) Resistência à fissuração (dinâmica) Aderência (sistema rígido sem tráfego): Aderência após compatibilidade térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Resistência à fortes ataques químicos. Diminuição da dureza em menos de 50% Resistência após o envelhecimento após o envelhecimento artificial Reação ao fogo: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 15: Classe II Grupo 16: Classe II Grupo 17: Classe II Grupo 18: Classe II Grupo 19: Classe II Grupo 19: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 13: Classe II Cumpre com 5.3			
Permeabilidade ao CO2 Sd > 50 m Resistência à fissuração (estática) +23° C: Classe A4 -10° C: Classe A3 -20° C: Classe A2 Resistência à fissuração (dinâmica) +23° C: Classe B2 -20° Classe B2	Absorção por capilaridade:	≤ 0,1Kg/m2·h0.5	
Resistência à fissuração (estática) Resistência à fissuração (dinâmica) Resistência à fissuração (dinâmica) Aderência (sistema rígido sem tráfego): Aderência após compatibilidade térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Perda < 3000 mg Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 14: Cla	Permeabilidade ao vapor de água:	Classe II	
Resistência à fissuração (estática) Resistência à fissuração (dinâmica) Aderência (sistema rígido sem tráfego): Aderência após compatibilidade térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Perda < 3000 mg Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 14:	Permeabilidade ao CO ₂	Sd > 50 m	
Resistência a fissuração (dinamica) Aderência (sistema rígido sem tráfego): Aderência após compatibilidade térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Perda < 3000 mg Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 14: Classe II Grupo 15: Classe II Grupo 15	Resistência à fissuração (estática)	-10° C: Classe A3	
tráfego): Aderência após compatibilidade térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Perda < 3000 mg Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9a: Classe II Grupo 9a: Classe II Grupo 9a: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 15: C	Resistência à fissuração (dinâmica)		
térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de uma temperatura elevada Resistência à abrasão Taber Perda < 3000 mg Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 14: Classe I	`	> 1,5 N/mm2	
Grupo 2: Classe II Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 90: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 13: Classe II Comportamento após o envelhecimento artificial Reação ao fogo: Classe F	térmica: Ciclos de gelo-degelo com imersão em sais de degelo e ciclos de arrefecimento brusco a partir de	> 1,5 MPa	
Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 13: Classe II Grupo 15: Classe II Grupo 16: Classe II Grupo 17: Classe II Grupo 17: Classe II Grupo 18: Classe II Grupo 19: Classe II Grupo 10: Cla	Resistência à abrasão Taber	Perda < 3000 mg	
envelhecimento artificial Reação ao fogo: Classe F	químicos. Diminuição da dureza em menos	Grupo 3: Classe II Grupo 5: Classe II Grupo 6a: Classe II Grupo 7b: Classe II Grupo 8: Classe II Grupo 9: Classe II Grupo 9a: Classe II Grupo 10: Classe II Grupo 11: Classe II Grupo 12: Classe II	
Trougho do rege.			
Substâncias perigosas: Cumpre com 5.3	Reação ao fogo:	Classe F	
	Substâncias perigosas:	Cumpre com 5.3	

28.4.2021 Página 4 de 5



Sistema de impermeabilização baseado numa membrana elástica de poliuretano, bicomponente, com elevada Resistência química. Para a indústria de tratamento de água, indústria química e para depósitos de água potável.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com www.master-builders-solutions.com/pt-pt