

MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

DESCRIÇÃO

O produto MasterSeal NP 474 é um mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano.


CAMPO DE APLICAÇÃO

- Aplicável em interiores e exteriores;
- Selagem de juntas e/ou fissuras;
- Selagem de juntas de dilatação em paredes, tectos e pavimentos;
- Selagem de juntas horizontais submetidas a tráfego pedonal ou de veículos;
- Selagem em pavimentos, parques de estacionamento, garagens, armazéns, uniões em tubos, canais, barragens, etc.;
- Aplicável em juntas com movimentos até 25%;
- Selagem de juntas permanentes submersas em água;
- Aplicável em zonas de agressão química média (garagens, cozinhas, instalações industriais);
- Aplicável em selagens sujeitas a possíveis vandalismos (prisões, esquadras da policia, escolas, bibliotecas).
- Adesivo multíusos para fixação de diferentes componentes (perfis, rodapés, armações, peças pré-fabricadas, etc.).

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

PROPRIEDADES

- Grande facilidade de aplicação;
- Monocomponente;
- Excelente extrudabilidade;
- Elevada aderência sobre betão e sem aplicação de primário;
- Endurecimento rápido;
- Cura rápida;
- Formação rápida de película que evita a aderência de sujidade;
- Elevadas propriedades elásticas;
- Elevada capacidade de recuperação;
- Módulo médio que reduz o risco de ruptura coesiva ou adesiva;
- Elevado alongamento à ruptura;
- Elevada durabilidade;
- Não apresenta termoplasticidade (não amolece com a temperatura);
- Boa resistência à intempérie, ao envelhecimento e aos raios U.V.;
- Depois de endurecido, resiste a temperaturas entre -30°C e +80°C sem enrijecer em baixas temperaturas.
- Boa resistência química (consultar tabela de resistências);
- Aplicável em imersão permanente em água;
- Apto para contacto com água potável (ensaio APPLUS segundo RD 140/2003).
- Classificação de acordo com a norma ASTM C-920: classe 25, Tipo S, Grau NS, utilização T1, NT, A e M. Classificação de acordo com a norma ISO 11600: F 25 HM.
- Aprovado para uso como material de superfície com baixa propagação de chamas (certificado IMO 653).



MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

MODO DE UTILIZAÇÃO

(a) Preparação do suporte: o suporte deve estar limpo, firme (resistente à tração mínima de 1N/mm²), seco (humidade máxima de 4%) isento de leitadas de cimento, livre de óleos, gorduras, pinturas, restos de óleos descofrantes e/ou mástiques antigos.

No caso de irregularidades nos bordos da junta reparar com argamassa epoxy MasterEmaco S 2600 (consultar a ficha técnica), as irregularidades em suportes verticais deverão ser regularizadas com a argamassa da gama MasterEmaco de acordo com a situação, usando a ponte de união MasterEmaco P 2000 BP. A temperatura do suporte e do material deve ter como mínimo +5°C e como máximo +40°C, em qualquer dos casos deverá estar 3°C acima do ponto de orvalho. Procurar que as temperaturas sejam uniformes durante a aplicação e o endurecimento.

(b) Primário: Sobre o betão, MasterSeal NP 474 pode aplicar-se sem primário. Se necessário ou em caso de aplicações em imersão de água, deverá usar-se o primário MasterSeal P 147 sobre as laterais da junta para melhorar a aderência do mástique.

Evitar a aplicação de primário sobre o fundo das juntas. Respeitar sempre os tempos de aplicação que se especificam para cada primário.

(c) Enchimento do fundo: para o enchimento de fundo das juntas, deverá usar-se um cordão à base de polietileno de célula fechada como MasterSeal 920, para garantir que o mástique adere unicamente às laterais da junta. O enchimento de fundo deverá colocar-se de forma que a profundidade a encher com mástique seja aproximadamente de metade da largura da junta (consultar a tabela abaixo):

Largura (mm)	Profundidade (mm)
Até 10	De 6 a 10
10	8 a 10
15	8 a 12
20	10 a 14
25	12 a 18
30	15-22

(d) Aplicação: o material é fornecido pronto a usar. Colocar o salsichão por uma extremidade, introduzindo numa pistola manual (tipo Wexford ou Avon) ou pneumática.

Colocar a boquilha na extremidade e realizar um corte a 45° aproximadamente da largura da junta a selar. Aplicar o mástique na junta de forma contínua, evitando a oclusão de bolhas de ar.

(e) Acabamento: poderá alisar-se o material com uma espátula e com um líquido isento de álcool;

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Em estado fresco com diluente universal, ou solvente orgânico (ex: acetona, xileno, MEK. Uma vez endurecido apenas poderá ser removido mecanicamente.

RENDIMENTO / DOSAGEM

Depende das dimensões da junta. Pode calcular-se do seguinte modo:

Largura da junta (mm) x Profundidade da junta (mm) = ml de produto / metro linear da junta.

Exemplos:

Juntas de 10mm x 8mm: aprox. 80ml/m linear.

Juntas de 15mm x 8mm: aprox. 120ml/m linear.

Juntas de 20mm x 10 mm: aprox. 200 ml/m linear.

Rendimentos aproximados por embalagem:

Largura junta (mm)	Profundidade junta (mm)	Rendimento Salsichão 600 ml
10	8	7,5 metros
15	8	5 metros
20	10	3 metros

Estes consumos são teóricos e dependem da rugosidade do suporte pelo que devem ser ajustados para cada obra em particular através de ensaios "in situ".

MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO

MasterSeal NP 474 apresenta-se em cartuchos de 300ml e salsichões de 600 ml (branco, cinza, bege, castanho escuro e preto). Cor bege apenas disponível em salsichões.

Deverá ser conservado em local seco, protegido da humidade e nas suas embalagens originais fechadas. Nestas condições poderá ser armazenado até 12 meses.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Para manuseamento do produto, deverão ser cumpridas as medidas preventivas habituais relativas ao manuseamento de produtos químicos como por exemplo, não comer, não fumar nem beber durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do trabalho.

Pode consultar-se informação de segurança específica relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo deve ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

DEVE TER-SE EM CONTA

- Não aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a +5°C nem superiores a +35°C;
- Evitar trabalhar em condições de vento forte ou sol intenso;
- Proteger da chuva até ao seu endurecimento total;
- Não deverá usar-se MasterSeal NP 474 em juntas com movimentos superiores a 25%;
- O momento ideal para a selagem das juntas é quando estas se encontram no ponto médio de deslocamento, nem dilatadas, nem contraídas; No caso de selagem ser realizada noutra momento, deverá ser considerada a alteração das dimensões da junta;
- MasterSeal NP 474 não é adequado para aderência em juntas cujas extremidades sejam de: asfalto, PTFE, polietileno ou de PVC rígido que não tenha sido tratado mecanicamente para abrir o poro.
- Comprovar a inocuidade dos produtos de limpeza sobre o MasterSeal NP 474;
- As tonalidades claras de cor (como o branco) podem ser afectadas por influências ambientais (radiação U.V., ozono), de qualquer forma esta alteração de tonalidade de cor não afecta as propriedades de selagem;
- Não usar materiais betuminosos como fundo de junta;
- Não recomendável para uso em juntas de largura superior a 4 cm;
- No caso de selagem de mais de 4 cm, aplicar a selagem em ambas as laterais da junta e alisar com uma espátula para assegurar a adesão. Seguidamente encher os restos da secção com mais selante;
- Não adicionar solventes ou outras substâncias que possam afectar as propriedades finais do produto;
- Respeitar os tempos de espera indicados para cada tipo de primário antes da aplicação do mástique;
- É desaconselhado pintar sobre este tipo de materiais já que o produto que se aplica sobre este deve ser tão elástico como o mástique MasterSeal NP 474. Caso contrário se desprenderá do suporte. Recomenda-se realizar uma prova prévia de compatibilidade.

MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

Resistências químicas Ensaio a NFP 85507

Substância	Concentração (% em peso)	resistência	Substância	Concentração (% em peso)	resistência
Ácidos Inorgânicos			Bases		
Ácido Clorídrico	10%	+	Hidróxido de Sódio	10%	+
Ácido Nítrico	10%	+/-	Hidróxido de Potássio	20%	+
Ácido Sulfúrico	25%	+	Hidróxido de Cálcio	à saturação	+
Ácidos Orgânicos			Carbonato de potássio	10 %	+
Ácido Cítrico	50%	+	Amoníaco	20%	+
Ácido Láctico	20%	+	Óleos		
Ácido Acético	10%	+	Óleo de motor	100%	+
Solventes e hidrocarbonetos			Óleo de girassol	100%	+
Gasolina sem chumbo	100%	-	Óleo vegetal	100%	+/-
Combustível Diesel	100%	+	Oxidantes		
Solvente alifático	100%	+	Peróxido de hidrogénio	35%	+/-
Querosene	100%	+	Hipoclorito de sódio	12%	+/-
Tolueno	100%	-	Outros		
Xileno	100%	-	Água destilada	100%	+
Alcoóis e Ésteres			Água do mar	100%	+
Metanol	100%	-	Salmoura	à saturação	+
Etanol	100%	-	Cloreto de potássio	25%	+
Glicerina	100%	+	Sabão neutro	-	+
Acetona	100%	-	Sulfato de sódio	à saturação	+
Acetato de etilo	100%	-	Cloreto de amónio	10%	+
Metil etil cetona (MEK)	100%	-	Ensaio interno		
Etilenoglicol	100%	+	Água de silagem	Leite (3%) + Vinagre (1,5%) + Ácido butírico (0,5%)	+
Aldeídos			Fertilizante líquido	Fosfato Monoamónico (7%)	+
Formaldeído	40%	+/-			

Legenda:

- + : resistente em modo de contacto permanente
- +/- : resistente em curtos períodos de tempo (<72 horas)
- : não resistente

MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

Dados técnicos			
Propriedades	Métodos de ensaio	Unidades	Valores
Densidade:	EN 542	g/cm ³	aprox. 1,2
Larguras da junta aplicáveis: - vertical: - horizontal:	-	mm	máximo 40 máximo 35
Temperatura de aplicação (suporte e material):	-	°C	entre +5 e +35
Estabilidade vertical:	ISO 7390	mm	0
Capacidade de movimento:	-	%	aprox. 25 (de largura da junta)
Formação de película:	-	minutos	30-45
Velocidade de endurecimento:	-	mm / dia	aprox. 3
Dureza Shore A:	ISO 868	-	aprox. 35
Recuperação elástica:	ISO 7389	%	≥ 90
Módulo elástico (a 100 % alongamento):	ISO 8339	MPa	aprox. 0,45
Resistência à tracção:	ISO 8339	MPa	aprox. 0,9
Aderência ao betão (sem primário):	ISO 8339	MPa	aprox. 0,7
Alongamento à ruptura:	ISO 8339	%	≥ 600
Resistencia à temperatura:	-	°C	de -30 a +80

Os tempos de endurecimento são medidos entre 23 °C e 50% de H.R. Temperaturas superiores e/ou H.R. inferiores podem reduzir estes tempos e vice-versa. Os dados técnicos apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos garantidos. Caso se pretendam dados de controlo, deverão ser solicitadas as "especificações de venda" do produto ao nosso departamento técnico.

MasterSeal NP 474

Mástique elástico, monocomponente, à base de poliuretano de módulo médio.

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg 14 DE0251/01 – NB 0074	
EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC: Selantes para elementos de fachada EN 15651-4:2012 PW EXT-INT CC: Selantes para zonas pedonais	
Reacção ao fogo	Classe E
Substâncias perigosas	Avaliadas
Propriedades mantidas sob tracção	Passa
Resistência à ruptura	Passa
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Aderência/Coesão mantendo a extensão depois de imersão em água (a 23°C)	Passa
Aderência/Coesão mantendo a extensão depois de imersão em água salgada	Passa
Propriedades mantidas sob tracção (a -30°C)	Passa
Durabilidade	Passa

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt