

Sistema **MasterSeal Traffic 2266**

Sistema de impermeabilização e pavimentos de coberturas em parques de estacionamento, com capacidade de pontear fissuras dinâmicas. Acabamento antiderrapante.

Campo de aplicação: Pavimento e impermeabilização para parques de estacionamento e rampas exteriores.

			Consumo
	Primário	**MasterSeal P 770** Resina bicomponente, compatível com suportes húmidos, não contém solventes De acordo com as características reais do suporte deve seleccionar-se o primário mais adequado. Consultar a Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. No caso de superfícies irregulares recomenda-se a aplicação de primário espatulado com areia	0,3 - 0,4 kg/m^2 Segundo necessidade
	Espalhamento sobre primário	**MasterTop F5** ou areia siliciosa seca, humidade máxima 0,5% e granulometria entre 0,4 – 1,0 mm. Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	1,0 kg/m^2
	Ponte de união para sobreposições (se necessário)	**MasterSeal P 691** Poliuretano de 1 componente	0.05 – 0.1 kg/ m^2
	Membrana	**MasterSeal M 860** Poliureia de 2 componentes, sem solventes Altamente elástica, aplicação manual	2.0 -2.5 kg/m²
	Camada superficial	**MasterSeal M 880**, branca Poliuretano bicomponente, rápido endurecimento, sem solventes.	0.4 – 0.6 kg/m²
	Espalhamento	**MasterTop F5** ou areia siliciosa seca, humidade máxima 0,5% e granulometria entre 0,3 – 0.8 mm	0.8-1.0 kg/m²
	Selagem (para sistemas à vista, sem protecção)	**MasterSeal TC 258,** pigmentado Poliuretano monocomponente, elástico, resistente químicamente e à abrasão, baixo conteúdo de solventes, resistente aos raios UV, mate	0,6-0,9 kg/m^2
	Alternativa	**MasterSeal TC 681**, pigmentado. Resina poliaspartica bicomponente, deformável, pigmentada de cura rápida, resistente aos raios UV, com acabamento brilhante	0,5-0,8 kg/m2
	Espessura do Sistema	Aproximadamente 3.5-4.5 mm.	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

Embora as informações contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiência e conhecimento, não representam qualquer garantia ou implicação pelas recomendações feitas por nós, os nossos representantes ou distribuidores, dadas as condições adequadas de trabalho e competências de execução, que estão para além do nosso alcance.

A brand of MBCC GROUP



Sistema **MasterSeal Traffic 2266**

Sistema de impermeabilização e pavimentos de coberturas em parques de estacionamento, com capacidade de pontear fissuras dinâmicas. Acabamento antiderrapante.

CE	
1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldemburg	
08	
226601	
EN 1504-2	
Sistema de impermeabilização de coberturas transitáveis por veículos MasterSeal Traffic 2266	
Resistência à abrasão:	≤ 3000 mg.
Permeabilidade ao CO_2:	Sd > 50
Permeabilidade ao vapor de água:	Classe II
Absorção capilar e permeabilidade à água:	<0,1 Kg/(m^2.$h^{0,5}$)
Aderência depois de compatibilidade térmica. Ciclos gelo / degelo com imersão em sais descongelantes. Ciclos húmidos (choque térmico). Ciclos térmicos sem impacto de sal de degelo.	≥1,5 N/mm^2 NPD NPD
Resistência a ataque químico severo:	NPD
Capacidade de pontear fissuras:	B 3.2 (-20ºC)
Resistência de impacto:	Classe I
Aderência pull-off teste:	≥ 1,5 N/mm^2
Reacção ao fogo:	C_{fl} – S1
Resistência ao deslizamento	Classe III

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt