



## MasterTop 1207 MT

Revestimento de argamassa epóxi, para zonas industriais e decorativas de interiores.

- Pavimento epóxi contínuo com resina colorida e agregados de quartzo naturais
- Aplicação mediante sistema de argamassa com selagem epóxi
- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: 1 – 2 (segundo requisitos)
- Classe de reação ao fogo segundo EN 13501-1: **Bfl-s1**.

Campo de aplicação: Para pavimentos industriais, para solicitações mecânicas elevadas onde seja necessária uma superfície resistente à abrasão. Por exemplo: armazéns, cais de carga, zonas de produção, embalagem, etc.

		<b>Consumo</b>
	<b>Primário</b>	
	<b>MasterTop BC 307</b> ou <b>MasterTop P 622</b> Resina epóxi bicomponente sem solventes	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espalhamento sobre primário</b>	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	
	<b>Opcional: Primário espatulado</b>	
	<b>MasterTop BC 307</b> Misturar com agregado <b>MasterTop F1</b> Relação de mistura resina: agregado 1:1	0,6 – 1,0 kg/m <sup>2*</sup>
	<b>Espalhamento sobre primário</b>	2,0– 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento homogéneo até à saturação	
	<b>Camada base</b>	> 10 - 12 kg/m <sup>2</sup>
	<b>MasterTop BC 307</b> Misturar com agregado <b>MasterTop F 340</b> Relação de mistura resina: agregado 1:10	
	<b>Selagem</b>	0,4 – 0,6 kg/m <sup>2</sup>
	<b>MasterTop BC 372 (+ 1-3% em peso de MasterTop TIX 9)</b> Resina epóxi bicomponente sem solventes, colorida	
	<b>Opcional*: Espalhamento de agregado e selagem</b>	2,0 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento homogéneo até à saturação com posterior varredura de agregado solto, lixamento suave e aspiração	
	<b>MasterTop BC 372 (+ 1-3% em peso de MasterTop TIX 9)</b> Resina epóxi bicomponente sem solventes colorida	0,4 – 0,6 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional: Revestimento superficial mate** / ***</b>	0,20 – 0,30 kg/m <sup>2</sup>
	<b>MasterTop TC 445</b> Resina de poliuretano bicomponente pigmentada ou transparente à base de solvente e de acabamento mate	
	<b>Opcional: Revestimento superficial acetinado** /***</b>	0,20 – 0,30 kg/m <sup>2</sup>
	<b>MasterTop TC 448</b> Resina de poliuretano bicomponente transparente à base de solvente e de acabamento acetinado	
	<b>Espessura do sistema</b>	<b>Aprox. 5,0 mm</b>

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

\* Podem ser utilizados agregados de granulometria diferentes dependendo do grau de rugosidade desejado.

\*\* Oferece resistência aos raios UV apenas na versão pigmentada.

\*\*\* A adição de MasterTop F13 na camada de selagem, melhora a resistência ao deslizamento do sistema para obter uma classificação de Rd=2 ou Rd=3 de acordo com UNE-ENV 12633.



## MasterTop 1207 MT

Revestimento de argamassa epóxi, para zonas industriais e decorativas de interiores.

**Aviso legal:**

Devido às diferentes condições existentes durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta Ficha de Sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para a utilização pretendida. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da BASF Portuguesa S.A. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada Ficha de Sistema, sem a consulta prévia da BASF, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui a utilização de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade dos nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorretos nas nossas Fichas Técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

[encomendas-ebportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebportugal@mbcc-group.com)

[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)