



MasterTop 1220 B

Recobrimento epoxy com textura de acabamento rugosa para requisitos mecânicos médio-altos.

- Pavimento epoxy contínuo com resina colorida.
- Aplicado mediante sistema multicamada, com acabamento antiderrapante.

Campo de aplicação: Para pavimentos industriais para requisitos mecânicos médio-altos onde seja necessária uma superfície antiderrapante. Por exemplo: armazéns, salas de produção, etc..

- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo ENV 12633: **2-3**.
- Classe de reação ao fogo segundo EN 13501-1: **Bfl-s1**.

		Consumo
■	Primário	
	MasterTop P 622 (ou MasterTop P 604) Resina epoxy bicomponente que não contém solventes	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Opcional: Espalhamento sobre primário*	
	Areia MasterTop F5 Espalhamento ligeiro homogêneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m ²
■	Opcional: Primário espatulado	
	MasterTop P 622 Misturar com agregado MasterTop F1 Relação de mistura de resina:agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ^{2**}
	Opcional: Espalhamento sobre primário*	
	Areia MasterTop F5	2,0 – 3,0 kg/m ²
■	Camada base	
	MasterTop BC 315 Resina epoxy autonivelante bicomponente, pigmentada e sem solventes Misturar com agregado MasterTop F1 Relação da mistura de resina:agregado 1:0,7/1,0	1,7 – 3,0 kg/m ^{2**}
	Espalhamento de agregado	
	Areia MasterTop F5	2,0 – 3,0 kg/m ²
■	Camada de acabamento	
	MasterTop BC 315 Resina epoxy autonivelante bicomponente, pigmentada e sem solventes	0,6 – 0,8 kg/m ²
■	Opcional: Recobrimento superficial mate***	
	MasterTop TC 445 Resina de poliuretano bicomponente pigmentada ou transparente à base de solvente e de acabamento mate	0,15 – 0,25 kg/m ²
■	Opcional: Recobrimento superficial acetinado****	
	MasterTop TC 448 Resina de poliuretano bicomponente transparente à base de solvente e de acabamento acetinado	0,15 – 0,25 kg/m ²
	Espessura do sistema	
	Aprox. 2,0 – 3,0 mm Para obter espessuras maiores, repetir o processo em camadas sucessivas	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

* No caso de utilizar MasterTop P 604 não deve realizar-se a operação de espalhamento excepto no caso de não terem sido respeitados os intervalos de recobrimento.

** O consumo inclui o agregado. O consumo depende da relação de mistura e da rugosidade do suporte.

*** Oferece resistência aos raios UV, apenas na versão pigmentada.

**** Os recobrimentos superficiais transparentes não evitam o amarelecimento das camadas base aromáticas



MasterTop 1220 B

Recobrimento epoxy com textura de acabamento rugosa para requisitos mecânicos médios-altos.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt