

MasterTop TIX 9

Agente tixotropante para misturar com resinas epoxy ou poliuretano.

DESCRIÇÃO

MasterTop TIX 9 é um material sólido, composto por microfibras de polietileno de alta densidade, isento de amianto.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se como espessante / tixotropante de resinas de epoxy ou poliuretano MasterTop.

Misturado com estas resinas permite a sua aplicação em superfícies verticais ou inclinadas, assim como para realizar meias canas e camadas de selagem sobre pavimentos tipo argamassa ou multicamada.

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

MODO DE UTILIZAÇÃO

(a) Mistura: Juntar MasterTop TIX 9 de forma lenta sobre o componente de resina (epoxy ou poliuretano) e misturar com o agitador durante aprox. 3 minutos até obter uma mistura homogénea e sem grumos.

Verter o componente endurecedor e voltar a misturar durante o tempo requerido, segundo o tipo de resina utilizada.

(b) Aplicação: Espalhar com talocha dentada, rolo ou rodo de borracha, de acordo com o sistema de recobrimento a aplicar (camada de selagem, pintura, meias canas, etc.).

RENDIMENTO / DOSAGEM

Aprox. 0,5 a 6% sobre o peso total de recobrimento de resina a utilizar.

A percentagem exacta de MasterTop TIX 9 será em função do grau de tixotropicidade que se deseja obter, do revestimento a aplicar, assim como a própria viscosidade de resina a utilizar, por isso é sempre necessário realizar em cada aplicação específica um ensaio prévio em obra. Como recomendação, indicam-se as seguintes dosagens orientativas:

- Recobrimento em superfícies verticais:
MasterTop BC 372: misturar com aprox. 0,5% de MasterTop TIX 9.
MasterTop BC 375 N: misturar com aprox. 0,6% de MasterTop TIX 9.
- Meias canas e/ou espatulado de superfícies verticais: misturar MasterTop BC 372 ou MasterTop BC 375 N com 5 – 6 % de MasterTop TIX 9.

EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO

O produto MasterTop TIX 9 apresenta-se em sacos de 10 kg.

Pode armazenar-se em lugar fresco e seco, protegido da intempérie na sua embalagem original hermeticamente fechado.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Para manuseamento do produto, deverão ser cumpridas as medidas preventivas habituais relativas ao manuseamento de produtos químicos como por exemplo, não comer, não fumar nem beber durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do trabalho.

Pode consultar-se informação de segurança específica relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo, deve ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

MasterTop TIX 9

Agente tixotropante para misturar com resinas epoxy ou poliuretano.

Dados Técnicos		
Características	Unidades	Valores
Material:	-	Fibra de polietileno
Cor:	-	Branca
Comprimento da fibra:	mm	0,10 – 0,25
Densidade a 20°C:	g/cm ³	0,96
Densidade aparente:	g/l	Aprox. 40
Solubilidade em água:	-	Insolúvel
Valor de inchamento em água:	%	0
Ponto de fusão:	°C	132

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt