


Ucrete HPQ

Revestimento de poliuretano de elevadas prestações com acabamento antiderrapante de quartzo colorido, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos

- Máxima durabilidade.
- Totalmente resistente em serviço desde -25°C até +80°C.
- Não contaminante.
- Excepcional resistência a um vasto número de agentes agressivos.
- Elevada resistência ao impacto.
- Tolerante com a humidade do suporte.
- Resistência ao deslizamento segundo EN13036 Parte 4 borracha 4S sobre superfície húmida: 36 - 45.
- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: **2**.
- Classe de reacção ao fogo segundo UNE EN 13501-1 Ucrete HPQ: **Bfl-s1**.
- Absorção zero.
- Máxima higiene.
- Disponível em 8 cores (camada base): vermelho, amarelo, verde, laranja, cinza, creme, azul e verde/acastanhado.
- Disponível na versão FAST para a camada base pigmentada.
- Rápida colocação em obra e em serviço, incluindo a baixas temperaturas.
- Intervenções rápidas de manutenção e renovação industrial, minimizando os tempos de paragem de produção.
- Aplicação profissional por instaladores homologados.

Campo de aplicação: Indústria agro-alimentar, química, farmacêutica, etc., onde seja necessária uma superfície resistente, segura, higiénica e antiderrapante.

		Consumo
<input type="checkbox"/>	Opcional: Primário*	Ucrete PRIMER SC Primário de baixa viscosidade, livre de solventes, baseado na tecnologia do ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete
		0,2 - 0,4 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opcional: Primário espatulado**	Ucrete PRIMER LC Primário de regularização, livre de solventes, baseado na tecnologia do ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete
		1,0 - 2,0 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Camada base	Ucrete DP BASECOAT Revestimento de poliuretano de elevadas prestações com acabamento antiderrapante disponível em várias opções: BASECOAT B4 Pigmentado: Espessura de 4 mm. BASECOAT B6 Pigmentado: Espessura de 6 mm
		4 mm → 6 – 8 kg/m ² 6 mm → 10 - 12 kg/m ²
	Espalhamento de agregado de quartzo colorido	Espalhamento homogéneo até saturação, de quartzo colorido Tamanho 0,4 – 0,8 mm
		4,0 – 4,5 kg/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Camada de acabamento	Ucrete TCPU Clear Revestimento monocomponente de poliuretano de elevadas prestações.
		Primeira camada: 0,18 – 0,21 kg/m ² Segunda camada: 0,14 – 0,16 kg/m ²
	Espessuras do sistema	4 mm*** 6 mm****



Ucrete HPQ

Revestimento de poliuretano de elevadas prestações com acabamento antiderrapante de quartzo colorido, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos.

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

* A utilização de primário não é normalmente necessária para este sistema, mas em casos de suportes porosos e/ou tempo frio, reduz a absorção da resina e facilita a aplicação. Para aplicações com elevados requisitos à abrasão, onde se utilizam rodas de aço ou plástico duro, a utilização de Ucrete DP 20 ou Ucrete DP 30 aumenta a durabilidade do sistema.

** Em suportes rugosos e porosos, recomenda-se este tipo de primário.

*** Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos a elevadas temperaturas +70 °C. Adequado para temperaturas em frio até -15 °C.

**** Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos a elevadas temperaturas até +80 °C, e pode ser limpo de forma ligeira com vapor. Adequado para temperaturas em frio até -25 °C.



Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt