

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV)

Суперпластифицирующая добавка для товарного бетона, используемого для устройства промышленных полов с упрочненным верхним слоем

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Sika® ViscoCrete® GL PAV (MasterGlenium® PAV) — это серия специальных пластификаторов на основе смесей полимеров (включая эфиры полиариала) для производства бетонных смесей, используемых для устройства бетонных полов с упрочненным верхним слоем («под топпинг») и бетонных оснований под полимерные и полиуретан-цементные покрытия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) - это специальная добавка для бетонной смеси, применяемой для устройства бетонных оснований с упрочненным верхним слоем. Рекомендуется при применении сухой технологии упрочнителя (т.н. «бетоны под топпинг»).

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) улучшает реологические свойства бетонной смеси для более легкой укладки и перекачки бетононасосом.

Снижает В/Ц, обеспечивая высокую плотность и прочность бетона, при этом сохраняет необходимый объем «свободной» воды для затирки и гидратации упрочняющего материала. Снижает вязкость бетонной смеси (даже при низких показателях В/Ц), что облегчает процесс

затирки, способствуя более легкому проникновению упрочнителя в верхний слой свежееуложенного бетонного основания (даже при работе с мелкими песками).

Увеличивает время сохранения подвижности бетонной смеси (~120 мин) и обеспечивает стабильное минимальное воздухововлечение смеси (до 3 %).

Обеспечивает бетонной смеси гомогенность и однородность, что приводит к равномерному распределению заполнителя в теле готового бетона, что крайне положительно влияет на качество поверхности бетонного основания для последующего устройства полимерных или полиуретан-цементных покрытий. Обеспечивает плавную и прогнозируемую кинетику твердения от начала схватывания до набора проектной прочности.

ДОЗИРОВКА

Общая рекомендуемая дозировка 0,4 % - 1,2 % от массы цемента. Для стандартных решений подборы рекомендуем начинать со значения 0,6 % - 0,8 % от массы цемента. При использовании мелких или пылеватых песков со значений 0,8 % - 1,0 %.

Точное количество добавки зависит от применяемых материалов и следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третью воды). Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) совместим с воздухововлекающими добавками серии SikaControl® AER (MasterAir®), модификаторами вязкости Sika® Stabilizer (MasterMatrix®), ускорителями твердения SikaRapid® (MasterX-Seed®), линейкой продуктов SikaControl® (MasterLife®) и ингибиторами коррозии Sika® FerroGard® (MasterLife®). При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV).

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость, цвет от желтого до коричневого
Плотность при 20 °С, кг/м ³	1020 - 1060
Водородный показатель, pH	8 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства - для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «МБС Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.mbcs.sika.com/ru-ru

ООО «МБС Строительные системы»

Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@mbcc-group.com

<https://mbcc.sika.com/ru-ru>

Техническое описание продукта

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV

Февраль 2024, версия 01.01

УПАКОВКА

Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) поставляется в 20 кг канистрах, в 1000 кг контейнерах и в налив.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. В случае замораживания добавки Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) необходимо ее разморозить при температуре +20-30°C в течение суток и тщательно перемешать механически до полного восстановления первоначальной консистенции. Дальнейшее использование материала допускается после проверки плотности и эффективности действия. Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Sika® ViscoCrete® GL 806 PAV (MasterGlenium® 806 PAV) - невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.