

## MasterProtect® 330 EI RU

**Эластичное защитное декоративное покрытие для бетонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает способностью к перекрытию статических и динамических трещин на основании**



### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterProtect 330 EI – однокомпонентное покрытие на основе водной эмульсии полиакрилатов. Эта эмульсия отверждается в защитное атмосферостойкое гладкое покрытие, которое перекрывает трещины в бетонной поверхности и защищает его от карбонизации, воздействия хлоридов и атмосферных воздействий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterProtect 330 EI предназначен для защиты фасадных бетонных и каменных поверхностей инженерных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей, дымовых труб, градирен), производственных и гражданских зданий, подвергаемых воздействиям промышленных и атмосферных сред.

Покрытие защищает бетонные и каменные поверхности в соответствии с ГОСТ 32017-2012 (EN 1504-2):

- Принцип 1 (Защита от проникновения – Метод 1.3)
- Принцип 2 (Контроль влажности – Метод 2.2)
- Повышение электрического сопротивления – Метод 8.2).

Для внешнего и наружного применения.

За счет эластичности MasterProtect 330 EI отлично подходит для защиты деформируемых конструкций, покрытие перекрывает раскрывающиеся трещины шириной до 0,5 мм.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гладкое декоративное покрытие с высокими защитными свойствами от газовоздушных воздействий
- Низкая проницаемость CO<sub>2</sub>, стойкость к отрицательным температурам, солям-

антиобледенителям и ультрафиолетовому излучению

- Покрытие сохраняет паропроницаемость
- Высокие защитные характеристики по отношению к железобетону
- Обладает способностью к перекрытию трещин
- Полностью готов к применению
- Материал не требует грунтовки, самогрунтовойся
- Инструменты, используемые для нанесения, можно очищать водой
- Материал изготовлен на водной основе и без растворителей, экологически безопасен.
- Срок службы покрытия в условиях эксплуатации на открытом воздухе на территории РФ более 20 лет (климатические испытания по ГОСТ 9.401 на бетонных образцах).

### Технические характеристики (Таблица 1)

Основа	Водная эмульсия полиакрилатов
Количество компонентов	1
Плотность, г/см <sup>3</sup>	Около 1,4
Консистенция	густая (наносится валиком или безвоздушным аппаратом)
Вид поверхности	полуматовый
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Пластиковое ведро, 15 кг и 20 кг
Основные цвета (RAL)	На основе белой базы могут быть получены цвета по каталогу RAL

### УПАКОВКА

MasterProtect 330 EI упакован в пластиковые ведра по 15 кг или 20 кг с герметичной крышкой и ручкой.

### ЦВЕТА

Существует белая база, по которой следует подобрать требуемый цвет по системе RAL.

### РАСХОД

Расход материала зависит от пористости и вида основания. MasterProtect 330 EI наносится в два слоя. Общий теоретический расход - 0,5 – 0,6 кг/м<sup>2</sup>. (Таблица 3).

# MasterProtect® 330 EI RU

**Эластичное защитное декоративное покрытие для бетонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает способностью к перекрытию статических и динамических трещин на основании**

## Свойства продукта (Таблица 2)

Расход на 2 слоя	0,5 - 0,6 кг/м <sup>2</sup> 33 - 40 м <sup>2</sup> /20 кг упаковки
Температура применения	+8...+30°C (температура основания и воздуха)
Относительная влажность воздуха при нанесении	Не более 80%
Постоянный температурный режим эксплуатации	-60...+80°C
Минимальная общая толщина сухой пленки	200 мкм
Перекрытие трещин	>0,25 мм при - 15°C >0,25 мм при - 30°C >0,5 мм при +20°C
Сцепление с бетонным основанием	>1,0 МПа
Коэффициент капиллярного водопоглощения,	0,01 – 0,02 кг/м <sup>2</sup> ч <sup>0,5</sup>
Морозостойкость контактной зоны по ГОСТ 31383	F300 (адгезия 0,8 МПа)
Диффузионная проницаемость	μ (H <sub>2</sub> O) = 1,57x10 <sup>3</sup> S <sub>D</sub> = 0,44 м
Паропроницаемость диоксид углерода	μ (CO <sub>2</sub> ) = 2,83x10 <sup>5</sup> S <sub>D</sub> = 79,2 м

## СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал необходимо хранить в сухих условиях. Запрещается замораживать продукт! Хранить и перевозить только при температуре минимум +5°C. Срок хранения в заводской закрытой упаковке MasterProtect 330 EI составляет минимум 12 месяцев.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. Подготовка основания

Возраст бетона перед нанесением защитного покрытия должен составлять минимум 28 суток. Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без пыли, пятен масла, старых покрытий. Поверхности, зараженные плесенью или спорами, необходимо обработать антисептиком. Перед нанесением MasterProtect 330 EI существующие трещины необходимо предварительно отремонтировать с помощью материалов серии MasterEmaco или MasterInject®.

Если на основании есть раковины и мелкие неровности, необходимо повторно провести выравнивание поверхности.

Рекомендуем использовать для этих целей MasterEmaco® N 5100.

Поверхность считается подготовленной, если она очищена от старых окрасочных покрытий, ровная, не имеет сколов, раковин, трещин, имеет шероховатость – класс 3-Ш, влажность не более 8%.

В случаях, когда существуют какие-либо сомнения по качеству подготовленной поверхности, обращайтесь к специалистам ООО «МБС Строительные системы».

### 2. Перемешивание

Перед использованием необходимо перемешать MasterProtect 330 EI до получения однородной смеси с помощью ручного миксера с лопастной насадкой с максимальной скоростью 400 об/мин.

### 3. Нанесение

Материал наносится в два слоя:

первый слой является грунтовочным и наносится на основание с добавлением воды до 5% от веса наносимого материала для снижения вязкости и улучшения проникающей способности.

Второй слой укладывается минимум через 4 часа, в зависимости от погодных условий.

Сушка каждого слоя – естественная, при отсутствии сильного ветра и прямого попадания солнечных лучей, согласно Таблице 4.

Нельзя наносить MasterProtect 330 EI, когда температура окружающей среды или температура основания ниже +8°C или если температура может снизиться ниже +8°C в ближайшие 24 часа.

Для исключения конденсации температура поверхности при нанесении материала должна быть на + 3°C выше температуры точки росы.

Если температура воздуха выше +25°C, поверхность перед нанесением материала должна быть увлажнена.

MasterProtect 330 EI необходимо наносить кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылителем.

### Характеристики безвоздушного аппарата

номер сопла	319, 631
Угол распыления	50 - 80 °
Давление	210 - 230 бар

### 4. Отверждение

Перед нанесением второго слоя первый слой необходимо полностью высушить на воздухе. Время отверждения зависит от климатических

# MasterProtect® 330 EI RU

**Эластичное защитное декоративное покрытие для бетонных конструкций и каменной кладки, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает способностью к перекрытию статических и динамических трещин на основании**

условий. Солнечный свет ускоряет отверждение материала.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после применения материала необходимо тщательно промыть инструмент водой. Затвердевший материал можно удалить с помощью ксилола.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

MasterProtect 330 EI не содержит растворителей. В любом случае, необходимо использовать перчатки и защитные очки. При случайном попадании брызг на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть водой.

Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО «МБС Строительные системы».

## Толщина слоя, расход и укрывистость MasterProtect 330 EI (Таблица 3)

Первый слой	Первый (грунтовочный) слой		Второй (финишный) слой		Номинальная общая толщина сухой пленки, мкм	Общий теоретический расход	Общая теоретическая укрывистость с одной упаковки 20 кг
	Материал	Толщина мокрой пленки	Материал	Толщина мокрой пленки			
MasterProtect EI	330	200 - 250 мкм	MasterProtect 330 EI	200 - 250 мкм	200 - 250 мкм	0,5 – 0,6 кг/м <sup>2</sup>	33 - 40 м <sup>2</sup>

## Время сушки слоев MasterProtect 330 EI (Таблица 4)

	Температура °С		Время (часы)
	10°С	20°С	
1-й грунтовочный слой	20°С		Минимум 2
	15°С		Минимум 8
	10°С		Минимум 24
	8°С		Минимум 24
2-й слой	10°С		Минимум 24
	20°С		Минимум 2
	35°С		Минимум 1

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы»  
 Офис в Москве: +7 495 225 6436  
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397  
 Офис в Казани: +7 843 212 5506  
 Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779  
 Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865  
 Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763  
 E-mail: stroysist@mbcc-group.com  
<https://mbcc.sika.com/ru-ru/>  
 LD