

# MasterTop AC 1200

## Urýchľovač pre bezrozpúšťadlové, dvojzložkové, epoxidové produkty MasterTop

### POPIS VÝROBKU

MasterTop AC 1200 je urýchľovač pre bezrozpúšťadlové (total solid), dvojzložkové produkty MasterTop na báze epoxidových živíc.

### VLASTNOSTI A VÝHODY

Rýchle schnutie, vytvrdzovanie a opätovné uvedenie do prevádzky aj pri nízkych teplotách.

### SPRACOVANIE

Celý obsah balenia MasterTop AC 1200 vliat' do predmiešanej zmesi zložiek A a B. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (cca 300 ot./min) minimálne 1 minútu, až je zmes homogénna a rovnomerne farebná. Pri miešaní sa nesmie zabudnúť na dno a okraje miešacej nádoby, kde sa usadzujú nerozmiešané zložky. Miešadlo je potrebné držať ponorené, aby sa do zmesi nevnašali vzduchové bubliny.

### DÁVKOVANIE

3 – 4 % MasterTop AC 1200 (30-40 g MasterTop AC 1200 na 1000 g predmiešanej epoxidovej živice MasterTop).

Napríklad:

- 900 g MasterTop AC 1200 na 30 kg balenie MasterTop BC 372.
- 370 g MasterTop AC 1200 na 12,3 kg balenie MasterTop TC 428.

Epoxidový materiál	bez MasterTop AC 1200	s 3 % MasterTop AC 1200
	Doba gélovatenia pri +23 °C	
MasterTop P 622	53 min	39 min
MasterTop BC 372	92 min	45 min
MasterTop P 686W	189 min	105 min
MasterTop TC 428	225 min	39 min
Doba vytvrdzovania pri +21 °C		
MasterTop P 622	8 h	5h 30 min
MasterTop BC 372	9 h	5h 30 min
MasterTop P 686W	6 h	2 h
MasterTop TC 428	22 h	6 h

### BALENIE

MasterTop AC 1200 sa dodáva v 4,85 kg kanistroch.

### SKLADOVANIE

Skladujte v suchu, v pôvodných, neotvorených a nepoškodených nádobách/obaloch pri odporúčenej teplote +15 až +25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a vyhnite sa skladovaniu mimo uvedeného rozsahu teplôt. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je možné materiál skladovať počas doby uvedenej na obale výrobku.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

MasterTop AC 1200 je vo vytvrdnutej forme fyziologicky nezávadný. Pri práci s materiálom je treba dodržiavať nasledujúce ochranné/bezpečnostné opatrenia:

Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev. Vyhnite sa kontaktu materiálu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí vyhľadajte lekársku pomoc. Nevdychujte výpary. Počas práce nejedzte, nefajčite a chráňte materiál pred otvoreným ohňom. Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s materiálom, pri doprave a likvidácii odpadu sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Je nutné dodržiavať platné národné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a hygieny pri práci s epoxidovými živícami.

### LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

### TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

# MasterTop AC 1200

Urýchľovač pre bezrozpúšťadlové, dvojzložkové, epoxidové produkty MasterTop

TECHNICKÉ ÚDAJE*		
Farba	-	žltá tekutina
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	0,97
pH	-	11
Viskozita	mPas	cca 200
Pomer miešania	MasterTop AC 1200 : epoxidová živica MasterTop	0,030 kg MasterTop AC 1200 : 1 kg epoxidová živica MasterTop

\* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.  
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina  
E-mail: [info.sk@mbcc-group.com](mailto:info.sk@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk)

**Technicko-poradenský servis:**

0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj  
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj  
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj  
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj  
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

**Zákaznícky servis:**

T: +421 41 72 345 91  
+421 918 888 918  
E-mail: [objednavky.sk@mbcc-group.com](mailto:objednavky.sk@mbcc-group.com)

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na [www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk).

Vydané: Január 2021

**Novým vydaním stráca staré platnosť!**